

บทที่ 5

สรุปผลการวิจัย และข้อเสนอแนะ

5.1 สรุปผลการวิจัย

5.1.1 การบดมีผลต่อขนาดชิลเวอร์ชัลเฟต เมื่อใช้เวลาในการบด 20 ชั่วโมง พบร่วมน้ำด้วยของชิลเวอร์ชัลเฟตลดลงจาก 4.35 เหลือ 0.81 ไมครอน

5.1.2 ชิลเวอร์ชัลเฟตเมื่อทำปฏิกิริยากับโซเดียมอลคอกไซด์จะเกิดเป็นชิลเวอร์อลคอกไซด์โดยสมบูรณ์ที่เวลา 1 ชั่วโมง และมีขนาดใกล้เคียงกับชิลเวอร์ชัลเฟต

5.1.3 การกวนขณะรีดิวชันชิลเวอร์อลคอกไซด์ด้วยกลีเซอรอลมีผลทำให้การกระจายตัวของผงเงินที่ได้มีความสม่ำเสมอกว่าแบบไม่กวน

5.1.4 กระบวนการผลิตผงเงินจากชิลเวอร์ชัลอลคอกไซด์ ซึ่งถูกรีดิวชันด้วยกลีเซอรอลสามารถผลิตผงเงินที่มีโครงสร้างผลึก FCC ทำให้ได้ผงเงินมากถึง 95 ถึง 99 เปอร์เซ็นต์ ความหนาแน่นปรากฎของผงเงินอยู่ในช่วง 0.6 ถึง 1.2 g/cm³

5.1.5 การกระจายตัวที่ดีของขนาดสารตั้งต้นมีผลทำให้ผงเงินที่ได้มีการกระจายตัวอย่างสม่ำเสมอเข่นกัน และขนาดผงเงินที่ได้ใหญ่กว่าขนาดสารตั้งต้น

การกระจายตัวของสารตั้งต้นที่ไม่สม่ำเสมอ และเกะกัน หลังจากการรีดิวชันชิลเวอร์อลคอกไซด์ด้วยกลีเซอรอล ผงเงินที่ได้เกิดจากอนุภาคเงินรวมตัวกันแน่น และมีขนาดใหญ่

5.1.6 เมื่อผลึกเงินขนาดเล็กมารวมตัวกันจะได้อนุภาคเงินที่มีขนาดเล็ก ถ้าผลึกเงินมีขนาดใหญ่มารวมตัวกันจะได้อนุภาคเงินที่มีขนาดใหญ่

5.1.7 พื้นที่ผิวที่วัดได้มีค่าสูง ($2.1 \text{ ถึง } 2.9 \text{ m}^2/\text{g}$) มาจากอนุภาคของเงินมีขนาดเล็ก (ขนาดอนุภาคเฉลี่ยในช่วง 60 ถึง 200 นาโนเมตร) ในทางกลับกันเมื่ออนุภาคเงินมีขนาดใหญ่ (ขนาดอนุภาค 100 ถึง 240 ไมครอน) ทำให้มีพื้นที่ผิวต่ำ ($1.0 \text{ ถึง } 2.0 \text{ m}^2/\text{g}$)

5.2 ข้อเสนอแนะ

5.2.1 การลดขนาดสารตั้งต้นชิลเวอร์ชัลเฟต โดยวิธีการบดด้วย ball mill ขนาดของสารตั้งต้นที่ได้มีการกระจายตัวที่ไม่สม่ำเสมอมากนัก จึงควรหาวิธีการลดขนาดสารตั้งต้นด้วยวิธีอื่น เช่นอาจทำการควบคุมการแตกผลึกของสารตั้งต้นชิลเวอร์ชัลเฟตให้มีขนาดเล็ก

5.2.2 จากการทดลองนี้ใช้วิธีการวนโดยใช้ Magnetic stirrer รีงเงินเมื่อเกิดการเกาะตัวกัน ประสิทธิภาพในการวนจะลดลงอาจทำการปรับปรุงโดยเพิ่มครีบเข้าไปในถังปฏิกิริย

5.2.3 เนื่องจากผลการทดลองไม่สามารถบอกร้อยละของอุณหภูมิ และเวลาในการรีดิวชิลเวอร์อัลลอยได้ ดังนั้นอาจทำการทดลองโดยเพิ่มอุณหภูมิ และเวลาในการรีดิวชิลเวอร์อัลลอยได้ ดังนั้นอาจทำการทดลองโดยเพิ่มอุณหภูมิ และเวลาในการรีดิวชิลเวอร์อัลลอยได้

5.2.4 ควรทำการศึกษาอัตราการเกิดปฏิกิริยา เพื่อที่จะสามารถบอกระยะเวลาที่แท้จริงในการเกิดปฏิกิริยาอย่างสมบูรณ์

5.2.5 ผงเงินที่ได้หลังจากการทำปฏิกิริยาแล้วจะมาเกาะตัวกัน ทำให้พื้นที่ผิวลดลง เมื่อทำการทดลองเติมแป้งลงในกลีเซอรอลเพื่อเป็นสารยับยั้งการเกาะรวมตัวกัน หลังทำการรีดิวชิลเวอร์อัลลอยได้ไม่เป็นไปตามคาดหมาย เพราะไม่สามารถล้างแป้งออกได้จึงควรหาสารยับยั้งการรวมตัวกันที่เหมาะสมกว่านี้เพื่อป้องกันการเกาะตัวกันของผงเงิน