

# การวิเคราะห์เชิงทฤษฎีของสมบัติการกำบังรังสีของแก้วคาลโคเจไนด์ ${ m Sb_2S_3-Pbl_2}$

Theoretical Analysis of Radiation Shielding Properties of Sb<sub>2</sub>S<sub>3</sub>-PbI<sub>2</sub> Chalcogenide Glasses

กิตติศักดิ์ ศรีวงค์ษา<sup>1,2</sup> ณัฏฐกร ศรีกล่ำพึ่ง<sup>2</sup> ปัญจพนธ์ ปฐมชัยอัมพร<sup>2</sup>, พิทยทิต หินอ่อน<sup>2</sup>, พันธ์ศักดิ์ กล่ำกล่อมจิตร<sup>3</sup>, อภิชญา คิญชกวัฒน์<sup>9</sup>, ปารมี เลิศลิมปิยะรัตน์<sup>9</sup>, ลัทธพล ม่วงศรี<sup>3</sup>, อุษา อาจหาญ<sup>4</sup>, วราภรณ์ นิสสภา<sup>4</sup> และ สุนันทศักดิ์ ระวังวงศ์<sup>4</sup> Kittisak Sriwongsa<sup>1,2\*</sup>, Nattakhon Sriklumphung<sup>2</sup>, Panjapont Pathomchaiumporn<sup>2</sup>, Pittayatit Hinon<sup>2</sup>, Punsak Glumglomchit<sup>3</sup>, Apichaya Kiinchohawat<sup>3</sup>, Paramee Lertlimpiyarat<sup>3</sup>, Latthaphon Muangsri<sup>3</sup>, Usa Ajham<sup>4</sup>, Warapon Nissapa<sup>4</sup> and Sunantasak Ravangvong<sup>4</sup> <sup>1</sup>หลักสูตรฟิสิกส์ศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร <sup>2</sup>โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยศิลปากร (มัธยมศึกษา) <sup>3</sup>โรงเรียนสรธิต มหาวิทยาลัยศิลปากร (มัธยมศึกษา) <sup>3</sup>โรงเรียนหัวหินวิทยาลัย จังหวัดประจวบศีรีขันธ์ <sup>1</sup>atorวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี <sup>1</sup>Education Program in Physics, Faculty of Education, Silpakorn University <sup>2</sup>The demonstration school of Silpakorn University (High School) <sup>3</sup>Huahin Vitthayalai School, Prachuapkhirikhan <sup>4</sup>Division of Science and Technology, Faculty of Science and Technology, Phetchaburi Rajabhat University **\*Corresponding author; E-mail:** sriwongsa\_k@silpakorn.edu Received: 25 September 2021/Revised: 18 November 2021/Accepted: 06 January 2022

### บทคัดย่อ

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อทำการวิเคราะห์เชิงทฤษฏีของสมบัติการกำบังรังสีของแก้วคาลโคเจไนด์ Sb<sub>2</sub>S<sub>3</sub>-Pbl<sub>2</sub> ตามสูตร (100-x)Sb<sub>2</sub>S<sub>3</sub>-xPbl<sub>2</sub> เมื่อ x = 10, 20, 30, 40 และ 50 โมลเปอร์เซ็นต์ โดยดำเนินการหาค่า ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องด้วยโปรแกรม Phy-X/PSD ซึ่งค่าต่าง ๆ ที่ใช้ในการศึกษาสมบัติการกำบังรังสีของแก้วระบบนี้ ประกอบไปด้วยค่าสัมประสิทธิ์การลดทอนเชิงมวล (Mass attenuation coefficient: μ<sub>m</sub>) เลขอะตอมยังผล (Effective atomic numbers: Z<sub>eff</sub>) ความหนาแน่นอิเล็กตรอนยังผล (Effective electron density: N<sub>e</sub>) ค่าความสัมพันธ์ของเคอร์มากับอากาศ (Kerma relative to air: K<sub>a</sub>) ซึ่งค่าทั้งหมดนี้จะดำเนินการที่พลังงาน 10<sup>-3</sup> ถึง 10<sup>5</sup> เมกะอิเล็กตรอนโวลต์ อีกทั้งยังได้มีการศึกษาค่าตัวประกอบการส่งผ่านของแก้ว (Transmission factor: TF) ที่ความหนาตั้งแต่ 0.5 ถึง 3 เซนติเมตร ที่พลังงาน 662 กิโลอิเล็กตรอนโวลต์ ผลการวิจัย พบว่าค่าสัมประสิทธิ์ การลดทอนเชิงมวล (μ<sub>m</sub>) ของแก้วตัวอย่างมีค่าเพิ่มขึ้นเมื่อเพิ่มปริมาณของ Pbl<sub>2</sub> และยังพบอีกว่าแก้วตัวอย่างมีค่า เลขอะตอมยังผล (Z<sub>eff</sub>) มีค่าเพิ่มขึ้นในขณะที่ค่าความหนาแน่นอิเล็กตรอนยังผล (N<sub>e</sub>) มีค่าลดลงเมื่อเพิ่มปริมาณ ของ Pbl<sub>2</sub> นอกจากนี้ความสัมพันธ์ของค่าเคอร์มากับอากาศ (K<sub>a</sub>) ของแก้วตัวอย่างมีลักษณะของกราฟเหมือนกับ



กราฟของค่าสัมประสิทธิ์การลดทอนเชิงมวล ในขณะที่ค่าตัวประกอบการส่งผ่านที่ความหนาของแก้วตัวอย่าง ้ต่างกันที่พลังงาน 662 กิโลอิเล็กตรอนโวลต์ พบว่าค่าตัวประกอบการส่งผ่านลดลงเมื่อความหนาของแก้วตัวอย่าง ี้ เพิ่มขึ้นซึ่งการผลการวิจัยทำให้ทราบว่าตัวอย่างแก้ว 50Sb<sub>2</sub>S<sub>2</sub>-50Pbl, มีสมบัติการกำบังรังสีดีที่สุด

**คำสำคัญ**: แก้วคาลโคเจไนด์ สัมประสิทธิ์การลดทอนเชิงมวล ค่าตัวประกอบการส่งผ่าน

#### Abstract

The aim of this research was to analyze the theoretical analysis of Sb<sub>2</sub>S<sub>3</sub>-Pbl<sub>2</sub> chalcogenide glasses for their radiation shielding properties in formula  $(100-x)Sb_2S_3-xPbI_2$  where x = 10, 20, 30, 40 and 50 mol%. The radiation shielding parameters such as mass attenuation coefficient ( $\mu_{\rm m}$ ), effective atomic numbers ( $Z_{aff}$ ), effective electron density ( $N_{af}$ ) and kerma relative to air ( $K_{aff}$ ) value for glass samples were simulated using Phy-X/PSD program at an energy ranging  $10^{-3}$  ถึง  $10^{5}$  MeV. It has also been studied transmission factor (TF) for the thickness 0.5–3 cm at energy 662 keV. The results exhibited that the mass attenuation coefficient ( $\mu_{m}$ ) values of these glass samples increased with increasing of Pbl<sub>2</sub> concentration. The glass samples with the highest effective atomic numbers ( $Z_{eff}$ ) values showed the lowest effective electron density (N<sub>e</sub>) value and vice versa with increasing Pbl<sub>2</sub> content. In addition, the kerma relative to air (K<sub>a</sub>) values of glass samples tended to like the mass attenuation coefficient. While the transmission factor (TF) was calculated for variation thicknesses at 662 keV and results revealed that TF decreased with increasing thickness of glass samples. These results indicated that the 50Sb<sub>2</sub>S<sub>3</sub>-50Pbl<sub>2</sub> sample was excellent radiation shielding properties.

Keywords: Chalcogenide glasses, Mass attenuation coefficient, Transmission factor

#### แทนำ

เทคโนโลยีหนึ่งที่น่าสนใจในปัจจุบันนี้ คือ การพัฒนาและสร้างวัสดุต่าง ๆ ที่สามารถนำมา ประยุกต์ใช้งานร่วมกับรังสีและไอโซโทปของรังสี โดยส่วนมากจะเป็นรังสีประเภทไอออในซ์ต่าง ๆ ้โดยวัสดุเหล่านี้จะถูกนำมาใช้งานทางการแพทย์ อุตสาหกรรม การเกษตร โรงพยาบาล และศูนย์วิจัย เป็นต้น<sup>1-4</sup> ซึ่งการได้รับรังสีโดยตรงหรือแม้แต่การฉาย

รังสีทางอ้อมเป็นระยะเวลานาน ๆ จะทำให้เกิดปัญหา สุขภาพหลายอย่าง เช่น ผิวหนังไหม้หรือมะเร็งหลาย ชนิด ดังนั้น คนที่เกี่ยวข้องควรได้รับการปกป้องรังสี โดยใช้วัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ เช่น ตะกั่ว แว่นตา และ อื่น ๆ 5-6 ดังนั้นจึงมีข้อกำหนดมาตรฐานควบคมการ ใช้รังสีในสถานที่ต่าง ๆ เช่น โรงพยาบาล ศูนย์วิจัย และสถานพยาบาล ข้อกำหนดมาตรฐานต่าง ๆ จะมุ่งเน้นไปที่จุดสำคัญสามประการ ได้แก่

 PBRU SCIENCE JOURNAL
 43

 ปีที่ 19 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม - ธันวาคม 2565

แก้วเพื่อใช้เพิ่มประสิทธิภาพต่อการกำบังรังสีจากรังสี ที่มีพลังงานสูง <sup>23-24</sup>

ในปี ค.ศ. 2021 Shangsheng Guan และ คณะ ได้พัฒนาระบบแก้วคาลโคเจไนด์ Sb<sub>2</sub>S<sub>3</sub>-Pbl<sub>2</sub> ขึ้นมาเพื่อศึกษาคุณสมบัติด้านต่าง ๆ ของระบบแก้ว เช่น ความหนาแน่น ค่าความแข็งของแก้ว เปอร์เซ็นต์ การส่งผ่านของแสง เป็นต้น <sup>25</sup> และระบบแก้วนี้มี ส่วนผสมของตะกั่วซึ่งเป็นทางเลือกที่ดีที่จะถกนำมา พัฒนาเพื่อใช้เป็นวัสดุกำบังรังสี เนื่องจากมีส่วนผสม ของธาตุที่มีความหนาแน่นสูง ระบบแก้วนี้จะถูกนำมา วิเคราะห์คุณสมบัติต่อการกำบังรังสี จากสูตรแก้ว (100-x)Sb₂S₃-xPbl₂ โดย x = 10, 20, 30, 40 และ 50 โมลเปคร์เซ็นต์ โดยในช่วงโมลเปคร์เซ็นต์ที่ x = 10-50 โมลเปอร์เซ็นต์ ระบบแก้วคาลโคเจไนด์ Sb<sub>s</sub>-Pbl แสดงคุณสมบัติทางกายภาพของระบบแก้วที่ดี เช่น มีความหนาแน่นที่สูง vickers hardness ที่สูง และ มีเปคร์เซ็นต์การส่งผ่านขคงแสงที่ดี <sup>25</sup> พารามิเตคร์ที่ จะนำมาใช้วิเคราะห์คุณสมบัติด้านการกำบังรังสีของ ตัวคย่างระบบแก้วนี้ ได้แก่ สัมประสิทธิ์การลดทอนเชิง มวล เลขคะตอมยังผล ความหมาแบ่บอิเล็กตรอบยัง ้ผล และค่าความสัมพันธ์ของค่าเคอร์มากับอากาศ ที่ พลังงานตั้งแต่ 10<sup>-3</sup> ถึง 10<sup>5</sup> เมกกะคิเล็กตรคนโวลต์ ซึ่งเป็นช่วงพลังงานที่มากพอที่ประยุกต์ใช้งานในด้าน รังสีจากแหล่งกำเนิดรังสีที่ใช้ในงานต่าง ๆ ได้ โดยพารามิเตอร์จะถูกวิเคราะห์ด้วยการจำลอง สถานการณ์จากซอฟแวร์ Phy-X/PSD ซึ่งเป็นซอฟแวร์ ที่ใส้สำหรับการคำนวณพารามิเตคร์ที่เกี่ยวข้องกับการ กำบังรังสีและการวัดปริมาณรังสี และค่าการ ส่งผ่านขคงโฟตคนจะดำเนินการที่พลังงาน 662 กิโลคิเล็กตรคนโวลต์ ของตัวอย่างแก้วมีความหมา 0.5, 1.0, 1.5, 2.0, 2.5 และ 3.0 เซนติเมตร<sup>26</sup>

 ลดเวลาการสัมผัสรังสี 2) เพิ่มระยะห่างระหว่าง แหล่งกำเนิดกัมมันตภาพรังสีกับบุคคล และ
 ที่สำคัญที่สุด คือ การใช้วัสดุป้องกันซึ่งเรียกว่าวัสดุ กำบังรังสี <sup>7-10</sup> วัสดุเหล่านี้สามารถดูดกลืนรังสีที่เข้ามา และลดความเข้มของรังสีให้อยู่ในระดับที่ปลอดภัย

ดังนั้นนักวิจัยในสาขาวิศวกรรมนิวเคลียร์ จึงพยายามออกแบบวัสดป้องกันรังสีประเภทต่าง ๆ ตามการใช้งานที่จะใช้ร่วมกับวัสดุเหล่านี้ แต่วัสดุ เหล่านี้ต้องมีความสามารถสูงในการดูดกลืนรังสีใน ปริมาณที่มากที่สุด ตัวอย่างเช่น ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา นักวิจัยประสบความสำเร็จในการพัฒนา โลหะผสม เซรามิก โพลีเมอร์ วัสดุที่ประกอบด้วยตะกั่ว แก้ว และ คอนกรีต เพื่อนำมาใช้งานด้านการกำบังรังสี 11-14 ในวัสดุประเภทต่าง ๆ เหล่านี้ แก้วเป็นวัสดุที่นักวิจัย สนใจกว่าวัสดุอื่น ๆ เนื่องจากแก้วมีคุณสมบัติต่อการ กำบังรังสีได้ดี เพราะมีคุณสมบัติทางกายภาพ เคมี และทางแสงที่ยอดเยี่ยม แก้วยังผลิตได้ง่าย และ ้มีราคาค่อนข้างถูกเมื่อเทียบกับวัสดุประเภทอื่น ข้อดีที่ สำคัญที่สุดประการหนึ่งของแก้ว คือ ง่ายในการ กำหนด และควบคุมความหนาแน่น โดยใช้ออกไซด์ ของธาตุหนัก เป็นที่ทราบกันดีอยู่แล้ว ว่าความ หนาแน่นเป็นปัจจัยสำคัญที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการ ทำงานของแก้วในการดูดกลืนรังสี และทำให้ คณสมบัติการกำบังรังสีของแก้วที่เตรียมไว้ดีขึ้น <sup>15-17</sup> คุณสมบัติต่อการป้องกันรังสีของแก้วสามารถ ปรับปรุงได้ โดยการเติมหรือนำสิ่งเจือปนเข้าไปในวัสดุ ด้วยการเติมแก้วที่มีออกไซด์ของโลหะหนัก (HMO) ซึ่ง เป็นโลหะออกไซด์ที่มีความหนาแน่นสูง ประสิทธิภาพ ของวัสดุในการกำบังรังสีโฟตอนที่เข้ามาจะดีขึ้น <sup>18-22</sup> โลหะตะกั่วเป็นคงค์ประกอบหลักที่น้ำมาเจือในระบบ



# วัสดุ อุปกรณ์และวิธีการวิจัย

การศึกษาคุณสมบัติต่อการกำบังรังสีของแก้ว คาลโคเจไนด์ Sb<sub>2</sub>S<sub>3</sub>-PbI<sub>2</sub> ที่พลังงานตั้งแต่ 10<sup>-3</sup> ถึง 10<sup>5</sup> เมกกะอิเล็กตรอนโวลต์ โดยคำนวณค่า ส้มประสิทธิ์การลดทอนเชิงมวล จากซอฟแวร์ Phy-X/PSD องค์ประกอบของ แก้วคาลโคเจไนด์ Sb<sub>2</sub>S<sub>3</sub>-Pbl<sub>2</sub> แสดงดัง Table 1

 Table 1. Chemical compositions (mol%) of sample glass system (25)

Cada	Chemical composition (mol%)				
Code	Sb <sub>2</sub> S <sub>3</sub>	Pbl <sub>2</sub>			
EX1	90	10			
EX2	80	20			
EX3	70	30			
EX4	60	40			
EX5	50	50			

วิธีการคำนวณหาค่าพารามิเตอร์ต่าง ๆ ด้านการกำบังรังสี ได้แก่ การหาค่าส้มประสิทธิ์การ ลดทอนเชิงมวล (Mass attenuation coefficient; μ<sub>m</sub>) สามารถคำนวณได้โดยการใช้ซอฟแวร์ Phy-X/PSD ซึ่งจะบอกถึงโอกาสของอัตราการเกิดอันตรกิริยา ของโฟตอนต่อตัวกลางทั้งแบบอันตรกิริยารวมและ อันตรกิริยาย่อยของแต่ละธาตุและสามารถคำนวณหา ค่าสัมประสิทธิ์การลดทอนเชิงมวลได้ตาม "กฏการ ผสม (Mixture rule)" จากสมการที่ (1) <sup>27</sup>:

$$\mu_{m} = \sum W_{i} (\mu_{m})_{i} \quad (1)$$

เมื่อ w<sub>i</sub> แทนสัดส่วนโดยน้ำหนักของแต่ละ ธาตุ

(µ<sub>m</sub>)<sub>i</sub> แทนสัมประสิทธิ์การลดทอน เชิงมวลของแต่ละธาตุ ค่ารถนำไปหาภาคตัดขวางเชิงอะตอม (atom crosssection; **σ**<sub>a</sub>) และภาคตัดขวางเชิงอิเล็กตรอน (Electron cross-section; **σ**<sub>e</sub>) ได้จากสมการที่ (2) และ (3) <sup>28</sup>:

$$\sigma_{a} = \frac{1}{N_{A}} \sum f_{i} A_{i} \left( \mu_{m} \right)_{i} \quad (2)$$
  
$$\sigma_{el} = \frac{1}{N_{A}} \sum \frac{f_{i} A_{i}}{Z_{i}} \left( \mu_{m} \right)_{i} \quad (3)$$

เมื่อ N<sub>A</sub> แทนเลขอาโวกาโดร f<sub>.</sub> แทนสัดส่วนจำนวนอะตอม

- A แทนมวลอะตอมของแต่ละธาตุ
- Z<sub>i</sub> แทนเลขอะตอมของแต่ละธาตุ



เลขอะตอมยังผล (Effective atomic number; Z<sub>eff</sub>) และความหนาแน่นอิเล็กตรอน (Effective electron density; N<sub>e</sub>) สามารถหาได้จากสมการ (4) และ (5) <sup>28</sup>:

$$Z_{eff} = \frac{\sigma_a}{\sigma_{el}} \qquad (4)$$
$$N_{el} = \frac{\mu_m}{\sigma_{el}} \qquad (5)$$

ความสัมพันธ์ของค่าเคอร์มากับอากาศ (Kerma relative to air; K<sub>a</sub>) ค่านี้เป็นค่าที่อธิบายการ เกิดอันตรกิริยาของรังสีไอออไนซ์กับวัสดุตัวกลางวัสดุ ซึ่งก็คือค่าพลังงานจลน์ที่ปล่อยออกมาต่อหน่วยมวล และหาได้จากความสัมพันธ์ในสมการที่ (6) <sup>29-31</sup>:

$$\mathbf{K}_{\mathrm{a}} = \frac{\left(\boldsymbol{\mu}_{\mathrm{m}}\right)_{\mathrm{sample}}}{\left(\boldsymbol{\mu}_{\mathrm{m}}\right)_{\mathrm{air}}} \qquad (6)$$

เมื่อ (µ<sub>m</sub>)<sub>sample</sub> แทนสัมประสิทธิ์การ ลดทอนเชิงมวลของตัวอย่าง

(µ<sub>m</sub>)<sub>air</sub> แทนสัมประสิทธิ์การ ลดทคนเชิงมวลของอากาศ

ค่าตัวประกอบการส่งผ่าน (Transmission factor; TF) เป็นอีกค่าหนึ่งที่แสดงถึงประสิทธิภาพการ กำบังรังสีของวัสดุซึ่งค่านี้ถ้ามีค่าน้อยแสดงว่าวัสดุนั้น มีค่าการส่งผ่านของรังสีได้น้อยทำให้รังสีที่ผ่านวัสดุ มีค่าน้อยลดลงตามไปด้วยและในทางกลับกันนั้น หมายถึงวัสดุนี้มีสมบัติการกำบังรังสีที่ดีและหาได้จาก สมการที่ (7) <sup>32</sup>:

$$TF = \frac{I}{I_0} = e^{-\left(\frac{\mu}{\rho}\right)x} \qquad (7)$$

เมื่อ I<sub>o</sub> และ I แทนค่าความเข้มของรังสีก่อนและ หลังผ่านตัวกลาง

х	แทนความหนาของตัวกลาง
μ	แทนสัมประสิทธิ์การลดทอนเชิง
ρ	ความหนาแน่นของตัวกลาง
•	
สึ่งสา	มารถหาค่า <u>µ</u> จากดาามสัมพับธ์
Ш 161 16	ρ

$$\mu_{m=}\frac{\mu}{\rho}$$

เส้บ

# ผลและการอภิปรายผลการวิจัย

การศึกษาคุณสมบัติการกำบังรังสีของระบบ แก้วคาลโคเจไนด์ (100–x)Sb<sub>2</sub>S<sub>3</sub>–xPbl<sub>2</sub> โดย x = 10, 20, 30, 40 และ 50 โมลเปอร์เซ็นต์ ที่พลังงาน 10<sup>-3</sup> ถึง 10<sup>5</sup> เมกกะอิเล็กตรอนโวลต์ ด้วยซอฟแวร์ Phy-X/PSD ซึ่งค่าต่าง ๆ แสดงและอภิปรายผลได้ดังนี้

# สัมประสิทธิ์การลดทอนเชิงมวล (Mass attenuation coefficient; µ\_)

สัมประสิทธิ์การลดทอนเชิงมวล (Mass attenuation coefficient; µ<sub>m</sub>) ค่านี้แสดงถึงการเกิด อันตรกิริยาของโฟตอนกับวัสดุและความสามารถใน การลดทอนรังสีของวัสดุ ซึ่งค่านี้ถ้ามีค่ามากจะบอกได้ **()** 

ว่าวัสดุนั้นมีสมบัติการกำบังรังสีที่ดี โดยอันตรกิริยา หลักของโฟตอนกับวัสดุที่ช่วงพลังงานต่าง ๆ ที่สำคัญได้แก่ ปรากฏการณ์การดูดกลืนโฟโต-อิเล็กทริก (Photoelectric absorption), การกระเจิง แบบคอมป์ตัน (Compton scattering) และ การผลิต คู่ (Pair production) จาก Figure 1 สามารถแบ่งช่วง พลังงานของโฟตอนออกเป็น 3 ช่วง คือช่วงพลังงาน ต่ำ (น้อยกว่า 0.4 เมกะอิเล็กตรอนโวลต์) ช่วงพลังงาน ปานกลาง (ระหว่าง 0.4–4 เมกะอิเล็กตรอนโวลต์) และช่วงพลังงานสูง (มากกว่า 4 เมกะอิเล็กตรอน โวลต์) โดยในช่วงพลังงานต่ำค่า μ<sub>m</sub> จะลดลงอย่าง รวดเร็วเมื่อพลังงาน โฟตอนเพิ่มขึ้น ซึ่งเหตุการณ์นี้เกิด จากปรากฏการณ์การดูดกลืนโฟโตอิเล็กทริก เปลี่ยนแปลงตามการผกผันของพลังงาน โฟตอน (E<sup>-3.5</sup>) และในช่วงพลังงานนี้ลักษณะของกราฟ ไม่ต่อเนื่องกัน เกิดจากพลังงานในช่วงนั้นตกอยู่ในชั้น ขอบการดูดกลืน (Absorption edge) ของธาตุ ต่าง ๆ ดังแสดงใน Table 2 หลังจากนั้น ในช่วงพลังงาน ปานกลางค่า μ<sub>m</sub>จะค่อย ๆ ลดลงอย่างช้า ๆ ซึ่งอยู่ ในช่วงอันตรกิริยาคอมป์ตัน และค่า μ<sub>m</sub> แปรผกผันกับ พลังงาน (**α** E<sup>-1</sup>) หลังจากนั้นค่า μ<sub>m</sub> เพิ่มขึ้นอีกครั้ง และค่อนข้างจะคงที่ซึ่งการผลิตคู่ เป็นอันตรกิริยาหลัก โดยค่า μ<sub>m</sub> จะแปรผันตรงกับ log E<sup>-33</sup>

Elemen	Atomic number	M5	M4	M3	M2	M1	L3	L2	L1	К
t										
Pb	82	2.48	2.59	3.07	3.55	3.85	13.04	15.20	15.87	88.00
I	53	-	-	-	-	1.072	4.58	4.85	5.19	33.17
Sb	51	-	-	-	-	-	4.13	4.38	4.70	30.49
S	16	-	-	-	-	-	-	-	-	2.47



Figure 1. The mass attenuation coefficient of the sample glass in the energy range  $10^{-3}$ - $10^{5}$  MeV





Figure 2. The effective atomic number of the sample glass in the energy range  $10^{-3}$ - $10^{5}$  MeV

นอกจากนี้กราฟยังมียอดแหลมสองจุดที่พลังงาน 0.04 เมกะอิเล็กตรอนโวลต์ และ 0.1 เมกะอิเล็กตรอน โวลต์ เนื่องจากอยู่ในช่วงของขอบดูดกลืน K ของธาตุ ต่าง ๆ ที่พลังงานระดับปานกลางเลขอะตอมยังผล มีค่าต่ำสุดซึ่งเกิดจากอันตรกิริยาหลัก คือ การกระเจิง แบบคคมป์ตัน หลังจากนั้นเลขคะตคมยังผลจะเพิ่มค่า เกือบคงที่ซึ่งเกิดจากอันตรกิริยาหลัก คือ การผลิตคู่ เห็นได้ชัดเจนว่าแนวโน้มของเลขอะตอมยังผลของ ระบบแก้วทั้ง 5 เป็นไปตามค่าสัมประสิทธิ์การลดทอน เชิงมวล ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่าค่าเลขอะตอมยังผลที่ สูงขึ้นสอดคล้องกับการดูดกลืนรังสีที่ดีขึ้นสำหรับวัสดุ ที่มีองค์ประกอบทางเคมีที่แตกต่างกัน นอกจากนี้การ เพิ่มขึ้นของ Pbl, ส่งผลให้เลขอะตอมยังผลของระบบ แก้วคาลโคเจไนด์มีค่าเพิ่มขึ้นด้วย สิ่งนี้แสดงให้เห็นว่า การเพิ่มโมลเปอร์เซ็นต์ของธาตุที่มีเลขอะตอมสูง ๆ ในระบบแก้วใด ๆ จะส่งผลทำให้ค่าเลขอะตอมยังผล ของระบบแก้วเพิ่มขึ้นด้วย <sup>35</sup>

#### เลขอะตอมยังผล (Effective atomic number: Z<sub>eff</sub>)

เลขอะตอมยังผล (Effective atomic number: Z\_,) เป็นค่าที่สามารถนำมาใช้ในการประเมินค่า ใอกาสในการเกิดอันตรกิริยาระหว่างรังสีกับตัวกลาง ้วัสดุ เป็นตัวเลขที่บอกรายละเอียดทางเคมีของวัสดุ ผสมคล้ายกับเลขอะตอมของธาตุ อย่างไรก็ตามเลข อะตอมยังผลไม่เหมือนกับเลขอะตอมของธาต เพราะไม่มีค่าคงที่ แต่จะแตกต่างกันไปตามพลังงาน จากแหล่งกำเนิด เลขคะตคมยังผลสามารถนำมาใช้ เพื่อเปรียบเทียบโอกาสในการเกิดอันตรกิริยาระหว่าง รังสีที่ผ่านเข้าไปในตัวกลางวัสดุผสมที่หลากหลาย 34 ค่าเลขอะตอมยังผลของระบบแก้ว รหัส EX1-EX5 ตัวอย่างแก้วที่ช่วงพลังงาน 10<sup>-3</sup>–10<sup>5</sup> เมกะอิเล็กตรอน โวลต์ แสดงได้ดัง Figure 2 เลขอะตอมยังผลของ ระบบแก้วรหัส EX1-EX5 โดยที่ช่วงพลังงานต่ำเลข อะตอมยังผลมีค่าสูงสุดเนื่องจากมีอันตรกิริยาหลัก คือ อันตรกิริยาปรากฎการณ์ดูดกลื่นโฟโตอิเล็กทริก



Figure 3. The effective electron density of the sample glass in the energy range  $10^{-3}$ - $10^{5}$  MeV

ตัวอย่างแก้ว EX1 มีค่า Z<sub>eff</sub> ต่ำที่สุด แต่ค่า N<sub>el</sub> มีค่าสูง ที่สุด ที่เป็นเช่นนี้เป็นผลมาจาก Pbl<sub>2</sub> ที่ผสมลงไปทำ ให้เกิดพื้นที่ว่างในโครงสร้างของตัวอย่างที่มากขึ้น ทำ ให้ความหนาแน่นของอิเล็กตรอนต่อพื้นที่ภาคตัดขวาง ลดลงลดลง จึงเป็นผลทำให้ EX5 มีค่า N<sub>el</sub> ต่ำที่สุด <sup>36</sup>

ความหนาแน่นอิเล็กตรอนยังผล (Effective electron density; N<sub>el</sub>) จาก Figure 3 จะเห็นได้ว่า กราฟมีแนวโน้มคล้ายกับกราฟของเลขอะตอมยังผล (Z<sub>eff</sub>) แต่อย่างไรก็ตามกราฟนั้นมีลักษณะที่ตรงข้าม กัน เช่น ตัวอย่างแก้ว EX5 มีค่า Z<sub>eff</sub> สูงที่สุดในขณะที่ ตัวอย่างแก้วนี้มีค่า N<sub>el</sub> ต่ำที่สุด ในขณะเดียวกัน



Figure 4. Kerma relative to air of the sample glass in the energy range  $10^{-3}$ - $10^5$  MeVความสัมพันธ์ของค่าเคอร์มากับอากาศช่วงพลังงาน  $10^{-3}$ - $10^5$  เมกะอิเล็กตรอนโวลต์ ดังแสดง(Kerma relative to air; K\_) ของระบบแก้วตัวอย่างที่ดัง Figure 4 พบว่าค่านี้มีค่าเพิ่มขึ้นในช่วงต่ำ





(< 0.04 MeV) ซึ่งในช่วงพลังงานนี้มีจุดยอดสองจุดที่ เหล่านี้ขึ้นอยู่กับอันตรกิริยาต่าง ๆ ตามที่ได้กล่าว พลังงาน 0.02 เมกะอิเล็กตรอนโวลต์และ 0.04 มาแล้วก่อนหน้า คือ ที่พลังงานต่ำ อันตรกิริยาหลัก เมกะอิเล็กตรอนโวลต์ และลดลงอย่างรวดเร็วในช่วง คือปรากฏการณ์การดูดกลืนโฟโตอิเล็กทริก พลังงาน พลังงาน (< 1.5 เมกะอิเล็กตรอนโวลต์) หลังจากนั้น ระดับปานกลางได้แก่การกระเจิงแบบคอมป์ตัน และ เพิ่มขึ้นจนถึง พลังงาน 10<sup>2</sup> เมกะอิเล็กตรอนโวลต์ ซึ่งเหตุการณ์



Figure 5. The transmission factor of the sample glass at the thickness 0.5-3 cm

ตัวประกอบการส่งผ่าน (Transmission factor; TF) ของตัวอย่างแก้วที่ความหนา 0.5–3.0 เซนติเมตร ที่พลังงาน 662 กิโลอิเล็กตรอนโวลต์ แสดงดัง Figure 5 พบว่า ค่านี้ลดลงเมื่อความหนา ของแก้วเพิ่มขึ้น นั่นแสดงให้เห็นว่าเวลาที่โฟตอน เคลื่อนที่ผ่านในวัสดุมีค่าเพิ่มขึ้นทำให้เกิดอันตรกิริยา ของโฟตอนภายในตัวอย่างมีค่าเพิ่มขึ้นส่งผลให้ค่า ตัวประกอบการส่งผ่านมีค่าลดลง <sup>37</sup> และจากภาพจะ เห็นได้ว่าตัวอย่างแก้ว EX5 มีค่าต่ำที่สุดซึ่งชี้ให้เห็นว่า ตัวอย่างนี้มีสมบัติการกำบังรังสีดีที่สุด

### สรุปผลการวิจัย

จากการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างค่า สัมประสิทธิ์การลดทอนเชิงมวล เลขอะตอมยังผล และความสัมพันธ์ของค่าเคอร์มากับอากาศ ของระบบแก้วคาลโคเจไนด์ (100-x)Sb<sub>2</sub>S<sub>3</sub>-xPbl<sub>2</sub> โดย x = 10, 20, 30, 40 และ 50 โมลเปอร์เซ็นต์ ที่พลังงาน 10<sup>-3</sup> ถึง 10<sup>5</sup> เมกกะอิเล็กตรอนโวลต์ ด้วยซอฟแวร์ Phy-X/PSD พบว่ารังสีสามารถผ่านแก้ว ตัวอย่าง 50Sb<sub>2</sub>S<sub>3</sub>-50Pbl<sub>2</sub> (EX5) ได้ต่ำที่สุด แต่ทว่า เมื่อพิจารณาค่าของความหนาแน่นอิเล็กตรอนยังผล พบว่ามีผลตรงข้ามกับค่าต่าง ๆ ที่กล่าวมาข้างต้น เป็น ผลมาจาก Pbl<sub>2</sub> ที่ผสมลงไปทำให้เกิดพื้นที่ว่างใน โครงสร้างของตัวอย่างที่มากขึ้น ทำให้ความหนาแน่น



ของอิเล็กตรอนต่อพื้นที่ภาคตัดขวางลดลงลดลง จึงเป็นผลทำให้ EX5 มีค่า N<sub>e</sub> ต่ำที่สุดและ เมื่อพิจารณาค่าตัวประกอบการส่งผ่านที่พลังงาน 662 กิโลอิเล็กตรอนโวลต์และความหนาที่ 0.5–3.0 เซนติเมตร พบว่าแก้วตัวอย่าง EX5 มีค่าต่ำสุด นั่นแสดงให้เห็นว่าแก้วตัวอย่าง EX5 มีสมบัติในการ กำบังรังสีดีที่สุด

## กิตติกรรมประกาศ

ขอขอบคุณสำนักงานคณะกรรมการวิจัย แห่งชาติ (วช.) และสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริม วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) ที่สนับสนุน งานวิจัยนี้ ขอขอบคุณภาควิชาฟิสิกส์ คณะ วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ที่อำนวย ความสะดวกสำหรับเครื่องมือที่ใช้วิเคราะห์ค่าต่าง ๆ ในงานวิจัยครั้งนี้

## เอกสารอ้างอิง

- S Yasmin, BS Barua, MU Khandaker, MA Rashid, DA Bradley, MA Olatunji, M Kamal.
   Studies of ionizing radiation shielding effectiveness of silica-based commercial glasses used in Bangladeshi dwellings, Results Phys 2018;9:541-9.
- 2 H Akyildirim, E Kavaz, FI El-Agawany, E Yousef, YS Rammah. Radiation shielding features of zirconolite silicate glasses using XCOM and FLUKA simulation code. J Non-Cryst Solids 2020;545:120245.
- 3 Y Al-Hadeethi, MI Sayyed, YS Rammah.Fabrication, optical, structural and gamma

radiation shielding characterizations of  $GeO_2$ -PbO-Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub>-CaO glasses, Ceram Int 2020;46:2055-62.

- 4 S Yasmin, ZS Rozaila, MU Khandaker, BS Barua, FUZ Chowdhury, MA Rashid, DA Bradley. The radiation shielding offered by the commercial glass installed in Bangladeshi dwellings. Radiat Eff Defects Solids 2018;173:657-72.
- S Shamsan Obaid, K Dhammajyot
   Gaikwad, P PravinaPawar. Determination of
   gamma ray shielding parameters of rocks
   and concrete. Radiat Phys Chem
   2018;144:356-60.
- 6 M Dong, X Xue, H Yang, Z Li. Highly costeffective shielding composite made from vanadium slag and boron-rich slag and its properties. Radiat Phys Chem 2017;141:239-44.
- M Dong, X Xue, H Yang, D Liu, C Wang, Z
   Li. A novel comprehensive utilization of vanadium slag: as gamma ray shielding material. J Hazard Mater 2016;318:751-7.
- MHA Mhareb. Physical, optical and shielding features of Li<sub>2</sub>O–B<sub>2</sub>O<sub>3</sub>–MgO– Er<sub>2</sub>O<sub>3</sub> glasses co-doped of Sm<sub>2</sub>O<sub>3</sub>. Appl Phys A 2020;126:71.
- 9 S Kaewjaeng, S Kothan, W Chaiphaksa, N Chanthima, R Rajaramakrishna, HJ Kim, J Kaewkhao. High transparency La<sub>2</sub>O<sub>3</sub>-CaO-B<sub>2</sub>O<sub>3</sub>-SiO<sub>2</sub>glass for diagnosis X-rays



shielding material application. Radiat Phys Chem 2019;160:41-7.

- 10 M Dong, X Xue, S Liu, H Yang, Z Li, Ml Sayyed, O Agar. Using iron concentrate in Liaoning province, China, to prepare material for X-ray shielding. J Cleaner Prod 2019;210:653–9.
- 11 R Bagheri, AK Moghaddam, SP Shirmardi, B Azadbakht, M Salehi. Determination of gamma-ray shielding properties for silicate glasses containing Bi<sub>2</sub>O<sub>3</sub>PbO, and BaO. J Non-Cryst Solids 2018;479:62-71.
- AH El-Kateb, RAM Rizk, AM Abdul-Kader.
   Determination of atomic cross-sections and effective atomic numbers for some alloys.
   Ann Nucl Energy 2000;27:1333-43.
- HC Manjunatha, L Seenappa, BM
   Chandrika, C Hanumantharayappa. A
   study of photon interaction parameters in
   barium compounds. Ann Nucl Energy
   2017;109:310-7.
- HC Manjunatha, L Seenappa, BM
  Chandrika, KN Sridhar, C
  Hanumantharayappa. Gamma, X-ray and
  neutron shielding parameters for the Albased glassy alloys. Appl Radiat Isotope
  2018;139:187-94.
- 15 YS Alajerami, D Drabold, MHA Mhareb,KLA Cimatu, G Chen, M Kurudirek.Radiation shielding properties of bismuthborate glasses doped with different

concentrations of cadmium oxides. Ceram Int 2020;46:12718-26.

- Y Al-Hadeethi, MI Sayyed, H Mohammed, L
   Rimondin. X-ray photons attenuation
   characteristics for two tellurite based glass
   systems at dental diagnostic energies.
   Ceram Int 2020;46:251-7.
- 17 R Kurtulus, T Kavas, I Akkurt, K Gunoglu.
   An experimental study and WinXCom calculations on X-ray photon characteristics of Bi<sub>2</sub>O<sub>3</sub>- and Sb<sub>2</sub>O<sub>3</sub>-added waste soda-lime-silica glass. Ceram Int 2020;46:21120-7.
- 18 Al-Hadeethi Y, Sayyed MI. Analysis of borosilicate glasses doped with heavy metal oxides for gamma radiation shielding application using Geant4 simulation code. Ceram Int 2019;45:24858-64.
- Singh KJ, Kaur S, Kaundal RS.
   Comparative study of gamma ray shielding and some properties of Pb-SiO<sub>2</sub>-Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub> and Bi<sub>2</sub>O<sub>3</sub>-SiO<sub>2</sub>-Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub> glass systems. Radiat Phys Chem 2014;96:153-7.
- 20 Waly ESA, Al-Qous GS, Bourham MA.
  Shielding properties of glasses with different heavy elements additives for radiation shielding in the energy range 15– 300 keV. Radiat Phys Chem 2018;150:120-4.
- 21 Chanthima N, Kaewkhao J, Limsuwan P.Study of photon interactions and shielding



properties of silicate glasses containing  $Bi_2O_3$ , BaO and PbO in the energy region of 1 keV to 100 GeV. Ann Nucl Energy 2012;41:119-24.

- Marzouk MA, Abo-Naf SM, Zayed HA,
   Hassan NS. Photoluminescence and semiconducting behavior of Fe, Co, Ni and Cu implanted in heavy metal oxide glasses.
   J Mater Res Technol 2016;5:226-33.
- 23 Ioan MR. Study of the optical materials degradation caused by gamma radiation and the recovery process by controlled heat treatment. Rom J Phys 2016;61: 892-902.
- Ioan MR. Analyzing of the radiation
   induced damage to optical glasses by
   using online heating laser measurements.
   Rom J Phys 2016;61:614-25.
- Shangsheng Guan, Shengzhi Sun, Dan
   Chen, Jiahui Zhang, Shiliang Kang, Tiefeng
   Xu and Changgui Lin. Formation and
   physical and structural properties of Sb<sub>2</sub>S<sub>3</sub> Pbl<sub>2</sub> chalcogenide glasses. Journal of Non Crystalline Solids 2021;570:120993
- 26 Erdem Şakar, Özgür Fırat Özpolat, Bünyamin Alım, MI Sayyed, Murat Kurudirek. Phy-X/PSD: Development of a user friendly online software for calculation of parameters relevant to radiation shielding and dosimetry. Radiation Physics and Chemistry 2020;166:108496

- 27 Kittisak Sriwongsa, Pimkanok Prapume, Pisinee Lertthamrongyot, Nopparat Suksee, Pawat Pongampai, Supawan Rupsang, Punsak Glumglomchit, Sunantasak Ravangvong. Investigation for radiation shielding efficiency of copper zing phosphate glass system doped with barium oxide. PSRU Journal of Science and Technology 2021;6:123-37
- 28 Khobkham C, Chiphaksa W,
  Limkitjaroenporn P, Prongsamrong P,
  Wiwatkanjana P, Kaewkhao J. Theoretical
  Study of The Photon Interaction for
  Zirconium Alloy at 1 keV to 100 MeV. Key
  Engineering Materials 2016;675-676:730-3.
- 29 MHM Zaid, KA Matori, HAA Sidek, IR Ibrahim. Bismuth modified gamma radiation shielding properties of titanium vanadium sodium tellurite glasses as a potent transparent radiation resistant glass applications Nucl Eng Technol 2021;53:1323-30.
- 30 KM Singh, A Rani, MH Singh. Shielding behaviors of some polymer and plastic materials for gamma-rays. Radiat Phys Chem 2015;106:247-54.
- 31 VP Singh, NM Badiger, AM El-Khayatt. Study on γ-ray exposure buildup factors and fast neutron-shielding properties of some building materials. Radiat Eff Defect S 2014;169:547-59.



- M Kamislioglu. Research on the Effects of 32 Bismuth Borate Glass System on Nuclear Radiation Shielding Parameters. Results in Physics 2021;22:103844.
- 33 Agar O, Kavaz E, Altunsoy EE, Kilicoglu O, Tekin HO, Sayyed MI, Erguzel TT, Tarhan N.  $Er_2O_3$  effects on photon and neutron shielding properties of TeO2-Li2O-ZnO-Nb<sub>2</sub>O<sub>5</sub> glass system. Results in Physics 2019;13:102277.
- 34 I Olarinoye. Variation of effective atomic numbers of some thermoluminescence and phantom materials with photon energies. Res J Chem Sci 2011;1:64-9.
- 35 AM Abdel-Latif, MI Sayyed, HO Tekin, MM Kassab. Optimizing the shielding

properties of strength-enhanced concrete containing marble. Pap Phys 2020;12:120005.

- 36 Harinder Singh, Jeewan Sharma, Tejbir Singh. Extensive investigations of photon interaction properties for  $Zn_{x}Te_{100-x}$  alloys. Nuclear Engineering and Technology 2018;50:1364-71.
- MY Hanfi, MI Sayyed, Eloic Lacomme, KA 37 Mahmoud, I Akkurt. The influence of MgO on the radiation protection and mechanical properties of tellurite glasses. Nuclear Engineering and Technology 2021;53:2000-10.