

## บทที่ 5

### สรุปผลการทดลอง

โครงสร้างนาโน ZnO ถูกสังเคราะห์ด้วยกระบวนการขันถ่ายเฟสไอ ลักษณะโครงสร้าง, ปริมาณ, สมบัติทางไฟฟ้าและแสง ภายใต้ชนิดของ สารตั้งต้น, ตำแหน่งของแผ่นฐานในเตาปฏิกิริย์ และชนิดของก๊าซปฏิกิริยาต่างๆ ถูกศึกษาด้วยเทคนิค SEM, EDX, XRD, PL และการวัดลักษณะสมบัติกระแส - แรงดัน ผลการวัดและวิเคราะห์ทำให้เข้าใจถึงการเกิดโครงสร้าง T-ZnO สามารถยืนยันปริมาณสารสัมพันธ์ และอธิบายสมบัติทางแสงและทางไฟฟ้าของวัสดุสังเคราะห์ได้

โครงสร้างนาโน ZnO สามารถเกิดขึ้นได้ที่อุณหภูมิต่ำกว่าจุดหลอมเหลวของ ZnO โดยมี C เป็นตัวเร่งปฏิกิริยาซึ่งจะทำให้ผง ZnO ตั้งต้นกลایสภาพเป็นไออกเรเหยของ Zn และ  $ZnO_x$  ซึ่งนี้เป็นจุดกำเนิดของการก่อตัวเป็นนิวเคลียสูปแบบต่างๆ จากการทดลองพบว่า ZnO ที่สังเคราะห์ได้จากการขันถ่ายเฟสไอโดยมีสารตั้งต้นคือ ZnO และ CNTs นั้นก่อตัวเป็นโครงสร้าง T-ZnO ง่ายที่สุด เนื่องจากสามารถพับเห็นได้ในทุกตำแหน่งของแผ่นฐานในเตาปฏิกิริย์ ปริมาณของออกซิเจนและความชื้นส่งผลกระทบต่อโครงสร้างนาโน ZnO เป็นอย่างมาก เมื่อออกซิเจนมีปริมาณมาก โครงสร้างที่ได้จะมีขนาดใหญ่ แต่เมื่อถูกเจือจากโดยความชื้น โครงสร้างที่ได้จะเรียวและแหลมขึ้น และมีปริมาณมากขึ้นตามความชื้น เนื่องจากอะตอมของ O-H เข้าไปทำปฏิกิริยากับไออกเรเหยของ Zn และ  $ZnO_x$  ส่งผลให้อัตราการก่อตัวในระนาบ [0001] เร็วกว่าระนาบ [10-11] ซึ่งเร็วกว่าระนาบ [10-10] อีกต่อหนึ่งส่งผลให้โครงสร้างที่ได้มีลักษณะเรียวแหลม

ผลติดข้องโครงสร้างนาโน ZnO ที่สังเคราะห์ได้มีการจัดเรียงอะตอมภายในแบบ Hexagonal wurtzite ซึ่งถูกยืนยันด้วยเทคนิค XRD ในขณะที่องค์ประกอบทางเคมีของโครงสร้างถูกยืนยันด้วยเทคนิค EDX ว่าใกล้เคียงกับ ZnO ในอุดมคติ ซึ่งให้เห็นว่า ปฏิกิริยาในเตาปฏิกิริย์เกิดขึ้นอย่างสมบูรณ์เนื่องจาก ZnO ที่สังเคราะห์ได้มีปริมาณสารสัมพันธ์ (stoichiometry) ที่เหมาะสมคือมีอัตราส่วนอะตอม Zn ต่อ O คือ 1: 1

สมบัติทางแสงของชิ้นงานขึ้นกับปริมาณของออกซิเจนที่เข้าไปทำปฏิกิริยา ออกซิเจนปริมาณมากสามารถเกิดปฏิกิริยากับไออกเรเหยของ Zn และ  $ZnO_x$  ได้มาก ส่งผลให้โครงสร้างภายในประกอบด้วยจุดบกพร่องหลายชนิด  $Zni^{oc}$ ,  $Oi^{oc}$  และ  $O_{Zn}$  ส่งผลให้ ZnO ที่สังเคราะห์ได้เปล่งแสงในช่วงความยาวคลื่น 420, 490 และ 530 nm เพิ่มเติมจาก 390 nm ซึ่งใกล้เคียงกับช่องว่างพลังงานของ ZnO ในอุดมคติ การเปล่งแสงในย่าน 420-530 nm จะมีสัดส่วนที่สูงขึ้นเมื่อออกซิเจนที่เข้ามาทำปฏิกิริยามีปริมาณมากขึ้น

สมบัติทางไฟฟ้าจากการวัดลักษณะสมบัติกระแส-แรงดันซึ่งให้เห็นว่าค่ากระแสเมื่อการเปลี่ยนแปลงความชัน 2 ครั้ง ครั้งแรกที่  $V_{on} \approx 1-3$  V ครั้งที่สองที่  $V_{TFL} \approx 5-8$  V ซึ่งอธิบายได้โดยกลไกการจำกัดกระแสตามทฤษฎีของ Mott-Gurney และ Lampert-Mark เพื่อนำปริมาณความหนาแน่นของกับดักอิเล็กตรอนแบบเดียวกายในชิ้นงานที่มีผลต่อการนำไฟฟ้า ข้อจำกัดของการวัดลักษณะสมบัติกระแส-แรงดันที่พบคือ ความไม่สม่ำเสมอของฟิล์มที่เกาดินบนชิ้นงานในแต่ละการทดลองส่งผลให้ความต้านทานในแต่ละบริเวณมีค่าไม่เท่ากัน