

### บทที่ 3 วิธีการและขั้นตอนการดำเนินงานวิจัย

จากขั้นตอนการดำเนินงานวิจัยจากตารางที่ 1.1 วิธีการดำเนินการวิจัย

#### 3.1 ทำการรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัย

จากการศึกษาและค้นคว้าเบื้องต้นในบทที่ 2 พบว่าสีธรรมชาติจากครั่งและครามมีความเหมาะสมในการนำมาเป็นวัสดุเคลือบสีอิฐดินดิบทั้งปริมาณที่สามารถหาได้โดยทั่วไปและมีสีที่สวยงามตามธรรมชาติ รวมทั้งดินลูกรังพบได้โดยทั่วไปทุกภาคของไทย

#### 3.2 กำหนดแหล่งดินลูกรังที่จะใช้ในงานวิจัยและจัดหาจัดซื้ออุปกรณ์


##### 3.2.1 ดินลูกรัง

ดินลูกรังที่ใช้ มาจากสามแหล่ง คือ

แหล่งที่ 1 ดินลูกรัง อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี ดังรูปที่ 3.1 (ก)

แหล่งที่ 2 ดินลูกรัง อำเภอกำมะกา จังหวัดกาญจนบุรี ดังรูปที่ 3.1 (ข)

แหล่งที่ 3 ดินลูกรังบ่อลูงวร จังหวัดสระบุรี ดังรูปที่ 3.1 (ค)



(ก)


(ข)

(ค)


รูปที่ 3.1 ตัวอย่างดินลูกรัง

### 3.2.2 สึจากธรรมชาติ

#### 3.2.2.1 ครั่งดิบ ใช้ครั่งดิบจากจังหวัดลำปางดังรูปที่ 3.2



รูปที่ 3.2 ครั่งดิบ จังหวัดลำปาง



รูปที่ 3.3 คราม จังหวัดแพร่

#### 3.2.2.2 คราม ใช้ครามจากคราม จังหวัดแพร่ดังรูปที่ 3.3


### 3.3 เก็บตัวอย่างดินลูกรัง ทำการคัดเลือกกลุ่มตัวอย่างดินลูกรัง ดังกล่าวสำหรับทดสอบและเตรียมสีธรรมชาติ

เก็บตัวอย่างจากแหล่งดินลูกรังนำมาทำการบดอัดปรับปรุงคุณสมบัติให้มีขนาดเล็กและตากให้แห้งในสภาวะอุณหภูมิปกติ แล้วทำตามกระบวนการดังรูปที่ 3.4

#### 3.3.1 การเตรียมดิน

ในขั้นตอนนี้จะเป็นการนำตัวอย่างดินลูกรังจาก 3 แหล่งอำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี อำเภอดำรงวิทยะกา จังหวัดกาญจนบุรี และบ่อลูกรัง จังหวัดสระบุรี จากการตรวจสอบเบื้องต้นพบว่า ดินลูกรังบริเวณดังกล่าวมีก้อนหินเป็นส่วนผสมเป็นส่วนใหญ่ ในการนำมาใช้สร้างก้อนอิฐดินดิบ การเตรียมดินที่ใช้ในการทดสอบหาคุณสมบัติของมวลดินซึ่งเป็นคุณสมบัติเชิงวิศวกรรม โดยในการศึกษานี้ได้ทำการทดสอบหาค่าต่างๆ ของมวลดิน ได้แก่

- (1) นำดินลูกรังมาตากให้แห้งมาตามจำนวนที่ต้องการ
- (2) ใช้ค้อนยางทุบดินลูกรังที่เป็นก้อนเพื่อเอาเม็ดดินแยกออกจากกัน
- (3) คัดแยกก้อนหินที่ต้องการออกจากดิน
- (4) นำดินในข้อ 2 ใส่ลงในตะแกรงเบอร์ 4 โดยมีฝาปิดด้านบนและถาดรองด้านล่าง นำไปเข้าเครื่องเขย่า เขย่าเป็นเวลา 5-10 นาที
- (5) ดินที่ได้จากการเขย่าในข้อ 4 สามารถนำไปใช้ในการทดลองได้



รูปที่ 3.4 แสดงแผนภูมิขั้นตอนในการวิจัย

### 3.4 ออกแบบอัตราส่วนผสมดินลูกรังกับปริมาณน้ำสีธรรมชาติ

ในการออกแบบอัตราส่วนผสมค้ำึงถึงการการทำงานจริงและง่ายต่อการคำนวณและผสมจึงกำหนดการออกแบบโดยน้ำหนัก ดังตารางที่ 3.1

ตารางที่ 3.1 ออกแบบอัตราส่วนผสม ของ ดินลูกรัง และสีจากธรรมชาติ

ดินลูกรัง	กรัม	ผสมสีคราม	กรัม	ผสมสีครั้ง	กรัม
ดินหนัก(100%)	650	น้ำ10%	65.00	น้ำ10%	65.00
ดินหนัก(100%)	750	น้ำ15%	112.50	น้ำ15%	112.50
ดินหนัก(100%)	850	น้ำ20%	170.00	น้ำ20%	170.00
ดินหนัก(100%)	950	น้ำ25%	237.50	น้ำ25%	237.50

โดยการออกแบบจากการทดสอบพื้นฐานการยืดเกาะซึ่งจะแปรผันกับความชื้น คือหากมีความชื้นน้อยหรือปริมาณน้ำน้อยจะทำให้ไม่เกิดการยืดยืดเกาะขึ้นรูปไม่ได้ ในทางตรงกันข้ามหากมีความชื้นมากหรือปริมาณน้ำมากจะทำให้ตัวอย่างเหลวขึ้นรูปไม่ได้เช่นกัน จึงใช้น้ำที่ร้อยละ 10, 15, 20 และ 25

### 3.5 ทดสอบหาคุณสมบัติทางกายภาพของดินลูกรังตัวอย่าง

ตารางที่ 3.2 คุณสมบัติทางด้านกายภาพของดินลูกรังตัวอย่าง

คุณสมบัติ	แหล่งที่ 1	แหล่งที่ 2	แหล่งที่ 3
จืดพิกัดเหลว (%)	60	69	64
ดัชนีพลาสติก (%)	NP	NP	NP
ความถ่วงจำเพาะ	2.79	2.82	2.85

จากการทดสอบคุณสมบัติพื้นฐานของตัวอย่างดินลูกรังดังตารางที่ 3.2 พบว่าอยู่ในขอบเขตของ คุณสมบัติทางด้านวิศวกรรมของดินลูกรังในประเทศไทย ตารางที่ 2.2

### 3.6 หล่อก้อนตัวอย่างทดสอบ


นำวัสดุที่ใช้ได้แก่ดินลูกรัง สีครั้งและสีครามมาผสมกัน ในอัตราส่วน 10,15,20 และ25 ตามอัตราส่วนในตารางที่ 3.1

3.6.1 ความเข้มข้นของสีธรรมชาติทั้ง 2 สี มี 2 ระดับ โดยสีครั้งในระดับที่ 1 จะมีอัตราส่วนผสม ครั้ง ดิบตำละเอียด 1200 กรัม ต่อน้ำ 6 ลิตร แช่ใช้ 24 ชั่วโมงแล้วกรองเอาแต่สี และระดับที่ 2 ครั้งดิบตำ ละเอียด 3500 กรัม ต่อน้ำ 7 ลิตร แช่ใช้ 24 ชั่วโมงแล้วกรองเอาแต่สี และสีคราม ในระดับที่ 1 ใช้โคลนคราม 0.5

ลิตร ใช้น้ำมะขามเปียก 1.5 ลิตร น้ำจืด 4 ลิตรผสมให้เข้ากัน และระดับที่ 2 ใช้โคลนคราม 1.5 ลิตร ใช้น้ำมะขามเปียก 1.0 ลิตร น้ำจืด 3.5 ลิตรผสมให้เข้ากันเทียบกับสีธรรมชาติที่ไม่ใส่สี


3.6.2 การเตรียมชุดทดสอบ ในงานวิจัยนี้จะใช้ดินลูกรังที่ร่อนผ่านตะแกรงเบอร์ 4 ทั้ง 3 แห่ง โดยใช้สีธรรมชาติจำนวน 2 สี แต่ละสีใช้ความเข้มข้นของสี 2 ระดับ ระดับที่ 1 และระดับที่ 2 โดยใช้สีธรรมชาติ จาก สีครั่ง และสีคราม ซึ่งสีครามให้สีและสีครั่งให้สีเทียบกับสีของดินดิบลูกรังที่ผสมกับน้ำประปา โดยใช้อัตราส่วนระหว่าง 10,15,20 และ 25 จำนวน 24 อัตราส่วนผสมโดยหล่อตัวอย่างทรงลูกบาศก์ขนาด 5x5x5 เซนติเมตรตามมาตรฐานอิฐดินดิบซึ่งมีวิธีการผสมอิฐดินดิบประยุกต์ตามมาตรฐาน ASTM C305 ซึ่งมีวิธีการดังนี้

1. นำวัสดุผสมตามอัตราส่วนที่เตรียมไว้มาใส่ผสมคลุกให้เข้ากันดังรูปที่ 3.5




รูปที่ 3.5 นำวัสดุที่เตรียมไว้มาผสมตามอัตราส่วน

2. นำส่วนผสมที่ได้ดังกล่าวใส่ลงในแบบหล่อขึ้นตัวอย่างขนาด 5x5x5 เซนติเมตร มาตรฐาน ASTM C109- 80 จำนวน 6 ตัวอย่างเพื่อนำมาแบ่งทดสอบสีและกำลังอัด ดังรูปที่ 3.6




รูปที่ 3.6 นำตัวอย่างดินเทลงแบบ

3. ทำการถอดออกจากแบบหล่อเมื่อลูกดินดิบค่อนข้างแข็งหรือเซ็ดตัวแล้ว ระบุหมายเลขและวันที่ทำทดสอบเอาไว้ให้เรียบร้อย ดังรูปที่ 3.7




รูปที่ 3.7 ถอดแบบตัวอย่าง

6. บ่มในอากาศ 28 วัน ชั่งน้ำหนักก่อนอิฐดินดิบถูกรังและการเปลี่ยนแปลงปริมาตรของขนาดและดูการติดของสี่เหลี่ยมชาติสี่ครั้งและสี่คราม หลังจากถอดแบบไปจนถึง 7,14,21 และ 28 วัน ก่อนนำไปทดสอบค่ากำลังอัด ดังรูปที่ 3.8

ก. ตัวอย่างดินไม่ผสมสี่  
เหลี่ยมชาติข. ตัวอย่างดินไม่ผสมสี่  
เหลี่ยมชาติ ระดับที่ 1ค. ตัวอย่างดินผสมสี่  
เหลี่ยมชาติ ระดับที่ 2

รูปที่ 3.8 ตัวอย่างดิน 3 แหล่งผสมสี่เหลี่ยมชาติจากครั้ง

ก. ตัวอย่างดินไม่ผสมสี่  
เหลี่ยมชาติข. ตัวอย่างดินไม่ผสมสี่  
เหลี่ยมชาติ ระดับที่ 1ค. ตัวอย่างดินผสมสี่  
เหลี่ยมชาติ ระดับที่ 2


รูปที่ 3.9 ตัวอย่างดิน 3 แหล่งผสมสี่เหลี่ยมชาติจากคราม

7. เมื่ออิฐดินดิบมีความความแห้งในอากาศ นำไปทดสอบหาค่ากำลังอัดตามมาตรฐานของอิฐดินดิบและความหนาแน่นตามมาตรฐานอิฐดินดิบ จำนวน 3 ตัวอย่างเพื่อทำการคัดเลือกสัดส่วนระหว่างดินลูกรัง สีธรรมชาติสีครึ่งและสีคราม เหมาะสมตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มอก.1505-2541 ชั้นคุณภาพ 4 ความหนาแน่น 710 ถึง 800กก./ ลบ.ม. กำลังรับแรงอัดไม่ต่ำกว่า 40 กก./ตร.ซม. โดยในแต่ละการตรวจสอบ 3 ซ้ำและหาค่าเฉลี่ย

### 3.7 ทดสอบคุณสมบัติของอิฐดินดิบ

3.7.1 การทดสอบหาค่ากำลังอัดของชิ้นตัวอย่างทดสอบ นำตัวอย่างอิฐดินดิบไปวางบนแท่น ดังรูปที่ 3.10 โดยต้องวางไว้ตรงกลางของแท่นทดสอบกำลังอัดรองรับบนเครื่องทดสอบจากนั้นให้น้ำหนักผ่านหัวกดแบบ Spherical cal Bearing Plate กดผ่านศูนย์กลางของชิ้นทดสอบในทิศทางการเคลื่อนที่ของฟองอากาศ โดยการเพิ่มน้ำหนักกดด้วยอัตราเร็วคงที่ประมาณ 1.2 mm/minจนกระทั่งชิ้นที่ทำการทดสอบแตก ดังรูปที่

3.10 จุดและบันทึกค่ากำลังอัด



รูปที่ 3.10 กดตัวอย่างทดสอบหาค่ากำลัง

$$\text{กำลังรับแรงอัด} = \frac{\text{น้ำหนักกดสูงสุด}}{\text{พื้นที่หน้าตัดรับแรงอัด}}$$

### 3.7.2 ทดสอบการเปลี่ยนแปลงปริมาตร

3.7.2.1 ทดสอบการเปลี่ยนแปลงปริมาตรจากการดูดความชื้น โดยการวัดขนาดปริมาตรของก้อนตัวอย่างทดสอบแล้วเปรียบเทียบ

$$\text{การเปลี่ยนแปลงปริมาตรจุดอิมตัวด้วยน้ำ} = \frac{\text{ปริมาตร V หลังแช่น้ำ} - \text{ปริมาตร V ก่อนแช่น้ำ}}{\text{ปริมาตร V ก่อนแช่น้ำ}} \times 100$$

3.7.2.2 ทดสอบการเปลี่ยนแปลงปริมาตรจากการสูญเสียความชื้นจากการอบทำให้เกิดการหดตัวของตัวอย่าง โดยการวัดขนาดปริมาตรของก้อนตัวอย่างทดสอบแล้วเปรียบเทียบ

$$\text{การเปลี่ยนแปลงปริมาตรจากการหดตัว} = \frac{\text{ปริมาตร V หลังแช่น้ำ} - \text{ปริมาตร V หลังอบ}}{\text{ปริมาตร V หลังแช่น้ำ}} \times 100$$

3.7.3 การทดสอบการดูดซึมน้ำ เป็นการทดสอบความสามารถในการดูดซับความชื้นของตัวอย่างทดสอบ

$$\text{การเปลี่ยนแปลงปริมาตรจากการหดตัว} = \frac{\text{น้ำหนักดินหลังแช่น้ำ 24 ชั่วโมง} - \text{น้ำหนักดินก่อนแช่น้ำ}}{\text{น้ำหนักดินก่อนแช่น้ำ}} \times 100$$

