

บทที่ 3 อุปกรณ์และวิธีการ

การดำเนินการศึกษาลักษณะการเกิดสนิมของเหล็กเสริมในจีโอโพลิเมอร์คอนกรีตเสริมเหล็กที่ใช้เป็นโครงสร้างในสภาพสิ่งแวดล้อมทะเล สำหรับอุปกรณ์และวิธีการทดลองดังนี้

3.1 อุปกรณ์

1. เครื่องทดสอบค่าความต่างศักย์ไฟฟ้าครึ่งเซลล์ (Half-cell potential test)
2. DC Power Supply 0-60 Vdc สามารถปรับแหล่งจ่ายกระแสได้
3. Volt meter ที่มีความละเอียดในย่าน mV
4. Amp meter ที่มีความละเอียดในย่าน μA
5. เครื่องวัดค่าศักย์ไฟฟ้า
6. เครื่องทดสอบการเหนี่ยวนำทางไฟฟ้า
7. สายวัดสัญญาณที่มีสารละลายตัวนำไฟฟ้า
8. เครื่องผสมคอนกรีต
9. แบบหล่อแท่งตัวอย่างพื้นคอนกรีต ขนาด $40 \times 40 \times 10$ เซนติเมตร
10. เครื่องจี้คอนกรีต (Vibrator)
11. เครื่องชั่งน้ำหนัก สามารถอ่านค่าได้ละเอียด 0.01 กรัม
12. อุปกรณ์สำหรับบัดกรี
13. ถังสำหรับแช่ตัวอย่าง ขนาด 1200×1500 เซนติเมตร
14. อุปกรณ์สำหรับผสมสารละลาย
15. อุปกรณ์วัดค่าการยุบตัวของคอนกรีต
16. แผ่นพลาสติกใส
17. เทปพันสายไฟ
18. เกรียงเหล็ก
19. ถุงมือยาง



3.2 วิธีการ

3.2.1 วัสดุ

วัสดุสำหรับการศึกษาผลกระทบการเกิดสนิมของเหล็กเสริมในโครงสร้างคอนกรีตอยู่ในสภาพสิ่งแวดล้อมทะเลประกอบด้วย

1) ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์

ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ ประเภทที่ 1 บริษัท ปูนซีเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) ซึ่งมีองค์ประกอบทางเคมีดังตารางที่ 3.1

ตารางที่ 3.1 องค์ประกอบทางเคมีของปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์

Oxides	SiO ₂	Al ₂ O ₃	Fe ₂ O ₃	CaO	MgO	Na ₂ O	K ₂ O	SO ₃
%	20	5	3	60	1.10	1.50	2.40	2

2) มวลรวม

2.1) มวลรวมหยาบ

หินปูนย่อย (Crushed limestone) ขนาด 3/8 นิ้ว (SSD)

2.2) มวลรวมละเอียด

ทรายแม่น้ำร้อนผ่านตะแกรงเบอร์ 4 (SSD) อิมตัวผิวแห้ง

3) เหล็กเสริม

เหล็กผิวเรียบและเหล็กข้ออ้อย ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 9 มิลลิเมตร และ 12 มิลลิเมตร คุณสมบัติของเหล็ก ดังตารางที่ 3.2

ตารางที่ 3.2 คุณสมบัติของเหล็กเสริม

Diameter (mm)	Cross Section Area (mm ²)	Yield Strength (ksc)	Ultimate Strength (ksc)
RB9	28.30	2400	3900
DB12	113.10	3000	4900

4) สารละลาย

4.1) สารละลายโซเดียมคลอไรด์ (Sodium chloride, NaCl)



สารละลายโซเดียมคลอไรด์ (Sodium chloride, NaCl) มีความเข้มข้นร้อยละ 0, 1, 3, และ 5 ของน้ำหนักซีเมนต์

4.2) สารละลายอิเล็กโทรไลต์

สารละลายอิเล็กโทรไลต์เจลสำหรับเป็นสื่อวัดค่าความต้านทานของกระแสไฟฟ้า

3.2.2 อัตราส่วนผสม

1) คอนกรีต

สำหรับงานวิจัยนี้ได้ดำเนินการออกแบบอัตราส่วนผสมของคอนกรีตที่กำลัรับแรงอัดคอนกรีตที่อายุ 28 วัน 240 กก./ซม² ดังตารางที่ 3.3

ตารางที่ 3.3 อัตราส่วนผสมของคอนกรีต

Compressive Strength (ksc)	Materials (kg/m ³)				Slump (cm)	Water Cement Ratio
	Cement	Aggregates 3/8"	Sand	Water		
240	450	992	750	180	3-5	0.40

3.3 การเตรียมตัวอย่างคอนกรีต

การดำเนินการเตรียมตัวอย่างคอนกรีตการศึกษาผลกระทบการเกิดสนิมของเหล็กเสริมในโครงสร้างคอนกรีตอยู่ในสภาพสิ่งแวดล้อมทะเล ดังนี้

3.3.1 การเตรียมวัสดุผสม

การเตรียมหิน ททราย ซีเมนต์และน้ำ ตามอัตราส่วนผสมของคอนกรีตที่ได้กล่าวมาแล้วข้างต้น โดยให้หินและทรายอยู่ในสภาวะอิ่มตัวผิวแห้งเพื่อป้องกันการดูดซึมน้ำของมวลรวมหินและทราย

3.3.2 การผสม

นำส่วนผสมใส่ลงในอุปกรณ์ผสมคอนกรีต พร้อมทั้งสารละลายโซเดียมคลอไรด์ (Sodium chloride, NaCl) มีความเข้มข้นร้อยละ 0, 1, 3, และ 5 ของน้ำหนักซีเมนต์ ทำการผสมให้เข้ากันโดยใช้เวลาในการผสม 3-5 นาที หลังจากนั้นจึงใส่น้ำลงไปผสมให้เข้ากันอีกครั้งพร้อมใส่หิน ทำการผสมจนกว่าส่วนผสมเข้ากันได้ดี ดังรูปที่ 3.1





รูปที่ 3.1 การผสมคอนกรีต


1) การเทลงแบบหล่อ

นำคอนกรีตเทลงแบบหล่อตัวอย่างพื้นคอนกรีตขนาด $40 \times 40 \times 10$ เซนติเมตร และเก็บไว้ในอุณหภูมิปกติเป็นเวลา 12 ชั่วโมง ดังรูปที่ 3.2 และรูปที่ 3.3



รูปที่ 3.2 ตัวอย่างพื้นคอนกรีต





รูปที่ 3.3 รายละเอียดแผ่นพื้นคอนกรีตเสริมเหล็กและตำแหน่งการวัดค่าความต้านทานทางไฟฟ้า

2) การบ่ม

การบ่มตัวอย่างรูปคานคอนกรีตและคอนกรีตรูปทรงกระบอก เลือกการบ่มตัวอย่างด้วยน้ำระยะเวลา 28 วัน

3.4 การเร่งการเกิดสนิมของเหล็กเสริม

การเร่งการเกิดสนิมของเหล็กเสริมในพื้นที่คอนกรีต เนื่องจากสภาพความเป็นจริงการเกิดสนิมของเหล็กเสริมตามธรรมชาติของโครงสร้างสิ่งแวดล้อมทะเลมีระยะเวลานาน ซึ่งในการวิจัยครั้งนี้ได้ดำเนินการเร่งการเกิดสนิมของเหล็กเสริมด้วยไฟฟ้ากระแสตรงโดยอ้างอิงจากงานวิจัยที่ผ่านมา



3.4.1 การติดตั้งสายไฟฟ้า

การติดตั้งสายไฟฟ้าเพื่อเชื่อมต่อกระแสไฟฟ้าชั่วคราวกับแท่งทองแดงและเชื่อมกับเหล็กเสริมที่อยู่ในตัวอย่างพื้นคอนกรีต

3.4.2 การเร่งการเกิดสนิมของเหล็กเสริม

การเร่งการเกิดสนิมของเหล็กเสริมโดยการจ่ายไฟฟ้ากระแสตรงอย่างสม่ำเสมอเป็นระยะเวลา 60 วัน ด้วยความต่างศักย์ไฟฟ้า 6 โวลต์ ดังรูปที่ 3.4 และรูปที่ 3.5



รูปที่ 3.4 การเร่งการเกิดสนิมของเหล็กเสริม



รูปที่ 3.5 การตรวจสอบความสม่ำเสมอของกระแสไฟฟ้า

3.5 การตรวจสอบแนวโน้มการเกิดสนิมของเหล็กเสริม

การตรวจสอบแนวโน้มการเกิดสนิมของเหล็กเสริม โดยทำการวัดค่าความต่างศักย์ไฟฟ้าที่อยู่ในตัวอย่างทดสอบจีโอโพลิเมอร์คอนกรีตจากถ้ำลอย ถ้ำกลบ ดินขาว และคอนกรีต ซึ่งใช้เครื่องมือตรวจสอบแนวโน้มการเกิดสนิมของเหล็กเสริม Half Cell Potential Test ตามมาตรฐาน ASTM C 876

3.5.1 การเตรียมสารละลาย

สารละลายคอมเปอร์ซัลเฟต (Copper Sulfate) ในการเตรียมสารละลายนั้นทุกครั้งในการผสมสารละลายต้องทำการผสมให้สารละลายอิมตัวก่อนที่จะนำสารละลายไปใช้ในการทดสอบ ดังรูปที่ 3.6



รูปที่ 3.6 สารละลายคอมเปอร์ซัลเฟต (Copper Sulfate)

3.5.2 การเตรียมตัวอย่างทดสอบ

นำตัวอย่างพื้นคอนกรีตขึ้นจากการให้กระแสไฟฟ้าทำความสะอาดตัวอย่างด้วยน้ำ และทำเครื่องหมายที่ตำแหน่งต่างๆ บนแผ่นพื้นที่ต้องการทำการวัดศักย์ไฟฟ้าครึ่งเซลล์ โดยกำหนดตำแหน่งตรงจุดตัดและบริเวณตรงกลางของเหล็กเสริมที่มีการเชื่อมต่อกับกระแสไฟฟ้า


3.5.3 การตรวจสอบแนวโน้มการเกิดสนิมของเหล็กเสริม

การตรวจสอบแนวโน้มการเกิดสนิมของเหล็กเสริมของตัวอย่างพื้นคอนกรีต รดน้ำให้ทั่วแผ่นพื้นที่ชุ่ม เพื่อให้ น้ำซึมเข้าไปภายในตัวอย่างพื้นคอนกรีต นำผ้าชนิดหนาชุบน้ำมาคลุมไว้เพื่อป้องกันการระเหยของน้ำจากแผ่นพื้นที่และรีบทดสอบทันที การตรวจสอบค่าความต่างศักย์ไฟฟ้าด้านบนของตัวอย่าง ทำการวัดค่าความต่างศักย์ไฟฟ้า จนครบ 60 วัน ดังรูปที่ 3.8 จากการตรวจสอบค่าความต่างศักย์ไฟฟ้า ตามมาตรฐานการทดสอบ ASTM C 876 สามารถแบ่งระดับของการเกิดสนิมของเหล็กเสริมดังตารางที่ 3.4




ตารางที่ 3.4 ความต่างศักย์ไฟฟ้าครึ่งเซลล์และแนวโน้มการเกิดสนิมของเหล็กเสริม ASTM C 876

Half-cell Potential (mV)	Percentage chance of active corrosion
>-350	90%
-200 to -350	50%
>-200	10%



รูปที่ 3.7 การเชื่อมต่อสายไฟฟ้าขั้วบวกและขั้วลบกับตัวอย่างทดสอบ



รูปที่ 3.8 การตรวจสอบแนวโน้มการเกิดสนิมของเหล็กเสริมด้วยเครื่องมือ Half-cell Potential Test

