

จากการศึกษาถึงกระบวนการสร้างมาตรฐานของตัวนำไฟฟ้ายิ่งยวดเซรามิกชนิด  $\text{YBa}_2\text{Cu}_3\text{O}_{7-x}$  ที่ห้องวิจัยตัวนำไฟฟ้ายิ่งยวดของสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง สามารถสร้างตัวนำไฟฟ้ายิ่งยวดที่มีค่ากระแสวิกฤตสูงสุดได้ 2.5 A และระยะการลอยตัวของปรากฏการณ์ไมสเนอร์สูงสุดที่ 1 mm ซึ่งมีค่าค่อนข้างต่ำ

วิทยานิพนธ์ฉบับนี้ได้นำเสนอการพัฒนาคุณสมบัติของตัวนำไฟฟ้ายิ่งยวดเซรามิกชนิด  $\text{YBa}_2\text{Cu}_3\text{O}_{7-x}$  โดยการผสม  $\text{Y}_2\text{BaCuO}_5$  ที่อัตราส่วน  $\text{YBa}_2\text{Cu}_3\text{O}_{7-x} : \text{Y}_2\text{BaCuO}_5$  (Y123 : Y211) ตั้งแต่ 1:0 ถึง 1:0.4 โดยเพิ่ม  $\text{Y}_2\text{BaCuO}_5$  ครั้งละ 0.1 โดยเปลี่ยนอุณหภูมิ Calcination ตั้งแต่ 900 - 980°C และใช้อุณหภูมิ Sintering ที่ 940°C พบว่าที่อุณหภูมิ Calcination 940°C สามารถเพิ่มค่ากระแสวิกฤตได้ถึง 5.76 A ที่อัตราส่วนผสม 1:0.1 ต่อมาได้ทำการศึกษาที่อุณหภูมิ Calcination 940°C ซึ่งสามารถเพิ่มค่ากระแสวิกฤตได้สูงสุด โดยการเปลี่ยนอุณหภูมิ Sintering ตั้งแต่ 900 - 980°C โดยผสมอัตราส่วน  $\text{YBa}_2\text{Cu}_3\text{O}_{7-x} : \text{Y}_2\text{BaCuO}_5$  (Y123 : Y211) ตั้งแต่ 1:0 ถึง 1:0.2 โดยเพิ่ม  $\text{Y}_2\text{BaCuO}_5$  ครั้งละ 0.05 พบว่าที่อุณหภูมิ Sintering 940°C และอัตราส่วนผสม 1:0.1 สามารถเพิ่มค่ากระแสวิกฤตได้สูงสุดที่ 5.76 A

และยังพบอีกว่าที่อัตราส่วนผสม 1:0.1 ซึ่งมีค่ากระแสวิกฤตสูงสุด เท่ากับ 5.76 A จะมีค่าความหนาแน่นฟลักซ์แม่เหล็กวิกฤตสูงสุดที่ 32 G และ ค่าอุณหภูมิวิกฤตสูงสุดที่ 94 K ทั้งยังมีระยะการลอยตัวของปรากฏการณ์ไมสเนอร์สูงสุดที่ 3 mm

วิทยานิพนธ์ฉบับนี้ยังได้นำเสนอแบบจำลองโครงสร้างมหภาคของตัวนำไฟฟ้ายิ่งยวดเซรามิกชนิด  $\text{YBa}_2\text{Cu}_3\text{O}_{7-x}$  เพื่อใช้อธิบายผลของสนามแม่เหล็กภายนอกที่มีผลต่อค่ากระแสวิกฤต ซึ่งจากผลการทดลองทั้งหมดสามารถนำแบบจำลองโครงสร้างมหภาคมานอธิบายได้อย่างสอดคล้อง

The process of standard fabrication of a superconductive ceramic material,  $\text{YBa}_2\text{Cu}_3\text{O}_{7-x}$ , is studied at Electronics Research Center, Faculty of Engineering King Mongkut's Institute of Technology Ladkrabang. The maximum of critical current is found to be 2.5 A and the distance floating of Meissner is 1 mm. This thesis presents the development of  $\text{YBa}_2\text{Cu}_3\text{O}_{7-x}$  superconducting ceramic materials by mixing it with  $\text{Y}_2\text{BaCuO}_5$  at different  $\text{YBa}_2\text{Cu}_3\text{O}_{7-x} : \text{Y}_2\text{BaCuO}_5$  (Y123 : Y211) ratios. The calcination temperatures are varied at  $900^\circ\text{C}$ ,  $920^\circ\text{C}$ ,  $940^\circ\text{C}$ ,  $960^\circ\text{C}$ , and  $980^\circ\text{C}$  with a fixed sintering temperature at  $940^\circ\text{C}$ .

The data show that, for the composition  $\text{YBa}_2\text{Cu}_3\text{O}_{7-x} : \text{Y}_2\text{BaCuO}_5$  (Y123 : Y211) equals 1:0.1, calcination at  $940^\circ\text{C}$  can increase the value of critical current to 5.76 A. Then the calcination temperature is fixed at  $940^\circ\text{C}$  and the sintering temperatures are varied at  $900^\circ\text{C}$ ,  $920^\circ\text{C}$ ,  $940^\circ\text{C}$ ,  $960^\circ\text{C}$ , and  $980^\circ\text{C}$ . The optimum condition that shows the maximum value of critical current is observed when the ratio of  $\text{YBa}_2\text{Cu}_3\text{O}_{7-x} : \text{Y}_2\text{BaCuO}_5$  (Y123 : Y211) equals to 1:0.1 and the sintering temperature is  $940^\circ\text{C}$ .

The ratio of  $\text{YBa}_2\text{Cu}_3\text{O}_{7-x} : \text{Y}_2\text{BaCuO}_5$  (Y123 : Y211) at 1:0.1. The maximum value of critical current to 5.76 A and distance floating of Meissner Effect is about 3 mm.

This thesis also illustrates the macrostructure model of the superconductive ceramic,  $\text{YBa}_2\text{Cu}_3\text{O}_{7-x}$ , in order to clarify how the magnetic field from outside affects the values of critical current as observed in the experiment.