

บทที่ 6

สรุปและวิจารณ์

จากการศึกษาถึงกระบวนการสร้างมาตรฐานของตัวนำไฟฟ้ายิ่งยวดเซรามิกชนิด $\text{YBa}_2\text{Cu}_3\text{O}_{7-x}$ ที่ห้องวิจัยตัวนำไฟฟ้ายิ่งยวดของสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง สามารถทำค่ากระแสวิกฤตได้สูงสุด 2.5 A และระยะการลอยตัวของปรากฏการณ์ไมสเนอร์สูงสุดที่ 1 mm ซึ่งมีค่าค่อนข้างต่ำ

วิทยานิพนธ์ฉบับนี้จึงได้นำเสนอการพัฒนาคุณสมบัติของตัวนำไฟฟ้ายิ่งยวดเซรามิกชนิด $\text{YBa}_2\text{Cu}_3\text{O}_{7-x}$ โดยการผสม Y_2BaCuO_5 ที่อัตราส่วน $\text{YBa}_2\text{Cu}_3\text{O}_{7-x} : \text{Y}_2\text{BaCuO}_5$ (Y123 : Y211) 5 ค่าด้วยกัน คือ 1:0 , 1:0.1 , :0.2 , 1:0.3 , 1:0.4 โดยเปลี่ยนอุณหภูมิ Calcination ทั้งหมด 5 ค่า คือ 900°C , 920°C , 940°C , 960°C , 980°C และใช้อุณหภูมิ Sintering ที่ 940°C พบว่าที่อุณหภูมิ Calcination 940°C สามารถเพิ่มค่ากระแสวิกฤตได้ถึง 5.76 A ที่อัตราส่วนผสม $\text{YBa}_2\text{Cu}_3\text{O}_{7-x} : \text{Y}_2\text{BaCuO}_5$ (Y123 : Y211) เท่ากับ 1:0.1 ต่อมาได้ทำการศึกษาที่อุณหภูมิ Calcination 940°C ซึ่งสามารถเพิ่มค่ากระแสวิกฤตได้สูงสุด โดยการเปลี่ยนอุณหภูมิ Sintering 5 ค่าด้วยกัน คือ 900°C , 920°C , 940°C , 960°C , 980°C โดยใช้ อัตราส่วน $\text{YBa}_2\text{Cu}_3\text{O}_{7-x} : \text{Y}_2\text{BaCuO}_5$ (Y123 : Y211) 5 ค่าด้วยกัน คือ 1:0 , 1:0.05 , :0.1 , 1:0.15 , 1:0.2 พบว่าที่อุณหภูมิ Sintering 940°C สามารถเพิ่มค่ากระแสวิกฤตได้สูงสุด ที่อัตราส่วนผสม $\text{YBa}_2\text{Cu}_3\text{O}_{7-x} : \text{Y}_2\text{BaCuO}_5$ (Y123 : Y211) เท่ากับ 1:0.1

และยังพบอีกว่าที่อัตราส่วน 1:0.1 ซึ่งมีค่ากระแสวิกฤตสูงสุด เท่ากับ 5.76 A จะมีค่าความหนาแน่นฟลักซ์แม่เหล็กวิกฤตสูงสุดที่ 32 G และ ค่าอุณหภูมิวิกฤตสูงสุดที่ประมาณ 94 K ทั้งยังมีระยะการลอยตัวของปรากฏการณ์ไมสเนอร์สูงสุดที่ประมาณ 3 mm

วิทยานิพนธ์ฉบับนี้ยังได้นำเสนอแบบจำลองโครงสร้างมหภาคของตัวนำไฟฟ้ายิ่งยวดเซรามิกชนิด $\text{YBa}_2\text{Cu}_3\text{O}_{7-x}$ เพื่อใช้อธิบายผลของสนามแม่เหล็กภายนอกที่มีผลต่อค่ากระแสวิกฤต ซึ่งจากการทดลองทั้งหมดสามารถนำแบบจำลองโครงสร้างมหภาคมาอธิบายได้อย่างสอดคล้อง