

5.เอกสารอ้างอิง

- [1] Giet C., “Acetylene Black with High Electrical Conductivity and High Absorptive Power” US Patent no 4279880, June 1981
- [2] Ludlow C., Chase A., “Microwave-Induced Pyrolysis of Plastic Wastes”, **Ind. Eng. Chem. Res**, Vol 40, 2001.Pp.4749 – 4756
- [3] D.Bogdat and A.Prociak, **Microwave – Enhanced Polymer Chemistry and Technology**. Iowa: Blackwell Professional, 2007
- [4] ดวงดาว อางองค์, วิบูลย์ ศรีเจริญชัยกุล, คณิต สูงประสิทธิ์ “การแปรสภาพทางความร้อนเหนี่ยวนำด้วยไมโครเวฟของวัสดุเชิงประกอบเอทิลีนไวนิลแอซีเตตและยางธรรมชาติ” **วิจัยทางพารา**, เล่ม 5, 2553. หน้า133 – 141
- [5] สมศักดิ์ วรมงคลชัย, **สารปรับแต่งพอลิเมอร์**. กรุงเทพฯ: บริษัทบู๊คเน็ต, 2547
- [6] Phetphaisit C.W., Phinyocheep P, “Kinetics and parameters affecting degradation of purified natural rubber” **J Appl Polym Sci**, Vol 90, 2003.Pp3546-3555
- [7] Nor H.M., Ebdon J.R. “Ozonolysis of natural rubber in chloroform solution Part 1.A study by GPC and FTIRspectroscopy”, **Polymer**, Vol 41, 2000.Pp. 2359-2365
- [8] สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม. “การทดสอบหาค่าเฉลี่ยของมวลโมเลกุลและการกระจายมวลโมเลกุลของโพลิเมอร์โดยใช้โครมาโทกราฟีคัตขนาดโมเลกุล.” 2548




ภาคผนวก ก

การทดสอบหาค่ามวลโมเลกุลและการกระจายมวลโมเลกุลของยางธรรมชาติโดยใช้

GPC

1. การทำกราฟมาตรฐาน [8]

กราฟมาตรฐานสามารถทำได้โดยฉีดยางธรรมชาติที่รู้ค่ามวลโมเลกุลที่แน่นอนอย่างน้อย 2 ค่าในเครื่อง GPC เพื่อหาค่า Elution Time แล้วนำค่ามวลโมเลกุลของยางธรรมชาติที่ทราบมวลโมเลกุลกับ Elution Time ที่ได้มาสร้างเป็นกราฟเพื่อหาสมการเส้นตรงที่สามารถคำนวณหามวลโมเลกุลของยางธรรมชาติ (M_i) ดังรูปที่ ก-1



รูปที่ ก-1 กราฟความสัมพันธ์ระหว่างมวลโมเลกุลของยางธรรมชาติกับ Elution Time

จากกราฟจะได้สมการเส้นตรง $\text{Log } M_i = A_1 t + A_0$ (ก-1)


โดยที่ M_i คือ มวลโมเลกุลของยางธรรมชาติ

t คือ Elution time


A_0, A_1 คือ ค่าคงที่ของที่ได้จากความชันและจุดตัดแกน

2. การคำนวณมวลโมเลกุลของยางธรรมชาติที่ได้จากเครื่อง GPC


วิธีการคำนวณมวลโมเลกุลของยางธรรมชาติที่ได้จากเครื่อง GPC เริ่มจากการเขียนกราฟโครมาโทแกรมแสดงความสัมพันธ์ระหว่างมวลโมเลกุลของยางธรรมชาติ (M_w) ที่คำนวณได้จากสมการที่ (ก-1) และค่าความเข้มของสัญญาณ (H_i) ซึ่งเป็นค่าที่อ่านได้จากเครื่อง GPC




รูปที่ ก-2 โครมาโทแกรมแสดงการกระจายมวลโมเลกุลของยางธรรมชาติ ไม่ผสมอะเซทิลีนแบล็คที่กำลังของเครื่องไมโครเวฟ 1,440 W




รูปที่ ก-3 โครมาโทแกรมแสดงการกระจายมวลโมเลกุลของยางธรรมชาติ ผสมอะเซทิลีนแบล็ค 0.1 phr กำลังของเครื่องไมโครเวฟ 360 W



รูปที่ ก-4 โครมาโทแกรมแสดงการกระจายมวลโมเลกุลของยางธรรมชาติ
ผสมอะเซทิลีนแบล็ค 0.1 phr ที่กำลังของเครื่องไมโครเวฟ 720 W



รูปที่ ก-5 โครมาโทแกรมแสดงการกระจายมวลโมเลกุลของยางธรรมชาติ
ผสมอะเซทิลีนแบล็ค 0.1 phr ที่กำลังของเครื่องไมโครเวฟ 1,440 W



รูปที่ ก-6 โครมาโทแกรมแสดงการกระจายมวลโมเลกุลของยางธรรมชาติ

ผสมอะเซทิลีนแบดด์ 0.1 phr ที่กำลังของเครื่องไมโครเวฟ 1,600 W

หลังจากที่ได้โครมาโทแกรมแล้ว จะสามารถคำนวณค่า Number average molecular weight (\bar{M}_n), Weight average molecular weight (\bar{M}_w) และค่าดัชนีการกระจายแบบผสม (Polydispersity index : PDI) ได้จากสมการที่ (ก-2) ถึงสมการที่ (ก-4)

$$\bar{M}_n = \frac{\sum_{i=1}^n H_i}{\sum_{i=1}^n \left(\frac{H_i}{M_i}\right)} \quad (\text{ก-2})$$

$$\bar{M}_w = \frac{\sum_{i=1}^n (H_i \cdot M_i)}{\sum_{i=1}^n H_i} \quad (\text{ก-3})$$

$$\text{PDI} = \bar{M}_w / \bar{M}_n \quad (\text{ก-4})$$

ตารางที่ ก-1 ข้อมูลที่ได้จากเครื่อง GPC และค่าที่คำนวณจากโครมาโทแกรม

กำลังของเครื่อง ไมโครเวฟ (W)	เวลา (นาที)	ปริมาณของ อะเซทิลีนแบล็ค (phr)	\bar{M}_w (g mol ⁻¹)	\bar{M}_n (g mol ⁻¹)	PDI
0	0	0	1.23 x 10 ⁶	2.95 x 10 ⁵	4.16
1,440	5	0	9.46 x 10 ⁵	2.80 x 10 ⁵	2.38
1,440	10	0	8.62 x 10 ⁵	2.83 x 10 ⁵	3.05
1,440	15	0	7.48 x 10 ⁵	4.13 x 10 ⁵	1.81
1,440	20	0	6.55 x 10 ⁵	4.31 x 10 ⁵	1.52
360	5	0.1	9.80 x 10 ⁵	3.42 x 10 ⁵	2.86
360	10	0.1	9.05 x 10 ⁵	4.14 x 10 ⁵	2.19
360	15	0.1	8.76 x 10 ⁵	4.36 x 10 ⁵	2.01
360	20	0.1	6.15 x 10 ⁵	3.73 x 10 ⁵	1.65
720	5	0.1	8.02 x 10 ⁵	3.11 x 10 ⁵	2.57
720	10	0.1	6.04 x 10 ⁵	3.49 x 10 ⁵	1.73
720	15	0.1	5.02 x 10 ⁵	3.37 x 10 ⁵	1.49
720	20	0.1	5.78 x 10 ⁵	4.88 x 10 ⁵	1.18
1,440	5	0.1	6.35 x 10 ⁵	2.28 x 10 ⁵	2.79
1,440	10	0.1	5.58 x 10 ⁵	3.15 x 10 ⁵	1.77
1,440	15	0.1	5.70 x 10 ⁵	3.66 x 10 ⁵	1.56
1,440	20	0.1	3.95 x 10 ⁵	3.30 x 10 ⁵	1.20
1,600	5	0.1	6.28 x 10 ⁵	1.17 x 10 ⁵	5.39
1,600	10	0.1	5.48 x 10 ⁵	2.95 x 10 ⁵	1.86
1,600	15	0.1	3.62 x 10 ⁵	2.33 x 10 ⁵	1.55
1,600	20	0.1	2.37 x 10 ⁵	1.98 x 10 ⁵	1.20

ภาคผนวก ข

การวิเคราะห์จลนพลศาสตร์การลดมวลโมเลกุลของยางธรรมชาติ

จลนพลศาสตร์ของการลดมวลโมเลกุลของยางธรรมชาติสามารถหาได้จากการคำนวณองศาการแตกสลายของพอลิเมอร์ (DP_w) ได้จากความสัมพันธ์ระหว่างมวลโมเลกุลเฉลี่ยของยางธรรมชาติ (\bar{M}_w) ต่อหน่วยซ้ำไอโซพรีน ($M_{monomer} = 68 \text{ g mol}^{-1}$) ดังสมการที่ (1)


$$(DP_w) = \frac{\bar{M}_w}{M_{monomer}} \quad (1)$$

ตารางที่ ข-1 ค่าองศาการแตกสลายของพอลิเมอร์ (DP_w) ที่เวลาและกำลังต่างๆของเครื่องไมโครเวฟ


กำลังของเครื่องไมโครเวฟ (W)	เวลา (นาที)	องศาการแตกสลายของพอลิเมอร์
0	0	1.74×10^4
360	5	1.44×10^4
360	10	1.33×10^4
360	15	1.29×10^4
360	20	9.05×10^3
720	5	1.18×10^4
720	10	8.89×10^3
720	15	7.38×10^3
720	20	8.50×10^3
1,440	5	9.34×10^3
1,440	10	8.20×10^3
1,440	15	8.39×10^3
1,440	20	5.81×10^3
1,600	5	9.23×10^3
1,600	10	8.06×10^3
1,600	15	5.32×10^3
1,600	20	3.49×10^3

การวิเคราะห์พารามิเตอร์ทางจลนพลศาสตร์แสดงได้ด้วยความสัมพันธ์ขององศาเริ่มต้น ($DP_{w(0)}$) ที่เวลาใดๆ ($DP_{w(t)}$) เป็นฟังก์ชันของค่าคงที่อัตรา (k) และเวลา (t) ดังสมการที่ (2)


$$kt = \frac{1}{DP_{w(t)}} - \frac{1}{DP_{w(0)}} \quad (2)$$




รูปที่ ข-1 จลนพลศาสตร์ของปฏิกิริยาลดมวลโมเลกุลของยางธรรมชาติลำดับสองที่ กำลังของเครื่องไมโครเวฟ 360 W



รูปที่ ข-2 จลนพลศาสตร์ของปฏิกิริยาลดมวลโมเลกุลของยางธรรมชาติลำดับสองที่ กำลังของเครื่องไมโครเวฟ 720 W



รูปที่ ข-3 จดณพลศาสตร์ของปฏิกิริยาการลดมวลโมเลกุลของยางธรรมชาติลำดับสองที่
กำลังของเครื่องไมโครเวฟ 1,440 W



รูปที่ ข-4 จดณพลศาสตร์ของปฏิกิริยาการลดมวลโมเลกุลของยางธรรมชาติลำดับสองที่
กำลังของเครื่องไมโครเวฟ 1,600 W

เอกสารนี้มี CD-ROM

ติดต่อบรรณารักษ์

