ปรีชญา ชัยสาร 2551: การพัฒนาตัวคูดซับเพื่อศึกษาการปลดปล่อยสารอินทรีย์ระเหยใน โรงงานผลิตเฟอร์นิเจอร์ไม้ยางพารา ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (เทคโนโลยีและการจัดการ สิ่งแวคล้อม) สาขาวิชาเทคโนโลยีและการจัดการสิ่งแวคล้อม ภาควิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวคล้อม อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ๆลวิทย์ สถาปนจารุ, Ph.D. 118 หน้า

ปริมาณเศษ ไม้เหลือทิ้งจำนวนมากและการปลดปล่อยสารอินทรีย์ระเหยจากขั้นตอนการผลิตต่างๆ เป็นปัญหาที่สำคัญของอุตสาหกรรมผลิตเฟอร์นิเจอร์ไม้ยางพารา วัตถุประสงค์ของงานวิจัยนี้จึงมุ่งเน้นการ พัฒนาตัวดูดซับชนิดถ่านกัมมันต์ต้นทุนต่ำจากเศษ ไม้ยางพาราเหลือทิ้งในกระบวนการผลิตเฟอร์นิเจอร์ไม้ ยางพาราเพื่อใช้ในการศึกษาประสิทธิภาพการดูดซับสารอินทรีย์ระเหยจากตัวดูดซับที่ผลิตได้

โดยนำเสษ ไม้ยางพาราจากโรงงานผลิตเฟอร์นิเจอร์แห่งหนึ่งในจังหวัดชลบุรีมาทำการกระตุ้นด้วยกรด ฟอสฟอริกเข้มข้นร้อยละ 50 โดยน้ำหนัก ที่อัตราส่วน 1:2 และทำการกระตุ้นด้วยอุณหภูมิที่ 450 และ 550 องศา เซลเซียส ระยะเวลาในการเผาที่ 60 90 และ 120 นาที ผลการทดลองพบว่าสภาวะที่เหมาะสมคือการเผาที่ อุณหภูมิ 450 องศาเซลเซียส เป็นระยะเวลา 120 นาที มีค่าการดูดซับ ไอ โอคีนและพื้นที่ผิวสัมผัสเท่ากับ 786.71 มิลลิกรัมต่อกรัม และ 1,635.65 ตารางเมตรต่อกรัม ตามลำดับ ศึกษาการดูดซับสารอินทรีย์ระเหยทั้งใน ห้องทดลองและที่โรงงานผลิตเฟอร์นิเจอร์ สามารถตรวจพบสารอินทรีย์ระเหยง่าย 21 ชนิดจากกระบวนการ ผลิต โดยสารอินทรีย์ระเหย 4 ชนิดหลักที่ตรวจพบในอุตสาหกรรมผลิตเฟอร์นิเจอร์คือ toluene ethylbenzene p-xylene และ o-xylene ซึ่งนำมาใช้เป็นสารอินทรีย์ระเหยหลักในการศึกษาครั้งนี้

ผลการศึกษาใอ โซเทอมการคูดซับของสารอินทรีย์ระเหย 4 ชนิค คือ toluene ethylbenzene p-xylene และ o-xylene พบว่า สามารถอธิบายพฤติกรรมการคูดซับได้คีด้วยสมมติฐานตามสมการการคูดซับฟรุนดิช แสดงให้เห็นถึงการคูดซับสารอินทรีย์ระเหยบนถ่านกัมมันต์เป็นการคูดซับแบบหลายชั้น เมื่อทดสอบ ประสิทธิภาพการคูดซับสารอินทรีย์ระเหยด้วยตัวคูดซับชนิคถ่านกัมมันต์ที่ผลิตจากเศษ ไม้ยางพารากับตัวคูดซับชนิคถ่านกัมมันต์ที่ผลิตจากเศษ ไม้ยางพารากับตัวคูดซับชนิคถ่านกัมมันต์ที่ผลิตจากเศษ ไม้ยางพารากับตัวคูดซับชนิคถ่านกัมมันต์เกรดการค้าด้วยวิธีการทางสถิติ t-test พบว่า ประสิทธิภาพในการคูดซับสารอินทรีย์ระเหยไม่ แตกต่างกันที่ระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 95 จึงสรุปได้ว่าตัวคูดซับชนิคถ่านกัมมันต์จากเศษ ไม้ยางพาราต้นทุนต่ำ สามารถใช้คูดซับสารอินทรีย์ระเหยในการศึกษามลพิษทางอากาศได้

ปรีชญา ชัยสาร ประจับ ราบบา 29 / พ.ค. / 51 ลาย์มือชื่อนิสิต ลายมือชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก Preechaya Chaisarn 2008: Developing Adsorbent to Study Volatile Organic Compounds (VOCs)

Emission in Para-rubber Wood Furniture Manufacturing. Master of Science (Environmental

Technology and Management), Major Field: Environmental Technology and Management,

Department of Environmental Science. Thesis Advisor: Assistant Professor Tunlawit Satapanajaru,

Ph.D. 118 pages.

Large amount of wood waste and volatile organic compounds (VOCs) emission from production process are major problems in Para-rubber wood furniture manufacturing. The objective of this research was to develop adsorbent to study VOCs adsorption efficiency by low cost activated charcoal produced from Para-rubber wood.

The activated charcoals were prepared by using Para-rubber sawdust from Para-rubber wood furniture manufacturing in Chonburi province, Thailand. Phosphoric acid (H₃PO₄) was used as activating agent with 2:1 impregnation ratio. The material was activated at 450°C or 550°C for 60, 90 or 120 min. Results shows that the suitable condition was the activation at temperatures 450°C in 120 min. Iodine number and BET surface area of activated charcoal produced in this condition were 786.71 and 1,635.65 m²/g, respectively. Adsorptions of VOCs were conducted both in laboratory and in factory. Twenty one VOCs were found and four evident VOCs of air pollutants such as toluene, ethylbenzene, p-xylene and o-xylene were mainly observed in every study.

Adsorption isotherm of toluene, ethylbenzene, p-xylene and o-xylene are expressed relatively well with Freundlich model. It has shown that VOCs adsorption on activated charcoal produced from sawdust are multi-layer adsorption. The results of t-test shows that the VOCs adsorption efficiency of the activated charcoal produced from sawdust and that of activated charcoal in commercial active gas tube were not significantly different at 95% of acceptable confidence. It could substitute for monitoring as a low cost activated charcoal in actual place.

Preechaya Chaisarn

Student's signature

Ealant Satury 29 1 MAY 1 08