

บทที่ 4 สรุปและข้อเสนอแนะ

4.1 สรุป

ในงานวิจัยนี้เป็นการศึกษาที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการสร้างเซลล์แสงอาทิตย์ชนิดสีย้อมไวแสง หรือ ดายเซนซิไทซ์ (Dye-sensitized solar cells; DSSCs) โดยสามารถแบ่งการทดลองออกเป็น 2 ส่วน หลักๆ คือ ส่วนแรกเป็นการศึกษาความหนาของฟิล์มไทเทเนียมไดออกไซด์ (ของ Nectec และของ Solaronix) ที่ได้จากเทคนิคการพิมพ์สกรีน ส่วนที่สองเป็นการศึกษาความเข้มข้นของสีย้อมไวแสงและ อุณหภูมิของการอบฟิล์มไทเทเนียมไดออกไซด์ ที่เหมาะสมต่อการเพิ่มประสิทธิภาพของเซลล์แสงอาทิตย์ จากการทดลองที่ผ่านมาสามารถสรุปผลการทดลองได้ดังนี้

จากกระบวนการสร้างเซลล์แสงอาทิตย์ชนิดสีย้อมไวแสงของการทดลองที่ผ่านมา เห็นได้ชัดเจนว่า สามารถสร้างได้ค่อนข้างง่ายด้วยเทคนิคการพิมพ์สกรีนซึ่งแตกต่างจากเซลล์แสงอาทิตย์ชนิดรอยต่อพี-เอ็นโดยสิ้นเชิง โดยพบว่าความหนาของชั้นฟิล์มไทเทเนียมไดออกไซด์เป็นตัวแปรหนึ่งที่มีความสำคัญต่อการเพิ่มประสิทธิภาพของเซลล์แสงอาทิตย์ เมื่อความหนาเพิ่มขึ้นนั้นหมายความว่าพื้นที่ผิวสำหรับให้ โมเลกุลของสีย้อมไวแสงไปยึดเกาะกับอนุภาคของนาโนไทเทเนียมไดออกไซด์ได้เพิ่มมากขึ้น ทั้งนี้ความ หนาที่เหมาะสมสำหรับนำไปสร้างเป็นเซลล์แสงอาทิตย์จะอยู่ในช่วง 10~15 μm นอกจากนี้แล้วความ เข้มข้นของโมเลกุลสีย้อมไวแสงต่อตัวทำละลายเอทานอลก็มีผลต่อการเพิ่มประสิทธิภาพของเซลล์ แสงอาทิตย์เช่นเดียวกัน โดยที่ความหนาแน่นของสีย้อมไวแสงมาก (1:1) นั้นทำให้ปริมาณของโมเลกุล ของสีย้อมไวแสงที่จะไปยึดเกาะกับอนุภาคนาโนไทเทเนียมไดออกไซด์มีจำนวนมากขึ้น ประสิทธิภาพที่ ได้จึงเพิ่มสูงขึ้น อย่างไรก็ตามอุณหภูมิของการอบฟิล์มไทเทเนียมไดออกไซด์ก่อนที่จะนำไปเผาที่อุณหภูมิ สูงก็เป็นตัวแปรหนึ่งที่มีอิทธิพลต่อการเพิ่มประสิทธิภาพของเซลล์แสงอาทิตย์เป็นอย่างมาก ยิ่งโดยการอบที่ อุณหภูมิ 125 $^{\circ}\text{C}$ เป็นเวลา 30 นาที เปรียบได้กับการ annealed ฟิล์มไทเทเนียมไดออกไซด์เข้าใจว่า เกิดการจัดเรียงตัวของอนุภาคนาโนไทเทเนียมไดออกไซด์ที่เป็นระเบียบและมีความต่อเนื่องเพิ่มขึ้น ดังนั้น การเดินทางของอิเล็กตรอนบนอนุภาคนาโนไทเทเนียมไดออกไซด์จึงมีค่าสภาพคล่อง (mobility) เพิ่ม สูงขึ้นเป็นอย่างมาก ประสิทธิภาพ (Efficiency) ที่ได้จึงเพิ่มสูงขึ้นเป็นอย่างมากเช่นกัน

ประสิทธิภาพของเซลล์แสงอาทิตย์สูงสุดที่ได้ในงานวิจัยนี้ คือ 8.09% (กระแสลัดวงจร: 21 mA/cm^2 , แรงดันวงจรเปิด: 0.73 V และค่าฟิลล์แฟกเตอร์: 0.52) บนพื้นที่เซลล์ 0.25 cm^2

4.2 ข้อเสนอแนะ

งานวิจัยการศึกษากระบวนการสร้างเซลล์แสงอาทิตย์ชนิดสีย้อมไวแสง ยังมีอีกหลายตัวแปรที่มี อิทธิพลต่อการเพิ่มประสิทธิภาพของเซลล์แสงอาทิตย์ โดยสามารถแบ่งออกเป็น 3 ตัวแปรดังนี้ (1) การ บำบัด (Treatment) โดยใช้ TiCl_4 เพื่อเพิ่มแรงยึดเกาะระหว่างกระจกนำไฟฟ้าและอนุภาคนาโน

ไทเทเนียมไดออกไซด์ให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น (2) การลดระยะห่างระหว่างขั้วไฟฟ้าทั้งสองโดยเปลี่ยนขนาดความหนาของ Sealant sheet จาก 60 μm เป็น 20~25 μm เพื่อลดค่าความต้านของสารละลายอิเล็กโตรไลต์ (3) สิ่งที่เรา mong ชำไปไม่ได้เลยคือความสะอาด เมื่อใดก็แล้วแต่ที่มีสิ่งแปลกปลอมเข้าไปปะปนอยู่ในเซลล์แสงอาทิตย์สิ่งเหล่านั้นย่อมเป็นอุปสรรคต่อการเคลื่อนที่ของอิเล็กตรอนเป็นอย่างมาก ดังนั้นควรจะปฏิบัติงานในห้องที่ควบคุมความสะอาด



