

บทที่ 3 วิธีดำเนินการวิจัย

งานวิจัยนี้สนใจศึกษาเกี่ยวกับการสังเคราะห์สารด้วยเทคนิคที่ง่าย สะดวก รวดเร็ว พร้อมไม่ก่อให้เกิดอันตรายในขณะการเตรียม ด้วยเทคนิคการตกตะกอน และเทคนิคโซโนเคมีที่สภาวะปกติ สำหรับสารที่สนใจศึกษาเป็นสารซิงค์ฟอสเฟตไฮเดรต (Zinc (II) phosphate tetrahydrates, $Zn_3(II)(PO_4)_3 \cdot 4H_2O$) โดยมีโครงสร้าง 2 แบบ คือ แอลฟา(α - $Zn_3(II)(PO_4)_3 \cdot 4H_2O$) และเบต้า(β - $Zn_3(II)(PO_4)_3 \cdot 4H_2O$) ซึ่งถูกเตรียมขึ้นได้จากแหล่งของสารตั้งต้นที่แตกต่างกัน โดยงานวิจัยนี้พยายามเตรียมสารนี้ทั้งสิ้นมากกว่า 24 ตัวอย่าง แต่ในรายงานวิจัยฉบับนี้จะเลือกสารที่เตรียมขึ้นได้ ด้วยทั้งสองวิธีนี้ เพียง 12 ตัวอย่างเท่านั้น จากนั้นมีรายงานวิจัยพบว่าสารในกลุ่มนี้ สามารถสลายตัวไปเป็นสารอีกชนิดหนึ่ง ที่เรียกว่า ซิงค์ฟอสเฟตแอนไฮดรัส (Zinc phosphate anhydrous, $Zn_3(II)(PO_4)_3$) ที่สภาวะอุณหภูมิสูงค่าที่เหมาะสมค่าหนึ่ง ซึ่งจากข้อมูลจะนำมาใช้สำหรับการสังเคราะห์สารซิงค์ฟอสเฟตแอนไฮดรัส อีกวิธีหนึ่ง ดังนั้นเมื่อเสร็จสิ้นโครงการวิจัย จึงได้สารกลุ่มแอนไฮดรัสของซิงค์ฟอสเฟตเพิ่มอีก 24 ตัวอย่าง แต่เลือกนำมารายงานในรูปแบบเล่มวิจัยนี้ให้สอดคล้องกับสารไฮเดรตที่เตรียมขึ้นได้เพียง 12 ตัวอย่าง จากสารแอนไฮดรัสที่เตรียมได้นี้มีรายงานว่ามีโครงสร้างแบ่งออกเป็น 3 แบบ คือ แอลฟา(α - $Zn_3(II)(PO_4)_3$) เบต้า(β - $Zn_3(II)(PO_4)_3$) และแกมมา(γ - $Zn_3(II)(PO_4)_3$) โดยงานวิจัยนี้จะทำการเตรียมสารดังกล่าวอย่างละ 2 ซ้ำ

จากสารที่เตรียมขึ้นในงานวิจัยนี้แบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม คือ ซิงค์ฟอสเฟตไฮเดรต (Zinc (II) phosphate tetrahydrates, $Zn_3(II)(PO_4)_3 \cdot 4H_2O$) จำนวน 12 ตัวอย่าง แล้วเมื่อนำเอาสารไฮเดรตนี้ไปเผาที่สภาวะอุณหภูมิสูงค่าใดๆ ค่าหนึ่ง ซึ่งจะมีค่าเฉพาะของสารตัวนั้น ๆ จะได้สารซิงค์ฟอสเฟตแอนไฮดรัส (Zinc phosphate anhydrous, $Zn_3(II)(PO_4)_3$) เพิ่มมาอีก 12 ตัวอย่าง แล้วจากสารที่ถูกเตรียมขึ้นทั้ง 24 ตัวอย่างจะถูกนำไปตรวจสอบเอกลักษณ์ทางกายภาพและทางเคมีด้วยเทคนิคต่าง ๆ เรียงลำดับ คือ การวิเคราะห์เชิงความร้อนด้วย Thermogravimetry analysis (TG/DTG/DTA) โดยเทคนิคนี้จะให้ข้อมูลว่า เพื่อใช้สำหรับระบุอุณหภูมิสูงสุดเพื่อนำสารไฮเดรตนี้ไปเผาให้สลายตัวไปเป็นสารกลุ่มแอนไฮดรัส เมื่อได้สารครบทั้งสองกลุ่มรวม 20 ตัวอย่างแล้ว สารตัวอย่างทุกตัวจะถูกไปวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐานเริ่มตั้งแต่ การตรวจสอบองค์ประกอบทางเคมีของสารทั้งหมด คือ ตรวจสอบปริมาณน้ำในโครงสร้างด้วยเทคนิคการวิเคราะห์เชิงความร้อนที่กล่าวมาข้างต้น ตรวจสอบปริมาณโลหะ ด้วยเทคนิค Atomic absorption spectrophotometer (AAS) ตรวจสอบปริมาณฟอสฟอรัส โดยการวิเคราะห์เทียบสี (Colorimetric analysis) ของเทคนิคสารประกอบเชิงซ้อน โมลิบโดฟอสเฟต (Molybdophosphate complex) ตรวจสอบเอกลักษณ์รูปแบบการสั่นของพันธะภายในโมเลกุล

โดยสาร 2 กลุ่มนี้ จะมีรูปแบบการสั่นพ้องของหน่วยย่อย PO_4^- , ZnO_4 or ZnO_6 และ H_2O ด้วยเทคนิคสเปกโทรสโกปีการสั่นแบบฟูเรียร์แทรนสฟอร์ม อินฟราเรด (Vibrational spectroscopy; Fourier transform infrared, FTIR) ตรวจสอบเอกลักษณ์ทางโครงสร้างและขนาดผลึก ด้วยเทคนิคการเลี้ยวเบนรังสีเอกซ์ (X-ray diffractometer, XRD) และตรวจสอบสัณฐานวิทยาด้วยกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราด (Scanning electron microscope, SEM)

3.1 อุปกรณ์และเครื่องมือ

3.1.1 ชุดเครื่องแก้ว

3.1.2 โถดูดความชื้น (Desicator)

3.1.3 Hot plate stirrer, Heidolph MR 3001

3.1.4 เครื่องชั่ง 4 ตำแหน่ง (Sartorius), Scaltec SBC -31

3.1.5 pH meter (Metrom)

3.1.6 ชุดเครื่องกรองสุญญากาศ (Suction pump), B'U'CHI Type B – 169

3.1.7 Oven (Fisher Scientific)

3.1.8 เตาเผา (Furnace), Isotemp Muffle furnace, Fisher Scientific

3.1.9 Fourier Transform Infrared Spectrophotometer (FTIR), Spectrum GX, Perkin-Elmer

3.1.10 Thermogravimetric/differential thermal analyzer (TG-DTA), Pyris

Diamond TG/DTA, Perkin Elmer apparatus และ Alumina pan

3.1.11 X-Ray powder diffractometer (XRD), Bruker AXS, D8 Advance, Germany

3.1.12 Differential scanning calorimetry (DSC), A Perkin Elmer Diamond

3.1.13 Scanning electron microscope (SEM), LEO SEM VPI450

3.2 สารเคมี

3.2.1 Acetone, $\text{C}_3\text{H}_6\text{O}$, 99.8%, CARLO ERBA

3.2.2 Phosphoric acid, H_3PO_4 , 86.4%, J.T.Baker

3.2.3 Zinc(II)sulphate heptahydrate, $\text{ZnSO}_4 \cdot 7\text{H}_2\text{O}$ (Mw =287.39g/mol) 99%, Riedel-deHaen

3.2.4 Zinc(II) chloride tetrahydrate, $\text{ZnCl}_2 \cdot 4\text{H}_2\text{O}$ (Mw =208.39 g/mol), >98%, Fluka

3.2.5 Zinc(II) acetate dihydrate, $\text{Zn}(\text{CH}_3\text{COO})_2 \cdot 2\text{H}_2\text{O}$ (Mw =218.39 g/mol), 99.99%, Aldrich

3.2.6 Zinc(II) nitrate hexahydrate, $\text{Zn}(\text{NO}_3)_2 \cdot 6\text{H}_2\text{O}$ (Mw =261.39 g/mol), 98%, Aldrich

- 3.2.7 Potassium hydrogen phosphate, K_2HPO_4 (Mw =174.18 g/mol), 99.99%, Aldrich
- 3.2.8 Sodium hydrogen phosphate, Na_2HPO_4 (Mw =141.91 g/mol), 99.99%, Aldrich
- 3.2.9 Ammonium hydrogen phosphate, $(NH_4)_2HPO_4$ (Mw =124.00 g/mol), 99.99%, Aldrich
- 3.2.10 Potassium bromide, KBr, spectroscopy grade, Jasco
- 3.2.11 Water (Deionized water, DI)
- 3.2.12 Methanol, CH_3OH , Carlo Erba reagenti.
- 3.2.13 Silica gel, Merck.
- 3.2.14 Sodium hydroxide, NaOH, 98%, Carlo Erba reagent.
- 3.2.15 Hydrochloric acid 38 %, J.T.Baker.
- 3.2.16 Nitric acid, HNO_3 , 65 %, Riedel – deHaën.

3.3 วิธีการสังเคราะห์

เทคนิคการสังเคราะห์ของสารซิงค์ฟอสเฟตไฮเดรตจะเน้นกระบวนการที่ง่าย สะดวก รวดเร็ว และไม่ก่อให้เกิดอันตราย โดยเลือกวิธีการสังเคราะห์ด้วยเทคนิคการตกตะกอน โดยทั้งสองวิธี จะเลือกสารตั้งต้น คือ แหล่งสารตั้งต้นซิงค์ (Zn) เป็น $ZnCl_2 \cdot 4H_2O$, $ZnSO_4 \cdot 7H_2O$, $Zn(NO_3)_2 \cdot 6H_2O$, $Zn(CH_3COO)_2 \cdot 2H_2O$ และแหล่งสารตั้งต้นฟอสฟอรัส (P) K_2HPO_4 , Na_2HPO_4 , $(NH_4)_2HPO_4$ จากนั้นค่อยนำเอาสารไฮเดรตที่เตรียมได้ไปเผาเพื่อให้ได้สารแอนไฮดรัส จะอธิบายวิธีดังต่อไปนี้

3.3.1 การสังเคราะห์สารกลุ่มไฮเดรต $Zn_3(II)(PO_4)_3 \cdot 4H_2O$ ด้วยวิธีการตกตะกอน

วิธีการเตรียม

3.3.1.1 ตวงสาร 1M ของสารแหล่งสารตั้งต้นซิงค์ (Zn) 30 mL ด้วยกระบอกลงขนาด 50 mL ถ่ายในลงในบีกเกอร์ ขนาด 100 mL ที่ใส่ Magnetic stirrer แล้วทำการปั่นกวนด้วย เครื่องปั่นกวน (hot plate stirrer) ความเร็วปานกลาง

3.3.1.2 ใช้กระบอกลงขนาด 50 mL อีกใบ ตวง 1M ของแหล่งสารตั้งต้นฟอสฟอรัส (P) 20 mL แล้วเทลงในบีกเกอร์ข้อ 1 จะสังเกตเห็นตะกอนขาวขุ่นเกิดขึ้น ให้ปั่นกวนไปเป็นเวลา 3 ชม. พร้อมทั้งวัดค่า pH และจดบันทึกลงในตาราง (หากไม่มีตะกอนขาวขุ่นเกิดขึ้น ให้ปรับ pH เพื่อให้เกิดตะกอนอยู่ในช่วง pH 4-6 ด้วย 1 M NaOH จะมีตะกอนเกิดขึ้น)

3.3.1.3 เมื่อปฏิกิริยาในข้อ 2 เกิดอย่างสมบูรณ์และสิ้นสุดเรียบร้อยแล้ว จะนำมาแยกตะกอนออกจากสารละลายด้วยการกรองโดยเครื่องกรองแบบสุญญากาศ และทำการล้างตะกอนที่ได้ด้วยอะซิโตน (Acetone) ประมาณ 2-3 ครั้ง

3.3.1.4 วางสารที่กรองได้ทิ้งไว้ให้แห้งในอากาศประมาณ 24 ชม. จะได้สารที่เป็นผงละเอียด ไม่เหนียวติดกันเป็นก้อนและมีสีที่สม่ำเสมอ จากนั้นนำสารที่ได้มาชั่งน้ำหนักเพื่อนำไปคำนวณหา %yield ต่อไป

3.3.1.5 เก็บบรรจุสารที่เตรียมได้ลงในขวดแก้วหรือถึงพลาสติกแล้วนำไปเก็บไว้ในโถสุกความชื้น เพื่อจะถูกรวบรวมเอกลักษณะเฉพาะด้วยเทคนิคต่าง ๆ เพื่ออธิบายสมบัติทางเคมีและกายภาพต่อไป สำหรับงานวิจัยนี้เตรียมสารได้ทั้งหมดสอดคล้องกับปฏิกิริยาการเตรียมดังตารางที่ 3.1


ตารางที่ 3.1 ปฏิกิริยาการเตรียมซิงค์ฟอสเฟตด้วยตั้งต้นต่าง ๆ

ลำดับ	สารตั้งต้น	ผลิตภัณฑ์
ระบบสารตั้งต้นเป็น $ZnCl_2 \cdot 4H_2O$		
1	$3ZnCl_2 \cdot 4H_2O + 2K_2HPO_4$	$\rightarrow Zn_3(PO_4)_2 \cdot 4H_2O + 6Cl^- + 4K^+ + 2H^+ + 4H_2O$
2	$ZnCl_2 \cdot 4H_2O + 2Na_2HPO_4$	$\rightarrow Zn_3(PO_4)_2 \cdot 4H_2O + 6Cl^- + 4Na^+ + 2H^+ + 4H_2O$
3	$3ZnCl_2 \cdot 4H_2O + 2(NH_4)_2HPO_4$	$\rightarrow Zn_3(PO_4)_2 \cdot 4H_2O + 6Cl^- + 4NH_4^+ + 2H^+ + 4H_2O$
ระบบสารตั้งต้นเป็น $ZnSO_4 \cdot 7H_2O$		
4	$3ZnSO_4 \cdot 7H_2O + 2K_2HPO_4$	$\rightarrow Zn_3(PO_4)_2 \cdot 4H_2O + 3SO_4^{2-} + 4K^+ + 2H^+ + 17H_2O$
5	$3ZnSO_4 \cdot 7H_2O + 2Na_2HPO_4$	$\rightarrow Zn_3(PO_4)_2 \cdot 4H_2O + 3SO_4^{2-} + 4Na^+ + 2H^+ + 17H_2O$
6	$3ZnSO_4 \cdot 7H_2O + 2(NH_4)_2HPO_4$	$\rightarrow Zn_3(PO_4)_2 \cdot 4H_2O + 3SO_4^{2-} + 4NH_4^+ + 2H^+ + 17H_2O$
ระบบสารตั้งต้นเป็น $Zn(NO_3)_2 \cdot 6H_2O$		
7	$3Zn(NO_3)_2 \cdot 6H_2O + 2K_2HPO_4$	$\rightarrow Zn_3(PO_4)_2 \cdot 4H_2O + 6NO_3^- + 4K^+ + 2H^+ + 14H_2O$
8	$3Zn(NO_3)_2 \cdot 6H_2O + 2Na_2HPO_4$	$\rightarrow Zn_3(PO_4)_2 \cdot 4H_2O + 6NO_3^- + 4Na^+ + 2H^+ + 14H_2O$
9	$3Zn(NO_3)_2 \cdot 6H_2O + 2(NH_4)_2HPO_4$	$\rightarrow Zn_3(PO_4)_2 \cdot 4H_2O + 6NO_3^- + 4NH_4^+ + 2H^+ + 14H_2O$
ระบบสารตั้งต้นเป็น $Zn(CH_3COO)_2 \cdot 2H_2O$		
10	$3Zn(CH_3COO)_2 \cdot 2H_2O + 2K_2HPO_4$	$\rightarrow Zn_3(PO_4)_2 \cdot 4H_2O + 6CH_3COO^- + 4K^+ + 2H^+ + 2H_2O$
11	$3Zn(CH_3COO)_2 \cdot 2H_2O + 2Na_2HPO_4$	$\rightarrow Zn_3(PO_4)_2 \cdot 4H_2O + 6CH_3COO^- + 4Na^+ + 2H^+ + 2H_2O$
12	$3Zn(CH_3COO)_2 \cdot 2H_2O + 2(NH_4)_2HPO_4$	$\rightarrow Zn_3(PO_4)_2 \cdot 4H_2O + 6CH_3COO^- + 4NH_4^+ + 2H^+ + 2H_2O$

3.3.2 การสังเคราะห์สารกลุ่มแอนไฮดรัส $Zn_3(II)(PO_4)_3$

จากข้อมูลการวิเคราะห์เชิงความร้อนด้วยเทคนิค TG-DTG ทำให้ได้อุณหภูมิที่ใช้ในการเผาสารกลุ่ม $Zn_3(II)(PO_4)_3 \cdot 4H_2O$ ให้สลายตัวไปเป็นสารกลุ่ม $Zn_3(II)(PO_4)_3$ คืออุณหภูมิสูงกว่า $300^\circ C$ เป็นเวลา 3 ชม. โดยมีกลไกการสลายตัวทางความร้อนดังนี้

ปฏิกิริยาทั่วไป



โดยที่ $0 < (x + y + z) \leq n \cong 4$

หมายเหตุ การสลายตัวทางความร้อนจากกลายไปเป็นซิงค์ฟอสเฟตแอนไฮดรัสจะแตกต่างกันไปตามสารตั้งต้นที่ใช้เตรียมและขึ้นกับเทคนิคการด้วยสารนั้น ๆ ด้วย สารซิงค์ฟอสเฟตไฮเดรตบางตัวอย่าง จะเกิดการสลายตัวเพียงขั้นตอนเดียว บางตัวอย่างมีกลไกการสลายตัวทางความร้อน สอง กลไก บางตัวอย่าง สามกลไก แต่โดยรวมของมวลที่เกิดการสูญหายไป สามารถนำมาคำนวณหาปริมาณ โมลของน้ำได้ค่าใกล้เคียงกับ 4 โมล เรียกปฏิกิริยาการสลายตัวทางความร้อนโดยมีน้ำสูญหาย นี้ว่า ดีไฮเดชัน(Dehydration)

วิธีการเตรียม

3.3.2.1 ชั่งสารกลุ่ม $Zn_3(II)(PO_4)_3 \cdot 4H_2O$ ประมาณ 2 กรัม (ให้รู้น้ำหนักที่แน่นอนทศนิยม 4 ตำแหน่ง) ใส่ลงในถ้วยกระเบื้อง (Crucible) ที่แห้งสนิทปราศจากความชื้น และทราบน้ำหนักที่แน่นอนแล้ว

3.3.2.2 นำถ้วยกระเบื้อง (Crucible) ที่บรรจุสารจากข้อ 1 ไปเผาที่อุณหภูมิ $300^\circ C$ แบบ สัมผัสอากาศ ในเตาเผาเป็นเวลา 3 ชม. เมื่อเผาเสร็จ รอจนอุณหภูมิของสารเย็นลงแล้วจึงนำออกจากเตาเผา

3.3.2.3 ชั่งน้ำหนักของสารที่หายไป เพื่อนำไปคำนวณหาโมเลกุลของน้ำและเกลือที่เหลืออยู่

3.3.2.4 บรรจุสารใส่ขวดแก้วหรือถุงพลาสติกแล้วนำไปเก็บไว้ในโถดูดความชื้นเพื่อนำไปศึกษาสมบัติทางกายภาพและทางเคมีต่อไป

3.4 การพิสูจน์เอกลักษณ์ของสารที่ศึกษา

3.4.1 การวิเคราะห์สมบัติเชิงความร้อน

นำสารกลุ่ม $Zn_3(II)(PO_4)_3 \cdot 4H_2O$ มาศึกษาพฤติกรรมการสลายตัวทางความร้อน เพื่อให้เข้าใจถึงกลไกการสลายตัวของสารและอุณหภูมิสูงสุดที่สารสลายตัวอย่างสมบูรณ์ เพื่อนำอุณหภูมินี้ไปใช้ในการเผาสารกลุ่ม $Zn_3(II)(PO_4)_3 \cdot 4H_2O$ ให้สลายตัวไปเป็นสารกลุ่ม $Zn_3(II)(PO_4)_3$ ได้ด้วยเครื่อง Thermogravimetric/Differential

Thermal Analyzer ,Pyris Dimond TG/DTA ,Perkin Elmer โดยใส่สารตัวอย่างที่บดละเอียดและสารอ้างอิง (Aluminum oxide, Al_2O_3) ลงใน Alumina pan โดยแต่ละ pan ต้องมีน้ำหนักผลรวมใกล้เคียงกัน ซึ่งน้ำหนักของสารตัวอย่างที่ใส่อยู่ในช่วง 5-6 mg กำหนดสถานะของการวิเคราะห์ คือ ความดันของแก๊ส 3 bar ช่วงอุณหภูมิในการวิเคราะห์ 30-1000 °C อัตราการเพิ่มของอุณหภูมิ 10 °C min⁻¹ และอัตราการไหลของแก๊สออกซิเจน 100 mL min⁻¹ ข้อมูลที่ได้นำไปวิเคราะห์ปริมาณน้ำในโครงสร้างผลึก วิเคราะห์จากเทอร์โมแกรมของ TG

3.4.2 การวิเคราะห์รูปแบบการสั่นขององค์ประกอบย่อยภายในโมเลกุล

นำสารทั้ง $Zn_3(II)(PO_4)_3 \cdot 4H_2O$ และ $Zn_3(II)(PO_4)_3$ ที่ได้ไปบันทึกสเปกตรัมการสั่นด้วยเครื่อง FTIR spectrum GX Perkin-Elmer Spectrophotometer โดยใช้เทคนิค KBr-pellet มีขั้นตอนดังนี้ ใส่สารตัวอย่างลงในโถรงบดให้ละเอียดเป็นเนื้อเดียวกันกับ KBr ในอัตราส่วน sample : KBr เป็น 1 : 10 แล้วอัดให้เป็นแผ่นบางๆ ด้วย Hand press จากนั้นใส่ลงใน disc holder และทำการบันทึกสเปกตรัมการสั่น โดยกำหนดสถานะของการวิเคราะห์ คือ บันทึกความความยาวคลื่น (Wavenumber) ในช่วง 4000-370 cm⁻¹ จำนวนครั้งการการรัน (Scan Number) เท่ากับ 4 และ Resolution : 4 cm⁻¹

3.4.3 การวิเคราะห์ทางโครงสร้าง

นำสารที่ได้ทั้ง 20 ตัวอย่าง มาตรวจวัดการเลี้ยวเบนของรังสีเอ็กซ์เพื่อหาค่าแลตทิซพารามิเตอร์ (a, b, c และมุม β) และคำนวณขนาดผลึกด้วยสมการ Scherrer จากการเปรียบเทียบ XRD patterns ของสารตัวอย่างกับสารมาตรฐาน ด้วยเครื่อง X-Ray powder diffractometer โดยบดสารให้ละเอียดแล้วใส่ลงใน sample holder และทำการวิเคราะห์ต่อไป โดยกำหนดสถานะของการวิเคราะห์ ดังนี้ Voltage : 40 kV; Current : 35 ml

Identity

Type of scan : Continuous; Scan mode: Normal $\theta / 2\theta$; Step size ($^{\circ}2\theta$) : 0.020; Start angle ($^{\circ}2\theta$): 10; End angle ($^{\circ}2\theta$): 60; Scan time (h:m:s) : 30 min; Time / Step : 0.50 sec

3.4.4 การวิเคราะห์สัณฐานวิทยา

นำสารที่ได้ทั้ง 20 ตัวอย่าง ที่สังเคราะห์ขึ้นได้นี้ มาตรวจวิเคราะห์สัณฐานวิทยาด้วยเครื่องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราด โดยการเตรียมตัวอย่างก่อนการวิเคราะห์ด้วยการเคลือบทองแล้วค่อยวิเคราะห์ด้วย SEM using LEO SEM VP1450 และ LEO SEM VP1455