

บทที่ 1

บทนำ

ตัวตรวจวัดแสงโครงสร้างโลหะ-สารกึ่งตัวนำ-โลหะ (metal-semiconductor-metal structure) หรือโครงสร้าง MSM เป็นสิ่งประดิษฐ์สารกึ่งตัวนำที่นำมาใช้งานทางด้านการตรวจวัดแสง ซึ่งมีข้อดีหลายประการ แต่ข้อดีที่สร้างได้ง่าย และมีความจุไฟฟ้าต่ำ ถือได้ว่าเป็นจุดเด่นที่สำคัญของตัวตรวจวัดแสงชนิดนี้ เมื่อเปรียบเทียบกับตัวตรวจวัดแสงชนิดอื่น ๆ

ในบทนี้จะได้กล่าวถึง ความเป็นมาของการวิจัย วัตถุประสงค์ที่เป็นเป้าหมายหลักของรายงานการวิจัยเล่มนี้ หัวข้อถัดมาพูดถึงแนวความคิดที่ใช้ในการวิจัย ขอบเขตของงานวิจัย ขั้นตอนของการวิจัยและวิธีดำเนินงาน และในหัวข้อสุดท้ายของบทนี้จะกล่าวถึงผลที่คาดว่าจะได้รับ


1.1 ความเป็นมาของการวิจัย

เมื่อกล่าวถึงสิ่งประดิษฐ์สารกึ่งตัวนำ หรืออุปกรณ์สารกึ่งตัวนำ (semiconductor devices) ในปัจจุบัน พบว่าอุปกรณ์เหล่านั้นได้เข้าไปมีบทบาทอย่างมากในด้านการสื่อสาร การแพทย์ หรือแม้กระทั่งด้านการขนส่งก็ตาม เนื่องจากชิ้นส่วน หรืออุปกรณ์สารกึ่งตัวนำนั้นเป็นส่วนประกอบที่สำคัญในวงจรรีเลย์ทรอนิกส์ ซึ่งวงจรรีเลย์ทรอนิกส์ที่สร้างขึ้นเหล่านั้นจะถูกใช้ควบคุมการทำงานของเครื่องมือ หรือเครื่องใช้ไฟฟ้าในงานด้านต่าง ๆ ดังที่กล่าวไว้ข้างต้น อย่างไรก็ตามสิ่งประดิษฐ์สารกึ่งตัวนำ ยังสามารถแบ่งออกเป็นกลุ่มต่าง ๆ ได้หลายประเภท แต่ในรายงานฉบับนี้จะให้ความสนใจเฉพาะสิ่งประดิษฐ์สารกึ่งตัวนำที่ถูกนำไปใช้งานที่มีความเกี่ยวข้องกับแสง ซึ่งเรียกกันโดยทั่วไปว่า “สิ่งประดิษฐ์สารกึ่งตัวนำทางแสง (optical semiconductor devices)” เช่น ตัวตรวจวัดแสง (โฟโตดีเทคเตอร์) หรือโฟโตไดโอด สิ่งประดิษฐ์สารกึ่งตัวนำชนิดนี้มีความสามารถในการเปลี่ยนพลังงานแสงเป็นพลังงานไฟฟ้าได้ โดยทำหน้าที่รับข้อมูลทางแสงที่เกิดจากการส่งผ่านข้อมูลทางแสงชนิดต่าง ๆ เช่น การส่งผ่านข้อมูลผ่านระบบเส้นใยแก้วนำแสง (fiber optic system) หรือการจัดเก็บข้อมูลในรูปแบบคอมแพคดิสก์ (compact disc: CD) ซึ่งใช้แสงในการอ่านและบันทึกข้อมูล เป็นต้น โดยตัวตรวจวัดแสงนั้นมีโครงสร้างหลายลักษณะด้วยกัน เช่น พี-เอ็น โฟโตไดโอด, พิน โฟโตไดโอด, อะวาแลนซ์โฟโตไดโอด และตัวตรวจวัดแสงที่มีโครงสร้างแบบโลหะ-สารกึ่งตัวนำ-โลหะ เป็นต้น ตัวตรวจวัดแสงแต่ละชนิดนั้นมีจุดเด่นที่แตกต่างกันออกไป ขึ้นอยู่กับการนำไปประยุกต์ใช้งาน


ถึงแม้ว่าสิ่งประดิษฐ์สารกึ่งตัวนำทางแสง สามารถแบ่งชนิดของอุปกรณ์ได้อีกหลายชนิด เช่น ตัวตรวจวัดแสง เซลแสงอาทิตย์ และอุปกรณ์เปล่งแสง (light emitting diode : LED) เป็นต้น แต่ในรายงานฉบับนี้มุ่งหมายเพียงเพื่อศึกษา ออกแบบ สร้าง และ วัดสมบัติทางไฟฟ้าเฉพาะ

สิ่งประดิษฐ์สารกึ่งตัวนำทางแสง ที่ทำหน้าที่เป็นตัวจับแสงแล้วเปลี่ยนเป็นสัญญาณทางไฟฟ้า ซึ่งเรียกว่า “ตัวตรวจวัดแสง (photodetector)” โดยมีโครงสร้างเป็นแบบ โลหะ-สารกึ่งตัวนำ-โลหะ หรือ MSM

ตัวตรวจวัดแสงโครงสร้าง MSM นี้จะประกอบด้วยรอยสัมผัสระหว่างโลหะและสารกึ่งตัวนำ หรือรอยสัมผัสชนิดค็อกซ์จำนวนสองรอยสัมผัสเท่านั้น ดังแสดงในรูปที่ 1.1 จึงเป็นตัวตรวจวัดแสงที่มีจุดเด่นหลายประการ อาทิ เช่น เป็นอุปกรณ์ที่สามารถสร้างได้ง่าย และสามารถสร้างร่วมกับวงจรรวมได้ เนื่องจากมีโครงสร้างแบบเชิงราบ (planar structure) และกระบวนการสร้างสอดคล้องกับการสร้างมอสทรานซิสเตอร์ (metal oxide semiconductor field effect transistor : MOSFET) อีกทั้ง



(ก)



(ข)

รูปที่ 1.1 (ก) ภาพถ่ายด้านบนของตัวตรวจวัดแสงโครงสร้าง MSM แบบช่องรับแสงเดี่ยว (single slit) ซึ่งสร้างขั้วโลหะ 2 ข้างบนสารกึ่งตัวนำ และมีส่วนรับแสงอยู่ที่บริเวณระยะห่างระหว่างขั้วโลหะ (หรือขั้วไฟฟ้า) ทั้งสอง (Electrode Spacing: S) และ (ข) ภาพแสดงด้านบน และภาคตัดขวางของโครงสร้าง MSM แบบเชิงราบ


ตัวตรวจวัดแสงชนิดนี้มีค่าความจุไฟฟ้าต่ำจึงสามารถตอบสนองต่อสัญญาณความถี่สูงได้ดี เป็นต้น ด้วยเหตุนี้จึงมีงานวิจัยที่ทำการศึกษาและพัฒนาประสิทธิภาพของตัวตรวจวัดแสงโครงสร้างโลหะ-สารกึ่งตัวนำ-โลหะ ถูกตีพิมพ์อย่างต่อเนื่อง สำหรับสารกึ่งตัวนำที่ถูกนำมาใช้ในการสร้างตัวตรวจวัดแสงชนิดนี้ หรือในการสร้างสิ่งประดิษฐ์สารกึ่งตัวนำทางแสงทั่วไป มักมีช่องว่างแถบพลังงานเป็นแบบแถบตรง (direct band gap) เนื่องจากสามารถดูดกลืน หรือปลดปล่อยพลังงานแสงได้เป็นอย่างดี เช่น แกลเลียมอาเซไนด์ (GaAs) เป็นต้น แต่เนื่องจากกระบวนการเตรียม แกลเลียมอาเซไนด์ให้อยู่ในรูปผลึกเชิงเดี่ยวสามารถควบคุมได้ยาก อีกทั้งเป็นสารกึ่งตัวนำที่มีพิษจึงต้องใช้เครื่องมือที่ออกแบบเป็นพิเศษ ซึ่งมียุ่งยากต่อการสร้างจำเป็นต้องอาศัยผู้ที่มีประสบการณ์และความชำนาญในการเตรียมอย่างมาก ด้วยเหตุนี้จึงทำให้แกลเลียมอาเซไนด์นั้นมีราคาสูง ต่างจากสารกึ่งตัวนำจำพวกซิลิคอนที่สามารถพบได้จำนวนมาก เนื่องจากซิลิคอนมีส่วนประกอบของ

ทรายเป็นหลัก อีกทั้งกระบวนการเตรียมไม่ยุ่งยากซับซ้อนมากนัก และถูกใช้งานอย่างแพร่หลายในกระบวนการสร้างวงจรรวม จึงทำให้ซิลิคอนมีราคาต่ำกว่าแกลเลียมอาเซไนด์มาก และถึงแม้ว่าซิลิคอนจะเป็นสารกึ่งตัวนำที่มีช่องว่างแถบพลังงานเป็นแบบแถบไม่ตรง (indirect band gap) ซึ่งมีความสามารถดูดกลืนหรือปลดปล่อยพลังงานแสงได้น้อยกว่าแกลเลียมอาเซไนด์ แต่ในงานอิเล็กทรอนิกส์ทางแสงบางประเภทต้องการการตอบสนองทางแสงในช่วงความยาวคลื่นที่ซิลิคอนสามารถตอบสนองได้พอดี กล่าวคือ มีความยาวคลื่นอยู่ในช่วง 400-1000 นาโนเมตร และไม่จำเป็นต้องใช้งานที่ความถี่สูงๆ เช่น งานระบบเก็บข้อมูล [1.1] หรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ไอริส (electronic iris) [1.2-1.4] เป็นต้น ด้วยเหตุนี้การเลือกใช้ซิลิคอนเป็นสารกึ่งตัวนำสำหรับตัวตรวจวัดแสงชนิดต่างๆ จึงเป็นอุปกรณ์ที่น่าสนใจ ในรายงานการวิจัยเล่มนี้จึงเลือกที่จะศึกษาตัวตรวจวัดแสงที่มีโครงสร้างแบบโลหะ-สารกึ่งตัวนำ-โลหะที่ใช้ซิลิคอนทำหน้าที่เป็นฐานรอง หรือส่วนดูดกลืนแสง


ในงานวิจัยนี้ ผู้วิจัยได้ให้ความสนใจขั้วโลหะโปร่งใส (transparent electrode) แทนที่ขั้วโลหะแบบทึบแสง ดังที่เคยได้นำเสนอในวารสาร และประชุมวิชาการต่าง ๆ [1.2], [1.5-1.8] เนื่องจากขั้วไฟฟ้าแบบโปร่งใสจะมีจุดเด่นในเรื่องการเพิ่มปริมาณกระแสแสง ดังนั้นจึงมีแนวความคิดที่จะออกแบบ และสร้างตัวตรวจวัดแสงโครงสร้าง MSM ชนิด ITO/n-Si/ITO โดยที่ ITO คือ อินเดียมทินออกไซด์ (indium tin oxide) และ n-Si คือ ซิลิคอน (silicon) ชนิดเอ็น ซึ่ง ITO จะมีคุณสมบัติคล้ายกับโลหะ และมีลักษณะโปร่งใสไม่ทึบแสงเหมือนกับโลหะทั่วไป เช่น อลูมิเนียม (Al), โมลิบดีนัม (Mo), ทองแดง (Cu), ทังสเตน (W) และทองคำ (Au) เป็นต้น จึงเรียกกันว่า “ตัวนำไฟฟ้าโปร่งใส” (transparent conducting oxide: TCO) สำหรับตัวนำไฟฟ้าโปร่งใสนี้มีอยู่ด้วยกันหลากหลายชนิดไม่ว่าจะเป็น ชนิดสารประกอบ 2 ชนิด หรือ ชนิดสารประกอบ 3 ชนิด เช่น ซิงค์ออกไซด์ (ZnO), แคดเมียมออกไซด์ (CdO), แกลเลียมอินเดียมออกไซด์ (GaInO_2) และ อินเดียมทินออกไซด์ ($\text{In}_x\text{Sn}_{1-x}\text{O}_2$: ITO) เป็นต้น แต่ตัวนำไฟฟ้าโปร่งใสที่เป็นที่นิยมใช้ในอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ทางแสงไม่ว่าจะเป็นจอแสดงผลแบบแอลซีดี, การประดิษฐ์เซลล์แสงอาทิตย์ รวมไปถึงการสร้างขั้วไฟฟ้าโปร่งใสของอุปกรณ์ชนิดต่าง ๆ โดยส่วนใหญ่แล้วจะเลือกใช้อินเดียมทินออกไซด์ (ITO) ที่เกิดจากการเจือทินุก (Sn) ลงในสารประกอบอินเดียมออกไซด์ (In_2O_3) เนื่องจาก ITO เป็นวัสดุตัวนำไฟฟ้าโปร่งใสที่มีลักษณะเด่นหลายประการ [1.9-1.13] กล่าวคือ (1) ยึดติดแน่นกับแผ่นผลึกซิลิคอนได้ดี (2) มีประสิทธิภาพดีที่สุดในการนำไฟฟ้า คือ มีสภาพต้านทานไฟฟ้าค่อนข้างต่ำอยู่ในช่วง 10^{-3} - 10^{-4} Ω -cm. (3) มีเปอร์เซ็นต์การส่องผ่านแสงสูงสุดถึง 95% มีช่องว่างแถบพลังงานกว้าง โดยมีค่าอยู่ที่ประมาณ 3.3-4.3 eV. ทำให้แสงสามารถส่องผ่าน ITO ได้ดีในหลายความยาวคลื่น หรือตั้งแต่ความยาวคลื่นช่วงของตามองเห็นไปจนถึงแสงที่มีความยาวคลื่นใกล้อินฟราเรด (380-2000 นาโนเมตร) อีกทั้ง (4) มีคุณสมบัติในการสะท้อนคลื่นความร้อนหรือมีคุณสมบัติเป็นชั้นป้องกันการสะท้อน โดยมีค่าดัชนีหักเหประมาณ 2.0 ที่สำคัญ (5) สามารถสร้างเป็นรอยสัมผัสชนิด

6. เพื่อศึกษาการเปลี่ยนแปลงผลตอบสนองทางความถี่ของตัวตรวจวัดแสง ชนิด ITO/n-Si/ITO ที่มีลักษณะขั้วไฟฟ้าแบบอินเตอร์ดิจิตัล รวมถึงเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงความกว้างของขั้วไฟฟ้า

1.3 แนวความคิดที่ใช้ในการวิจัย



(ก)



(ข)

รูปที่ 1.2 (ก) ตัวตรวจวัดแสง Al/n-Si/Al แบบอินเตอร์ดิจิตัล โดยใช้ Al เป็นขั้วไฟฟ้าแบบโลหะทึบแสง บริเวณรับแสงของโครงสร้าง MSM แบบนี้จะอยู่ระหว่างซี่ของขั้วโลหะ Al (หรือระหว่างฟิงเกอร์) และ (ข) ตัวตรวจวัดแสง ITO/n-Si/ITO แบบอินเตอร์ดิจิตัล และบริเวณรับแสงของโครงสร้าง MSM ที่มีขั้วไฟฟ้าแบบโปร่งใสของ ITO

โดยทั่วไปตัวตรวจวัดแสงที่มีโครงสร้างแบบ MSM จะประกอบไปด้วยรอยสัมผัสระหว่างโลหะและสารกึ่งตัวนำจำนวนสองรอยสัมผัส (รอยสัมผัสแบบช็อดดักกี) และมีระยะห่างระหว่างรอยสัมผัส หรือ บริเวณที่เป็นซิลิคอนทำหน้าที่เป็นช่องรับสัญญาณทางแสงและเปลี่ยนเป็นสัญญาณทางไฟฟ้า หรือกระแสแสงนั่นเอง นอกจากนี้ยังได้นำเอาโครงสร้างแบบอินเตอร์ดิจิตัลมาประยุกต์ใช้เป็นลักษณะของขั้วไฟฟ้า เพื่อเพิ่มพื้นที่รับแสง จึงทำให้ได้รับกระแสแสงสูงขึ้นกว่าการใช้ขั้วไฟฟ้าแบบช่องรับแสงเดี่ยว แต่ใช้พื้นที่สร้างตัวตรวจวัดแสงน้อยกว่า ในกรณีตัวตรวจวัดแสง MSM ที่เลือกใช้โลหะแบบทึบแสง พบว่าบริเวณรับแสงมีเพียงบริเวณที่เป็นซิลิคอน ซึ่งอยู่ระหว่างขั้วไฟฟ้าทั้งสองเท่านั้น เนื่องจากการเลือกใช้โลหะที่มีลักษณะทึบแสง ทำให้แสงที่ตกกระทบลงบนขั้วไฟฟ้าเกิดการสะท้อนกลับ (shadowing effect) เมื่อโฟตอนหรือแสงไม่สามารถทะลุผ่านชั้นฟิล์มโลหะลงไปได้ การกระตุ้นให้เกิดคู่อิเล็กตรอน-โฮลในซิลิคอนภายใต้ขั้วไฟฟ้าจึงไม่เกิดขึ้น [1.15] ดังแสดงในรูปที่ 1.2 (ก)

การสร้างตัวตรวจวัดแสงให้มีลักษณะของขั้วไฟฟ้าที่มีความโปร่งใส ดังในรูปที่ 1.2 (ข) จะเป็นการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นได้ เนื่องจากแสงที่ตกกระทบสามารถทะลุผ่านขั้วไฟฟ้าลงในซิลิคอนหรือบริเวณปลอดพาหะภายใต้ขั้วไฟฟ้าได้ และไปกระตุ้นให้เกิดคู่อิเล็กตรอน-โฮล ส่งผลให้เกิดกระแสแสงขึ้น ด้วยเหตุนี้จึงทำให้ตัวตรวจวัดแสง MSM ที่มีขั้วไฟฟ้าโปร่งใส และมีโครงสร้างแบบอินเตอร์ดิจิตเท ชนิด ITO/n-Si/ITO สามารถให้กระแสแสงที่สูงกว่าตัวตรวจวัดแสง MSM ที่มีขั้วโลหะทึบแสงทั่วไป

1.4 ขอบเขตของการวิจัย

เพื่อให้การดำเนินงานวิจัยสามารถบรรลุตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ ในการศึกษาตัวตรวจวัดแสงโครงสร้าง MSM ที่มีขั้วไฟฟ้าโปร่งใส ชนิด ITO/n-Si/ITO แบบอินเตอร์ดิจิตเท นั้น จึงได้มีการวางขอบเขตของการวิจัยไว้ดังนี้

ทำการศึกษาลักษณะสมบัติทางไฟฟ้าของฟิล์ม ITO เพื่อหาความหนาของฟิล์ม ITO ที่มีความเหมาะสมสำหรับนำไปสร้างเป็นขั้วไฟฟ้าของตัวตรวจวัดแสง MSM จากค่าสภาพต้านทานไฟฟ้า, ความหนาแน่นของพาหะ และสภาพคล่องของพาหะ โดยคำนึงถึงสมบัติทางแสง คือ เปอร์เซ็นการส่องผ่านแสงควบคู่ไปด้วย จากนั้นทำการออกแบบ และสร้างตัวตรวจวัดแสงโครงสร้าง MSM ที่มีขั้วไฟฟ้าโปร่งใส ชนิด ITO/n-Si/ITO แบบอินเตอร์ดิจิตเท โดยการเคลือบฟิล์มโลหะโปร่งใส ITO ด้วยวิธีอาร์เอฟสปีดเตอร์ลงบนแผ่นผลึกซิลิคอน ชนิดเอ็น ระบาย (100) สภาพต้านทาน $10 \Omega\text{-cm}$ ซึ่งบนแผ่นผลึกซิลิคอนเดียวกันนั้นได้ทำการสร้างตัวตรวจวัดแสงโครงสร้าง MSM ชนิด Al/n-Si/Al แบบอินเตอร์ดิจิตเทที่มีระยะห่างระหว่างขั้วไฟฟ้า, ขนาดขั้วไฟฟ้า และจำนวนขั้วไฟฟ้าที่เท่ากันกับตัวตรวจวัดแสง ITO/n-Si/ITO เพื่อใช้ในการเปรียบเทียบค่าความจุไฟฟ้า, กระแสแสง, ประสิทธิภาพควอนตัม, สภาพการตอบสนองทางแสง และผลตอบสนองทางความถี่ ระหว่างตัวตรวจวัดแสงที่มีขั้วไฟฟ้าแบบทึบแสง และตรวจวัดแสงที่มีขั้วไฟฟ้าแบบโปร่งใส โดยในการทดลองที่กล่าวมาข้างต้นนั้นจะมีการศึกษาเงื่อนไขในการออกแบบโครงสร้างขั้วไฟฟ้าโปร่งใสแบบอินเตอร์ดิจิตเทพร้อมด้วย กล่าวคือ มีการเปลี่ยนแปลงระยะห่างระหว่างขั้วไฟฟ้า, ขนาดขั้วไฟฟ้า ตั้งแต่ 20, 40, 60 และ 80 μm และจำนวนขั้วไฟฟ้าตั้งแต่ 2, 4 และ 8 ขั้ว เพื่อเป็นการหาเงื่อนไขที่ดีที่สุดในการสร้างตัวตรวจวัดแสงชนิดนี้

1.5 ขั้นตอนของการวิจัย และวิธีดำเนินงาน

ลำดับขั้นตอนของการวิจัย และการดำเนินงาน มีดังต่อไปนี้

1. ศึกษาทฤษฎีและหลักการทำงานของตรวจวัดแสงโครงสร้าง MSM
2. ศึกษาเทคนิคการวัดคุณสมบัติทางไฟฟ้าของโลหะ โปร่งใส ITO ด้วยการวัดระยะการส่งผ่าน (transmission line method; TLM) และปรากฏการณ์ของฮอลล์ (Hall effect)

3. ศึกษาลักษณะโครงสร้างแบบอินเทอร์คิวิต และตัวแปรต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องต่อโครงสร้างนี้
4. ศึกษากระบวนการสร้างตัวตรวจวัดแสง MSM ที่มี ITO เป็นขั้วไฟฟ้าโปร่งใส
5. ออกแบบ และสร้างตัวตรวจวัดแสง MSM ชนิด ITO/n-Si/ITO ที่มีลักษณะขั้วไฟฟ้าแบบอินเทอร์คิวิต เพื่อใช้ในการทดลอง
6. ศึกษาลักษณะสมบัติกระแส-แรงดัน, ประสิทธิภาพควอนตัม, สภาพการตอบสนองทางแสง และผลตอบสนองทางความถี่ของตัวตรวจวัดแสง ITO/n-Si/ITO
7. นำตัวตรวจวัดแสง ITO/n-Si/ITO ไปผ่านกระบวนการแอนนีก และ ศึกษาลักษณะกระแส-แรงดัน, ประสิทธิภาพควอนตัม, สภาพการตอบสนองทางแสง, ผลตอบสนองทางความถี่ และลักษณะสมบัติความจุไฟฟ้า-แรงดัน

1.6 ผลที่คาดว่าจะได้รับ

1. ความเข้าใจ และองค์ความรู้ในกระบวนการออกแบบ และการสร้างตัวตรวจวัดแสง ชนิด ITO/n-Si/ITO
2. ความเข้าใจในเทคนิคการทดสอบลักษณะสมบัติทางไฟฟ้าและทางแสงของตัวตรวจวัดแสง ชนิด ITO/n-Si/ITO รวมถึงการวิเคราะห์ผลทางกายภาพของอุปกรณ์ด้วย
3. เป็นข้อมูลที่สำคัญส่วนหนึ่งในการเรียนการสอนวิชาอุปกรณ์สารกึ่งตัวนำทางแสง
4. ผลิตบुकผลการทางด้านสิ่งประดิษฐ์สารกึ่งตัวนำในระดับปริญญาตรี และปริญญาโท
5. เป็นพื้นฐานเทคโนโลยีสำหรับการพัฒนาประเทศต่อไปในอนาคต
6. มีผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารระดับประเทศ

1.7 เอกสารอ้างอิง

- [1.1] M. Seto, V.-J. Leduc and A. M. F. Lammers, "Al-n-Si Double Schottky Photodiodes for Optical Storage System", 27th European Solid-State Device Research Conference, Stuttgart, 1997
- [1.2] S. Niemcharoen, K. Kobayashi, M. Kimura and K. Sato, "Voltage Dependence of Photocurrent in Metal-Semiconductor-Metal Structures under Front-Illuminated Conditions", Solid-State Electronics, Vol. 45, No. 10, 2001, pp. 1815-1819
- [1.3] T. Masui, S. Khunkhao, K. Kobayashi, S. Niemcharoen, S. Supadech and K. Sato, "Photo-sensing Properties of Interdigitated Metal-Semiconductor-Metal Structure with Undepleted Region", Solid-State Electronics, Vol. 47, No. 8, 2003, pp. 1385-1390

- [1.4] S. Khunkhao, Y. Yasumura, K. Kitagawa, T. Masui and K. Sato, "On Laterally Spreading of Space-Charge-Region in Planar Metal-Semiconductor-Metal Structures", *Solid-State Electronics*, Vol. 47, No. 10, 2003, pp. 1811-1816
- [1.5] สุรศักดิ์ เนียมเจริญ, ลักษณะเฉพาะทางแสงและทางไฟฟ้าของโครงสร้างอุปกรณ์ Mo/n-Si/Mo แบบพลาสมา, บัณฑิตวิทยาลัย สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง, พ.ศ. 2547
- [1.6] ชนศ โขะเหม, มานิตา ด้วงแสง และ สุรศักดิ์ เนียมเจริญ, "การเกิดกระแสแสงของโฟโตไดโอดชนิด Al/n-Si/Al แบบพลาสมาที่ระยะห่างขั้วไฟฟ้ามีขนาดกว้าง", *วิศวกรรมลาดกระบัง*, ปีที่ 22, ฉบับที่ 1, พ.ศ. 2548, หน้า 13-18
- [1.7] สุรศักดิ์ เนียมเจริญ และ สุรชาติ เมืองอ่ำ, "อุปกรณ์ตรวจจับแสง Cr/n-Si/Cr แบบสลิคเดี่ยวในแนวระนาบ", *การประชุมวิชาการทางวิศวกรรมไฟฟ้า ครั้งที่ 30*, พ.ศ. 2550, หน้า 560-563
- [1.8] สุรศักดิ์ เนียมเจริญ และ กฤษณะ อังศเกษตร, "เทคนิคอาร์เอฟสปีดเตอร์ที่เหมาะสมสำหรับการสร้างโฟโตไดโอด ชนิด Cr/p-Si/Cr ที่มีกระแสมีดต่ำ", *วิศวกรรมลาดกระบัง*, ปีที่ 27, ฉบับที่ 1, พ.ศ. 2553, หน้า 31-36
- [1.9] สุรศักดิ์ เนียมเจริญ กุลวรางค์ นุตะมาน และ อิศระ ศรีชนชัย, "ลักษณะสมบัติทางไฟฟ้าของฟิล์มบางอินเดียมทินออกไซด์ เพื่อใช้สร้างเป็นขั้วโปร่งแสงของตัวตรวจวัดแสงแบบโลหะ-สารกึ่งตัวนำ-โลหะ", *การประชุมวิชาการทางวิศวกรรมไฟฟ้า ครั้งที่ 31 (EECON-31)*, พ.ศ. 2551, หน้า 1201-1204
- [1.10] สุรศักดิ์ เนียมเจริญ, "การตอบสนองทางแสงของตัวตรวจวัดแสงโครงสร้าง MSM ที่ใช้อินเดียมทินออกไซด์เป็นขั้วโลหะโปร่งแสง", *วิศวกรรมลาดกระบัง*, ปีที่ 28, ฉบับที่ 1, พ.ศ. 2554, หน้า 25-30
- [1.11] G. Hodes, L. Thompson, J. DuBow and K. Rajeshwar, "Heterojunction Silicon/Indium Tin Oxide Photoelectrodes: Development of Stable Systems in Aqueous Electrolytes and Their Applicability to Solar Energy Conversion and Storage", *J. Am. Chem. Soc.*, Vol. 105, No. 3, 1983, pp. 324-330
- [1.12] Jianming Zhou, **Indium Tin Oxide (ITO) Deposition, Patterning and Schottky Contact Fabrication**, Department of Microelectronic Engineering, College of Engineering, Rochester Institute of Technology, 2005
- [1.13] อิศระ ศรีชนชัย, **คุณสมบัติตัวตรวจวัดแสงชนิดชอตกีย์ โดยมีสารประกอบอินเดียมทินออกไซด์เป็นขั้วไฟฟ้าโปร่งใส**, บัณฑิตวิทยาลัย สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง, พ.ศ. 2552

- [1.14] ไชยรัตน์ สุรินทร์, การเตรียมกระจกสะท้อนคลื่นความร้อนชนิดอินเดียมออกไซด์เจือทินกออกไซด์ โดยเทคนิคการระเหยด้วยลำอิเล็กตรอน, คณะพลังงานและวัสดุ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี, พ.ศ. 2536
- [1.15] มานิตา ด้วงแสง, การศึกษาการออกแบบ การสร้าง และลักษณะสมบัติของโฟโตไดโอด โครงสร้าง Al/n-Si/Al แบบอินเทอร์ดิฟิเคชัน, บัณฑิตวิทยาลัย สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง, พ.ศ. 2548