

บทที่ 3 วัสดุในงานวิจัย

วัสดุที่ใช้ในงานวิจัยนี้มีหลายชนิด เช่น ซีเมนต์ ทราย หิน ฝ้าลอย วัสดุซ่อมประสาน ซีเมนต์ เป็นต้น วัสดุเหล่านี้แบ่งได้เป็น 2 กลุ่มหลัก คือ คอนกรีต และวัสดุซ่อม มีรายละเอียดดังนี้

3.1 คอนกรีต

คอนกรีตเป็นวัสดุที่ใช้เป็นตัวแทนของโครงสร้างคอนกรีตในงานวิจัย มีทั้งหมด 8 สัดส่วนผสม สัดส่วนผสมที่ 1 ถึง 4 เป็นคอนกรีตที่ผสมภายในห้องปฏิบัติการ และคอนกรีตสัดส่วนผสมที่ 5-8 เป็นคอนกรีตผสมเสร็จ โดยแต่ละสัดส่วนผสมมีการควบคุมปริมาณมวลรวม ซึ่งพิจารณาว่าเป็นสารเจือยให้มีค่าใกล้เคียงกัน ดังแสดงในตารางที่ 3.1

ตารางที่ 3.1 สัดส่วนผสมคอนกรีตในการวิจัย (กก./ลบ.ม.ของคอนกรีต)

ที่	รายละเอียด	w/b	ซีเมนต์	ฝ้า ลอย	น้ำ	มวล รวม ละเอียด	มวล รวม หยาบ	สาร ผสม เพิ่ม
1	คอนกรีตทั่วไป	0.50	367	-	184	703	1126	-
2	คอนกรีตกำลังสูง	0.35	450	-	158	703	1126	2.7 ¹
3	คอนกรีตทั่วไป ผสมปอชโซลาน	0.50	257	110	184	703	1126	-
4	คอนกรีตกำลังสูง ผสมปอชโซลาน	0.35	315	135	158	703	1126	2.7 ¹
5	คอนกรีตผสมเสร็จทั่วไป	0.45	400	-	180	815	1035	1.2 ²
6	คอนกรีตผสมเสร็จกำลังสูง	0.28	500	-	140	810	1065	7.5 ³
7	คอนกรีตผสมเสร็จทั่วไป ผสมปอชโซลาน	0.36	315	135	160	800	1035	2.3 ²
8	คอนกรีตผสมเสร็จกำลังสูง ผสมปอชโซลาน	0.21	410	170	120	780	1050	8.1 ³

¹ สารลดน้ำอย่างมาก

² สารลดน้ำและยึดเวลาก่อนตัว


³ สารลดน้ำอย่างมากและยึดเวลาก่อนตัว

คอนกรีตแต่ละสัดส่วนผสมทดสอบค่ากำลังอัดตามมาตรฐาน ASTM C39 และค่าการยุบตัว (Slump) ตามมาตรฐาน ASTM C143 ได้ผลทดสอบ ดังแสดงในตารางที่ 3.2 ต่อไปนี้

ตารางที่ 3.2 กำลังอัดและความสามารถทำงานได้ของคอนกรีตในการวิจัย

สัดส่วนผสมที่	กำลังอัดเฉลี่ยที่ 28 วัน (กก./ตร.ซม.)	ค่าการยุบตัวเฉลี่ย (ซม.)
1	410	7.0
2	550	4.7
3	330	8.8
4	520	7.1
5	400	7.5 ¹
6	650	17.5 ¹
7	380	7.5 ¹
8	670	17.5 ¹

¹ข้อมูลจากบริษัทคอนกรีตผสมเสร็จ



ภาพที่ 3.1 การทดสอบกำลังอัดของคอนกรีตในการวิจัย



ภาพที่ 3.2 การทดสอบค่าการยุบตัวของคอนกรีตในการวิจัย

สำหรับวัสดุที่เป็นส่วนประกอบของคอนกรีต ได้แก่ ซีเมนต์ etailoy น้ำ มวลรวมละเอียด และมวลรวมหยาบ มีรายละเอียดดังนี้

- 3.1.1 ซีเมนต์ ใช้ซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภทที่ 1 ทดสอบความถ่วงจำเพาะตามมาตรฐาน ASTM C188 ได้ 3.13 มีระยะเวลาการก่อตัวเริ่มต้นและระยะเวลาการก่อตัวสุดท้ายด้วยไวแคท (Vicat) ตามมาตรฐาน ASTM C 191 ที่ 90 นาที และ 120 นาที ตามลำดับ
- 3.1.2 น้ำ น้ำที่ใช้เป็นส่วนผสมของคอนกรีตในการวิจัย คือ น้ำประปา
- 3.1.3 etailoy เป็นetailoyจากการไฟฟ้าฝ่ายผลิต แม่เมาะ มีองค์ประกอบทางเคมีและคุณสมบัติต่างๆ ดังแสดงในตารางที่ 3.3 และตารางที่ 3.4 ตามลำดับ และการกระจายตัวของอนุภาคetailoy ดังแสดงในภาพที่ 3.4


ตารางที่ 3.3 ส่วนประกอบของetailoyในการวิจัย

Method of Analysis: X – Ray Fluorescence / Wet Chemical


Silicon Dioxide	(SiO ₂)	%	41.68
Aluminum Oxide	(Al ₂ O ₃)	%	24.20
Iron Oxide	(Fe ₂ O ₃)	%	13.24
Calcium Oxide	(CaO)	%	11.13
Magnesium Oxide	(MgO)	%	2.23
Sulfur Trioxide	(SO ₃)	%	2.83
Loss on Ignition	(LOI)	%	0.38
Sodium Oxide	(Na ₂ O)	%	0.74
Potassium Oxide	(K ₂ O)	%	2.58
Free CaO		%	0.71
Moisture		%	0.16

ตารางที่ 3.4 คุณสมบัติของเถ้าลอยในการวิจัย

Standard Specification for Sampling and Testing Fly Ash or Natural Pozzolans Using in Portland – Cement Concrete According to ASTM C 311 - 02			
Item		Control Mix	Test Mix
Fineness of Hydraulic Cement by Air Permeability Apparatus (ASTM C 204 – 00)	cm ² /g	-	3290
Density (ASTM C 188 – 95)	g/cm ³	-	2.07
Fineness: Wet Sieve on a 45 μm; No. 325 (ASTM C 311 – 02 and ASTM C 430 – 96)	%	-	45.11
Soundness (ASTM C 311 – 02 and ASTM C 151 – 00)	%	-0.01	0.00
Strength Activity Index (ASTM C 311 – 02 and ASTM C 109/C 109M – 02)			
Flow	%	112	112
Water Required for Control Mix	mL	242	-
Water Required for Test Mix	mL	-	238
Water Required in Percent of Control		100	98
7 Days Compressive Strength of Control Mix	MPa	31.1	-
7 Days Compressive Strength of Test Mix	MPa	-	22.9
Strength Activity Index at 7 Days	%	100	73.6
28 Days Compressive Strength of Control Mix	MPa	41.5	-
28 Days Compressive Strength of Test Mix	MPa	-	34.0
Strength Activity Index at 28 Days	%	100	81.9




ภาพที่ 3.3 etailoyที่ใช้ในการวิจัย




ภาพที่ 3.4 การกระจายตัวของขนาดetailoyในการวิจัย

- 3.1.4 มวลรวมละเอียด ใช้ทรายแม่น้ำเป็นมวลรวมละเอียด มวลรวมละเอียดที่นำมาใช้ จะผ่านการร่อนเอากรวดออก ล้างทำความสะอาด และผึ่งแดดให้แห้งก่อนการใช้งาน โดยมีค่าความถ่วงจำเพาะเท่ากับ 2.60 ความชื้น 0.29% และค่าการดูดซึมน้ำ 0.83% ตามมาตรฐาน ASTM C 128 และมีขนาดคละตามมาตรฐาน ASTM C 33 ดังแสดงในภาพที่ 3.5



ภาพที่ 3.5 ขนาดคละของมวลรวมละเอียดในการวิจัย

- 3.1.5 มวลรวมหยาบ ใช้หินปูน (Limestone) ขนาดโตสุด 19 มม. (3/4") เป็นมวลรวมหยาบ ซึ่งผ่านการล้างทำความสะอาดและผึ่งแดดให้แห้งก่อนการใช้งาน โดยมีค่าความถ่วงจำเพาะเท่ากับ 2.74 ความชื้น 0.29% และค่าการดูดซึมน้ำ 0.32% ตามมาตรฐาน ASTM C 127 และมีขนาดคละตามมาตรฐาน ASTM C 33 ดังแสดงในภาพที่ 3.6




ภาพที่ 3.6 ขนาดคละของมวลรวมหยาบในการวิจัย

3.2 วัสดุซ่อมประสานซีเมนต์

วัสดุซ่อมประสานซีเมนต์ในงานวิจัยนี้ใช้วัสดุซ่อมประสานซีเมนต์ที่พบในท้องตลาด 3 ชนิด ซึ่งอยู่ในรูปของปูนทรายซ่อมประสานซีเมนต์ (Cementitious Repair Mortar) ที่มีการผสมมาให้เรียบร้อยแล้ว สามารถนำมาใช้งานได้โดยการเติมน้ำตามอัตราส่วนที่ระบุ โดยก่อนการเคลือบผิวได้ทำการปิดฝุ่นผงที่ผิวด้วยแปรงและล้างด้วยน้ำสะอาด ดังข้อกำหนดงานชั้นสามของการเตรียมผิวสำหรับงานเคลือบผิวคอนกรีตในหัวข้อที่ 2.3 สำหรับวัสดุซ่อมประสานซีเมนต์แต่ละชนิดในงานวิจัยนี้ มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

3.2.1 วัสดุซ่อมประสานซีเมนต์ ก. เป็นวัสดุซ่อมสำหรับงานกันซึม ป้องกันและซ่อมแซมคอนกรีตด้วยการทำปฏิกิริยากับสารในคอนกรีต ก่อให้เกิดผลึกที่บีบน้ำในโพรงคอนกรีต มีองค์ประกอบ คือ ซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ ดินดำ ทรายคัดเกรด และแคลเซียมอลูมิเนต การใช้งานใช้วัสดุซ่อม ก. 0.7 กก. ต่อพื้นที่ทำงาน 1 ตร.ม. มาผสมกับน้ำในอัตราส่วน วัสดุซ่อม ก. 5 ส่วนต่อน้ำ 2 ส่วน โดยปริมาตร [19, 20]



ภาพที่ 3.7 วัสดุซ่อมประสานซีเมนต์ ก.

3.2.2 วัสดุซ่อมประสานซีเมนต์ ข. ใช้ป้องกันการรั่วซึมของน้ำโดยการสร้างผลึกในรูคอปิลาร์และช่องว่างในคอนกรีต มีส่วนประกอบของซีเมนต์ มวลรวมซิลิกา (Silica Aggregate) และสารเคมีกระตุ้นความชื้น (Moisture Activated Chemicals) การใช้งานใช้วัสดุซ่อม ข. 1.25 กก. ต่อพื้นที่ทำงาน 1 ตร.ม. มาผสมกับน้ำในอัตราส่วนวัสดุซ่อม ข. 25 ต่อน้ำ 7.5 โดยน้ำหนัก และภายหลังการเคลือบผิว 4 ชม. ให้เคลือบผิวชั้นที่สองทับอีกครั้ง [21, 22]



ภาพที่ 3.8 วัสดุซ่อมประสานซีเมนต์ ข.


- 3.2.3 วัสดุซ่อมประสานซีเมนต์ ค. เป็นปูนทรายผสมเสร็จสำหรับงานฉาบผนังอิฐมอญหรืออิฐบล็อกทั่วไป ใช้ได้ทั้งภายในและภายนอกอาคาร และช่วยลดการแตกร้าว ส่วนประกอบ ได้แก่ ซีเมนต์ หินปูนบด ทรายคัดขนาด สารเพิ่มความชุ่มน้ำ สารเพิ่มฟองอากาศ สารเพิ่มแรงยึดเกาะ และสารเพิ่มระยะเวลาการก่อตัว ในงานวิจัยนี้ นำวัสดุซ่อม ค. มาใช้เป็นวัสดุซ่อมด้วยวิธีเคลือบผิว โดยใช้วัสดุซ่อม ค. 1.95 กก. ต่อพื้นที่ทำงาน 1 ตร.ม. มาผสมกับน้ำในอัตราส่วน วัสดุซ่อม ค. 50 ต่อ น้ำ 10.5 โดยน้ำหนัก [23, 24]




ภาพที่ 3.9 วัสดุซ่อมประสานซีเมนต์ ค.

ภายหลังการเคลือบผิว 1 วัน ทำการบ่มวัสดุซ่อมประสานซีเมนต์โดยพ่นด้วยละอองน้ำวันละ 2 ครั้ง แต่แต่ละครั้งห่างกันอย่างน้อย 6 ชม. จนกระทั่งวัสดุซ่อมประสานซีเมนต์มีอายุครบ 7 วัน ยกเว้นกรณีที่มีการทดสอบ ตัวอย่างทดสอบจะถูกปล่อยให้แห้งอย่างน้อย 24 ชม. ก่อนการทดสอบ

วัสดุซ่อมประสานซีเมนต์ทั้งสามชนิดทดสอบกำลังอัดตามมาตรฐาน ASTM C109 ได้ผลการทดสอบดังแสดงในภาพที่ 1.1 ซึ่งพบว่า ลักษณะการพัฒนากำลังของวัสดุซ่อมประสานซีเมนต์ทั้งสามชนิดคล้ายคลึงกันและคล้ายกับปูนทรายหรือคอนกรีตทั่วไป คือ มีการพัฒนากำลังที่รวดเร็วในช่วงอายุต้นตั้งแต่วิธีผสมถึงอายุ 7 วัน โดยเฉพาะในช่วง 3 วันแรก วัสดุซ่อมประสานซีเมนต์สามารถพัฒนากำลังได้ถึงครึ่งหนึ่งของกำลังที่อายุ 28 วัน อย่างไรก็ตาม การพัฒนากำลังจะลดลงเรื่อยๆ ตามอายุของตัวอย่าง เมื่อวัสดุซ่อมประสานซีเมนต์มีอายุ 28 วัน วัสดุซ่อม ก. มีกำลังอัดเฉลี่ย 190 กก./ตร.ซม. วัสดุซ่อม ข. มีกำลังอัดเฉลี่ย 270 กก./ตร.ซม. และวัสดุซ่อม ค. มีกำลังอัดเฉลี่ย 90 กก./ตร.ซม.



ภาพที่ 3.10 การทดสอบกำลังอัดของวัสดุซ่อมประสานซีเมนต์ในการวิจัย



ภาพที่ 3.11 การพัฒนากำลังอัดของวัสดุซ่อมประสานซีเมนต์ในการวิจัย