



บทที่ 4

บทสรุป

ความหนืดของพอลิไพรพิลีนเพิ่มขึ้นเมื่อใส่เส้นใยปอแก้ว และเพิ่มขึ้นตามปริมาณยาง เช่นเดียวกับกรณี EPDM ค่าความหนืดเพิ่มขึ้นเมื่อปริมาณยางเพิ่มขึ้น ค่าความต้านทานแรงดึงและ มอคูลัสของยังคงของพอลิไพรพิลีนเพิ่มขึ้นเมื่อใส่เส้นใยปอแก้ว กรณีการเติมยางทั้งยางธรรมชาติและ EPDM ที่ปริมาณยาง 5 และ 10 เปอร์เซ็นต์จะให้ค่าความต้านทานแรงดึงและมอคูลัสของยังคงสูงกว่า พอลิไพรพิลีน ที่ปริมาณยางสูงกว่านี้จะมีแนวโน้มลดลง ค่าความยึดหยุ่น ณ จุดแตกหักและความต้านทานการแตกของพอลิไพรพิลีนจะมีค่าลดลงอย่างชัดเจนเมื่อใส่เส้นใยปอแก้ว แต่จะมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นตามปริมาณยางทั้งกรณียางธรรมชาติและ EPDM โดยเฉพาะอย่างยิ่งที่ปริมาณยางเท่ากับ 30 % โดยนำหนัก ยาง EPDM จะให้ค่าความต้านทานการแตกของวัสดุเชิงประกลับที่สูงกว่ายางธรรมชาติ