

175514

บุญฤทธิ์ ปัญญาภิญญผล : การกำจัดสีโดยใช้เรซินแลกเปลี่ยนไอออนชนิดควอร์เทอร์ไนซ์โครสสลิงก์เซลลูโลสที่ทำจากซังข้าวโพด เปลือกถั่วเหลืองและก้านดอกทานตะวัน.  
(COLOR REMOVAL BY QUATERNIZED CROSSLINKED CELLULOSE ION EXCHANGE RESIN MADE FROM CORN COB, SOYBEAN HULL AND SUNFLOWER STALKS)

อ. ที่ปรึกษา : รศ. ดร. เพ็ชรพร เขาวกิจเจริญ, 170 หน้า. ISBN 974-347-297-5

การวิจัยนี้เป็นการศึกษาถึงประสิทธิภาพในการกำจัดสีของเรซินแลกเปลี่ยนไอออนชนิดควอร์เทอร์ไนซ์โครสสลิงก์เซลลูโลสที่ทำจากซังข้าวโพด เปลือกถั่วเหลืองและก้านดอกทานตะวัน การทดลองจะเปรียบเทียบประสิทธิภาพของวัสดุทั้งสามชนิดที่ไม่ได้ผ่านการปรับสภาพ และวัสดุที่ผ่านการปรับสภาพด้วยสารควอร์เทอร์ไนซ์และสารสร้างโครสสลิงก์ และศึกษาลักษณะทางกายภาพ ค่าไอโซเทอมการดูดติดสี และโครงสร้างของวัสดุ โดยทำการทดลองกับสี 2 ชนิด คือสีไดเรกต์ (Best Direct Black B, Sirius Blue KCFN และ Sirius Rubine KZBL) และสีรีแอคทีฟ (Remazol Black B, Remazol Brilliant Blue R และ Remazol Brilliant Red 3BS) โดยใช้น้ำเสียสังเคราะห์ที่มีความเข้มข้น 50 70 90 150 และ 200 มิลลิกรัมต่อลิตร โดยวิธีจาร์เจสท์ ผลการทดลองพบว่า ซังข้าวโพด เปลือกถั่วเหลืองและก้านดอกทานตะวันที่ไม่ผ่านการปรับสภาพ มีประสิทธิภาพในการกำจัดสีต่ำกว่าควอร์เทอร์ไนซ์โครสสลิงก์เซลลูโลสที่ทำจากวัสดุชนิดเดียวกัน โดยประสิทธิภาพของวัสดุทั้ง 3 ชนิดที่ไม่ผ่านการปรับสภาพจะมีประสิทธิภาพในการกำจัดสีไดเรกต์และสีรีแอคทีฟต่ำกว่า 23.35 % และ 16.91 % ตามลำดับ ในขณะที่ควอร์เทอร์ไนซ์โครสสลิงก์ที่ทำจากทั้งสามวัสดุมีประสิทธิภาพในการกำจัดสีไดเรกต์คือสี Sirius Blue KCFN, Sirius Rubine KZBL และ Best Direct Black B 58.62 – 100 %, 64.27 – 100 % และ 30.74 – 79.79 % ตามลำดับ ส่วนสีรีแอคทีฟมีประสิทธิภาพ 97.31 - 100 % ความสามารถสูงสุดในการดูดติดผิวเฉลี่ยหาโดยใช้ไอโซเทอมการดูดติดผิวแบบแลงมัวร์ ของ Q-R ซังข้าวโพด Q-R เปลือกถั่วเหลือง และ Q-R ก้านดอกทานตะวันกับสีไดเรกต์มีค่าเฉลี่ย 697, 222 และ 268 มิลลิกรัม/กรัม ตามลำดับ สำหรับสีรีแอคทีฟมีค่าเฉลี่ย 1120, 661 และ 789 มิลลิกรัม/กรัม ตามลำดับ

ภาควิชา วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม

สาขาวิชา วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม

ปีการศึกษา 2543

ลายมือชื่อนิสิต บุญฤทธิ์ ปัญญาภิญญผล

ลายมือชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา พญ. ปรียา ใจเย็น

ลายมือชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาร่วม \_\_\_\_\_

175514

BUNYARIT PANYAPINYOPOL : COLOR REMOVAL BY QUATERNIZED  
CROSSLINKED CELLULOSE ION EXCHANGE RESIN MADE FROM CORN  
COB, SOYBEAN HULL AND SUNFLOWER STALKS.

The purpose of this research is to study the efficiency of dyes removal by using quaternized crosslinked ion-exchange resin (Q-R) which is made from corn cob, soybean hull and sunflower stalks. This research was targeted to compare the efficiency of these three materials before and after being treated by a quaternize and crosslink chemical substance and study physical property, adsorption isotherm and functional group. The experiment uses two types of dyes, namely Direct dyes (Sirius Blue KCFN, Sirius Rubine KZBL and Best Direct Black B) and Reactive dyes (Remazol Brilliant Blue R, Remazol Brilliant Red 3BS and Remazol Black B). Using synthetic wastewater, which contained dyes of five different concentrations : 50, 70, 90, 150 and 200 mg/l, the experiment was carried out by doing the Jar test. The experimental results found that the dyes removal efficiency of untreated cellulose was less than those of the quaternized crosslinked ion-exchange resin which is made from these three materials. The efficiency of these three untreated materials with Direct dyes and Reactive dyes are less than 23.35% and 16.91% respectively. In contrast, the efficiency of quaternized crosslinked ion-exchange resin of these three materials with Direct dyes: Sirius Blue KCFN, Sirius Rubine KZBL and Best Direct Black B is 58.62-100%, 64.27-100% and 30.74-79.79% respectively and for Reactive dyes is 97.31-100%. Average maximum adsorption capacity ( $q_{max}$ ), using Langmuir isotherm, of Q-R corn cob, Q-R soybean hull and Q-R sunflower stalks are 697, 222 and 268 mg/g respectively for Direct dyes and 1120, 661 and 789 mg/g respectively for Reactive dyes.

Student's signature \_\_\_\_\_  
 Advisor's signature Chaudhry P  
 Co-advisor's signature \_\_\_\_\_