



246485

รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์

เซลล์แสงอาทิตย์ชนิดฟิล์มบาง CuInS_2 โดยเทคนิคเคลือบสเปรย์
 CuInS_2 thin film solar cells deposited by spray coating technique

ชื่อผู้วิจัย

นายสุวิชัย ชัยสิทธิ์ศักดิ์

ได้รับทุนสนับสนุนงานวิจัยจากเงินงบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ 2554

คณะวิศวกรรมศาสตร์

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

๐๐๒๖๔๔๘๖

กิตติกรรมประกาศ (Acknowledgement)



โครงการวิจัยนี้ได้รับทุนสนับสนุนงานวิจัยจากเงินงบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ 2554 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2553 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2554



บทคัดย่อภาษาไทย

246485

ฟิล์มบางคอปเปอร์อินเดียมไดซัลไฟด์ (CuInS_2 , CIS) เป็นวัสดุดูดซับแสงที่เป็นความหวังมากที่สุดตัวหนึ่งสำหรับประยุกต์ใช้เป็นเซลล์แสงอาทิตย์ประสิทธิภาพสูงและราคาถูก รายงานนี้นำเสนอการปลูกฟิล์มบาง CuInS_2 ที่มีความสม่ำเสมอบนฐานรองกระจก ด้วยวิธีเคลือบสเปรย์ที่ใช้ต้นทุนต่ำ จากสารละลายคอปเปอร์คลอไรด์, อินเดียมคลอไรด์ และไทโอยูเรีย งานวิจัยนี้ได้ทำการศึกษาผลกระทบบของ ชนิดของสารตั้งต้นอินเดียม (InCl_2 , InCl_3), ชนิดของแก๊สนำพา (Air, N_2), ระยะเวลาของฟิล์ม, อุณหภูมิของฐานรอง ($250\text{--}400^\circ\text{C}$) และความเข้มข้นของสารตั้งต้น ที่มีต่อโครงสร้างจุลภาคของฟิล์ม โดยทำการวิเคราะห์โครงสร้างจุลภาคและคุณสมบัติของฟิล์ม ด้วยเทคนิคการเลี้ยวเบนรังสีเอ็กซ์ (X-ray Diffraction; XRD), กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบสแกน (Scanning Electron Microscope; SEM), เทคนิคการกระจายพลังงานของรังสีเอ็กซ์ (Energy Dispersive X-ray; EDX) และสเปกตรัมการส่งผ่านแสง นอกจากนี้ยังได้สร้างรอยต่อแบบเฮเทอโร (heterojunction) $\text{TiO}_2/\text{CuInS}_2$ บนฐานรองกระจก $\text{SnO}_2:\text{F}$ เพื่อประเมินคุณสมบัติของความเป็นเซลล์แสงอาทิตย์ เซลล์ขนาดเล็กที่มีประสิทธิภาพสูงสุดอยู่ที่ $5.4 \times 10^{-6} \%$ มีค่าแรงดันไฟฟ้าเปิดวงจร (V_{oc}) 158 mV, ความหนาแน่นกระแสไฟฟ้าลัดวงจร (J_{sc}) $1.11 \times 10^{-4} \text{ mA/cm}^2$ และฟิลแฟคเตอร์ (FF) 0.31 ภายใต้การฉายด้วยแสงอาทิตย์จำลอง (AM 1.5; 100 mW/cm^2)

บทคัดย่อภาษาอังกฤษ (Abstract)

246485

Copper indium disulfide (CuInS_2 , CIS) thin film is one of the most promising absorber materials for high efficient and low-cost photovoltaic applications. This paper reports the successful deposition of uniform CuInS_2 films on a glass substrate by the cost effective method of spray pyrolysis from the aqueous solutions of copper chloride, indium chloride and Thiourea. The effects of types of indium source (InCl_2 , InCl_3), types of carrier (Air, N_2), pulse length, substrate temperature (250–400°C) and chemical precursor composition on the film microstructures are discussed. The microstructures and properties of the as-deposited films are characterized using a combination of X-ray diffraction (XRD), scanning electron microscopy (SEM), energy dispersive X-ray (EDX), and UV transmittance spectra. A $\text{TiO}_2/\text{CuInS}_2$ heterojunction is also fabricated onto an $\text{SnO}_2:\text{F}$ glass substrate to evaluate the photovoltaic property of the film. The highest efficiency of $5.4 \times 10^{-6} \%$ is achieved for a small cell with an open circuit voltage (V_{oc}) of 158 mV, a short-circuit current density (J_{sc}) of $1.11 \times 10^{-4} \text{ mA/cm}^2$ and a fill factor (FF) of 0.31 under illumination of a sun simulator (AM 1.5; 100 mW/cm^2). The result shows that spray pyrolysis is a very promising technique to produce CuInS_2 films with low cost.

สารบัญเรื่อง (Table of Contents)

กิตติกรรมประกาศ (ACKNOWLEDGEMENT)	i
บทคัดย่อภาษาไทย.....	ii
บทคัดย่อภาษาอังกฤษ (ABSTRACT)	iii
สารบัญเรื่อง (TABLE OF CONTENTS).....	iv
สารบัญตาราง (LIST TABLES).....	vi
สารบัญภาพ (LIST OF ILLUSTRATIONS)	vii
บทที่ 1 บทนำ (INTRODUCTION).....	1
1.1 ความสำคัญและที่มาของปัญหา	1
1.2 วัตถุประสงค์และขอบเขตการวิจัย	1
1.3 ทฤษฎีและและกรอบแนวความคิดของโครงการวิจัย.....	2
1.4 วิธีการดำเนินการวิจัยโดยสรุป	5
1.5 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับเมื่อเสร็จสิ้นโครงการ	5
บทที่ 2 วิธีการดำเนินการวิจัย (MATERIALS & METHOD).....	7
2.1 หลักการปลูกฟิล์มบางด้วยวิธีเคลือบสเปรย์.....	7
2.2 ระบบเคลือบสเปรย์ที่ใช้.....	8
2.2.1 หัวสเปรย์ที่เหมาะสม	8
2.2.2 การควบคุมจังหวะการพ่นสเปรย์โดยใช้โปรแกรม LabView®.....	10
2.3 ขั้นตอนการพ่นสเปรย์.....	10
2.4 ขั้นตอนการเตรียมสารละลายและการเตรียมแผ่นฐานรอง.....	11
2.4.1 ขั้นตอนการเตรียมสารละลาย	11
2.4.2 ขั้นตอนการเตรียมแผ่นฐานรองกระจก.....	13
2.5 ขั้นตอนการสร้างชั้นฟิล์มบาง TiO ₂ โดยวิธีสกรีน.....	13
2.6 การสร้างขั้วไฟฟ้าโดยการระเหย.....	14
2.7 การวิเคราะห์คุณสมบัติของฟิล์มบางและการวัดเซลล์แสงอาทิตย์	15
2.7.1 การเลี้ยวเบนของรังสีเอ็กซ์ (X-ray Diffraction; XRD)	15

2.7.2 กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบสแกน	16
2.7.3 การวัดการทะลุผ่านของแสง	17
2.7.4 การวัดสัมประสิทธิ์การดูดกลืนแสงของสารกึ่งตัวนำ	18
2.7.5 การวัดความต้านทานด้วยวิธีสี่ขั้วตามแนวเส้นตรง	19
2.7.6 การวัดประสิทธิภาพเซลล์แสงอาทิตย์	20
บทที่ 3 ผลการวิจัยและข้อวิจารณ์ ((RESULTS AND DISCUSSIONS).....	21
3.1 ผลกระทบของระยะเวลาในช่วงขณะพ่นสเปรย์	21
3.2 ผลกระทบของชนิดของสารตั้งต้นอินเดียม (InCl_2 และ InCl_3).....	22
3.3 ผลกระทบของอุณหภูมิและชนิดของแก๊สนำพาขณะพ่นสเปรย์	24
3.4 ผลกระทบของสัดส่วนของสารละลายเริ่มต้น (ซัลเฟอร์)	27
3.5 ผลการทดลองใช้ฟิล์มบาง CIS ที่ปลูกได้เป็นเซลล์แสงอาทิตย์.....	29
บทที่ 4 สรุปและข้อเสนอแนะ.....	32
4.1 สรุปผลการวิจัย	32
4.2 ข้อเสนอแนะ	32
เอกสารอ้างอิง(References)	34

สารบัญตาราง (List tables)

ตารางที่ 3.1	เงื่อนไขการปลูกฟิล์มที่ใช้ In(II)Cl_2 และ In(III)Cl_3 เป็นสารตั้งต้นที่อุณหภูมิฐานรองต่างๆ และผลของ Rs Eg และความหนาของฟิล์มที่วัดได้.....	23
ตารางที่ 3.2	เงื่อนไขการปลูกฟิล์มบาง CIS บนกระจก โดยใช้ In(III)Cl_3 เป็นสารตั้งต้นและใช้ในโตรเจนเป็นแก๊สพาหะ ที่อุณหภูมิต่างๆ และผลของ Eg และความหนาของฟิล์มที่วัดได้.....	24
ตารางที่ 3.3	เงื่อนไขการปลูกฟิล์มบาง CIS บนกระจกที่อัตราส่วนของซัลเฟตในสารละลายสเปรย์ค่าต่างๆ และผลของ Rs Eg และความหนาของฟิล์มที่วัดได้.....	27

สารบัญภาพ (List of illustrations)

รูปที่ 2.1	(ก) วิธีการปลูกฟิล์มบาง CuInS ₂ ด้วยวิธีเคลือบสเปรย์ และ (ข) ตัวอย่างชิ้นงานบนกระจก (4 แผ่น แต่ละแผ่นมีขนาด 2.5cm x2.5cm).....	7
รูปที่ 2.2	ระบบพ่นสเปรย์ที่ได้ออกแบบไว้ประกอบไปด้วย (1) ตู้พ่นระบบปิด (2) ระบบสเปรย์ (รูปถ่ายซ้ายบน) (3) ระบบให้ความร้อน (รูปถ่ายซ้ายล่าง) (4) ระบบจ่ายสารเคมี และระบบระบายอากาศ.....	8
รูปที่ 2.3	หัวสเปรย์สี่ชนิดที่ทดสอบ: Spray paint หรือ Spray Gun, Airbush หรือ หัวแบบปากา, Spray nozzle แบบสแตนเลส และ Spray nozzle แบบพลาสติก.....	9
รูปที่ 2.4	ส่วนประกอบของหัวสเปรย์ชนิด Spray nozzle แบบสแตนเลส	9
รูปที่ 2.5	หน้าต่างโปรแกรมควบคุมเขียนคำสั่งด้วยโปรแกรม LabView®	10
รูปที่ 2.6	การกระจายตัวของอุณหภูมิบนแท่นฮีตเตอร์ขณะทำการตั้งอุณหภูมิไว้ที่ 300°C	11
รูปที่ 2.7	ข้อเปรียบเทียบระหว่าง In(II)Cl ₂ และ In(III)Cl ₃ ที่ใช้ในการทดลอง	12
รูปที่ 2.8	การละลายของ In(II)Cl ₂ ในน้ำ (ก) เมื่ออุณหภูมิโซนิกเวลาผ่านไป 30 นาที และ (ข) เมื่อทำการปั่นที่ความร้อน 100°C เป็นเวลา 5 ชม	12
รูปที่ 2.9	สารละลายทั้ง 3 ชนิดก่อนผสม (ก) และ หลังผสมรวมกัน (ข).....	13
รูปที่ 2.10	กระจกที่ได้ทำความสะอาดแล้ว พร้อมใช้งานขนาด 2.5 X 2.5 cm ²	13
รูปที่ 2.11	(ก) เจล TiO ₂ , (ข) บล็อกสกรีน และแท่นรอง, (ค) โครงสร้างของชิ้นงานที่ผ่านการสกรีน	14
รูปที่ 2.12	(ก) ระบบระเหยภายใต้สุญญากาศสำหรับสร้างขั้วไฟฟ้า (ข) ภาพตัวอย่างเซลล์แสงอาทิตย์ที่สร้างขึ้นจากฟิล์มบาง CIS ที่ทำการต่อขั้วอะลูมิเนียมแล้ว	14
รูปที่ 2.13	ไดอะแกรมของระบบคิฟแฟรกโทมิเตอร์ และ เครื่อง X-ray Diffractometer ที่ใช้.....	15
รูปที่ 2.14	ตัวอย่างรูปแบบของการเลี้ยวเบนของสารประกอบ	16
รูปที่ 2.15	กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบสแกนที่ใช้.....	17
รูปที่ 2.16	เครื่อง UV-Visible Spectroscopy ที่ใช้.....	17
รูปที่ 2.17	ตัวอย่าง (ก) ผลการวัดค่าความส่งผ่านของแสง และ (ข) กราฟคำนวณจากสมการที่ 5 หาค่าช่องว่างแถบพลังงานของฟิล์มบาง CIS	19
รูปที่ 2.18	การวัดสภาพต้านทานไฟฟ้าด้วยวิธีสี่ขั้วตามแนวเส้นตรง	20
รูปที่ 2.19	ระบบวัดประสิทธิภาพของเซลล์แสงอาทิตย์และ Solar simulator ที่ใช้	20
รูปที่ 3.1	ภาพถ่ายชิ้นงานและสวดลายการเลี้ยวเบนรังสีเอ็กซ์ (XRD) ของฟิล์มบาง CIS ที่ปลูกบนกระจก FTO โดยใช้เวลานานงหุยกพ่น 8 และ 16 วินาที/คาบ	21
รูปที่ 3.2	สวดลายการเลี้ยวเบนรังสีเอ็กซ์ (XRD) ของฟิล์มบาง CIS ที่เตรียมบนกระจก (หรือบนกระจก FTO) ที่อุณหภูมิต่างๆ โดยใช้ (ก) In(II)Cl ₂ และ (ข) In(III)Cl ₃ เป็นสารตั้งต้น	23

รูปที่ 3.3	ฟิล์มบาง CIS ที่ปลูกขึ้นบนฐานรองกระจกที่อุณหภูมิต่างๆ โดยใช้ In(III)Cl_3 เป็นสารตั้งต้น และใช้ใน โตรเจนเป็นแก๊สพาหะ (ก) ภาพถ่ายจากกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนชนิดส่องกราด (SEM), (ข) ลวดลายการเลี้ยวเบนรังสีเอ็กซ์ (XRD) และ (ค) ผลการวิเคราะห์ EDX.....	25
รูปที่ 3.4	สัดส่วนของ In/Cu, S/(Cu+In) และปริมาณของธาตุ O และธาตุ Cl ในเนื้อฟิล์มบาง CIS เปรียบเทียบระหว่างฟิล์มที่เตรียมโดยใช้อากาศและใช้ใน โตรเจนเป็นแก๊สพาหะ (จากผลการวิเคราะห์ EDX)	26
รูปที่ 3.5	ฟิล์มบาง CIS ที่ปลูกขึ้นบนฐานรองกระจกที่อัตราส่วนของซัลเฟตในสารละลายสเปรย์ค่าต่างๆ โดยใช้ In(III)Cl_3 เป็นสารตั้งต้นและใช้ใน โตรเจนเป็นแก๊สพาหะ (ก) ภาพถ่ายจากกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนชนิดส่องกราด (SEM), (ข) ลวดลายการเลี้ยวเบนรังสีเอ็กซ์ (XRD), และ (ค) ผลการวิเคราะห์ EDX	28
รูปที่ 3.6	ตัวอย่างภาพพื้นผิว SEM (ก) กำลังขยายต่ำ และ (ข) กำลังขยายสูง ของฟิล์ม CIS บนฐานรองกระจก FTO (CIS/FTO/Glass) (*30s/60s).....	29
รูปที่ 3.7	(ก) ตัวอย่างลักษณะเฉพาะระหว่างกระแสกับความต่างศักย์ไฟฟ้า (I-V) ภายใต้แสง 100 mW/cm^2 และ (ข) ตัวอย่างภาพตัดขวาง SEM ที่ได้จากโครงสร้าง CIS/FTO/Glass.....	30
รูปที่ 3.8	ตัวอย่างภาพพื้นผิว SEM (ก) กำลังขยายต่ำ และ (ข) กำลังขยายสูง ของฟิล์ม CIS บนฐานรอง TiO_2/FTO (CIS/ $\text{TiO}_2/\text{FTO}/\text{Glass}$).....	30
รูปที่ 3.9	(ก) ตัวอย่างลักษณะเฉพาะระหว่างกระแสกับความต่างศักย์ไฟฟ้า (I-V) ภายใต้แสง 100 mW/cm^2 และ (ข) ตัวอย่างภาพตัดขวาง SEM ที่ได้จากโครงสร้าง CIS/ $\text{TiO}_2/\text{FTO}/\text{Glass}$	31