

ชมพูนุท เจริญวุฒิลาภ 2552: การศึกษาอิทธิพลของสารแขวนลอยคาร์บอนแบล็ค
สำหรับการเคลือบชิ้นงานในแม่พิมพ์ ปรินญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (วิศวกรรม
อุตสาหกรรม) สาขาวิศวกรรมอุตสาหกรรม ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหกรรม อาจารย์ที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์หลัก: อาจารย์จักรพันธ์ อร่ามพงษ์พันธ์, Ph.D. 100 หน้า

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาอิทธิพลและพฤติกรรมการไหลของสารแขวนลอย
คาร์บอนแบล็คในอะคริลิกเรซินในช่องทางไหลระดับมหภาคและจุลภาค โดยข้อมูลความหนืด
ระดับมหภาคที่ได้จากเครื่องทดสอบความหนืดแบบแผ่นขนานถูกฟิตด้วยแบบจำลองความหนืด
ซิสโก้ (Sisko Viscosity Model) และทำการวิเคราะห์ข้อมูลความหนืดในระดับจุลภาคด้วยสภาวะ
ขอบเขตไม่ลื่นไถล (No-Slip Boundary Condition) และลื่นไถล (Slip Boundary Condition) เพื่อ
คำนวณหาความยาวลื่นไถล การออกแบบการทดลองเชิงแฟกทอเรียลแบบ 2^3 ใช้ในการศึกษา
ปัจจัยที่คาดว่าจะมีผลต่อความยาวลื่นไถลของสารแขวนลอยนี้ ซึ่งปัจจัยที่ศึกษา ได้แก่ (1) ปริมาณ
คาร์บอนแบล็คในสารแขวนลอย: 0% และ 2.5% โดยน้ำหนัก (2) การเคลือบแม่พิมพ์ด้วยซิลิโคน
ที่มีสมบัติทางเคมีแบบไม่ชอบน้ำ (Hydrophobic): ไม่เคลือบและเคลือบ และ (3) ความหยาบผิว
ช่องทางไหล: $R_a = 0.85$ ไมโครเมตร จากวิธีการเจียรระไน (Grinding) และ $R_a = 0.94$ ไมโครเมตร
จากวิธีการกัดเซาะด้วยไฟฟ้า (Electrical Discharge Machining, EDM) ข้อมูลความหนืดจุลภาค
ของสารแขวนลอยนี้ได้จากการทดสอบด้วยเครื่องทดสอบความหนืดในช่องทางไหลระดับจุลภาค
ที่สร้างและพัฒนาขึ้น โดยทำการศึกษาที่อุณหภูมิทดลองสองระดับ คือ 25 และ 50 องศาเซลเซียส

ผลการวิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อความยาวลื่นไถล ทั้งที่อุณหภูมิ 25 และ 50 องศาเซลเซียส
พบว่า ปัจจัยที่ศึกษาทั้ง 3 ชนิด คือ ปริมาณคาร์บอนแบล็คในสารแขวนลอย การเคลือบแม่พิมพ์
ด้วยซิลิโคนที่มีสมบัติทางเคมีแบบไม่ชอบน้ำและความหยาบผิวช่องทางไหล มีผลอย่างมี
นัยสำคัญต่อค่าความยาวลื่นไถล และสภาวะทดลองที่ให้ค่าความยาวลื่นไถลสูงสุดเพื่อให้เหมาะ
ต่อการนำไปใช้งานการเคลือบชิ้นงานในแม่พิมพ์ คือ ปริมาณคาร์บอนแบล็ค 2.5% โดยน้ำหนัก มี
การเคลือบแม่พิมพ์ด้วยซิลิโคนที่มีสมบัติทางเคมีแบบไม่ชอบน้ำ และใช้ความหยาบผิวช่องทาง
ไหล $R_a = 0.94$ ไมโครเมตร จากวิธีการกัดเซาะด้วยไฟฟ้า